

[별표 2] 설계온도가 섭씨0도 이상인 연료탱크 및 프로세스 압력용기의 판, 관(이음매 없는 관 및 용접관), 형재 및 단조품

1. 화학성분 및 열처리의 규정		
- 탄소망간강, 세립킬드강으로 할 것 - 합금성분을 소량 추가할 경우에는 「강선의 구조기준」에 따를 것 - 화학성분은 「강선의 구조기준」에 따를 것 - 열처리는 노멀라이징 또는 담금질 후 템퍼링⁽⁴⁾으로 할 것		
2. 인장 및 인성(충격)시험의 규정		
2.1 채취 빈도		
판	각 피스(piece) 마다 시험	
형재 및 단조품	각 배치(batch) 마다 시험	
2.2 기계적 성질		
인장특성	최소 항복응력은 410 N/mm ² 를 넘지 아니할 것 ⁽⁵⁾	
2.3 인성 (샤르피 V노치 충격시험)		
판	가로 방향 시험편: 최소 평균 흡수에너지값(KV) 27 J	
형재 및 단조품	세로 방향 시험편: 최소 평균 흡수에너지값(KV) 41 J	
시험온도	두께(mm)	시험온도(°C)
	t ≤ 20	0
	20 < t ≤ 40 ⁽³⁾	-20
(비고)		
(1) 이음매 없는 관 및 부속품은 관련 산업 표준에 따른다. 종방향 및 나선형 용접관의 사용은 해양수산부장관 또는 대행기관의 승인을 받아야 한다.		
(2) 판의 경우, 샤르피 V노치 충격시험을 요구하지 않는다.		
(3) 이 표는 재료 두께 40 mm까지 적용할 수 있다. 재료 두께가 40 mm를 초과하는 경우, 해양수산부장관 또는 대행기관의 승인을 받아야 한다.		
(4) 온도제어압연(CR) 또는 열가공제어법(TMCP)을 행한 강재는 노멀라이징 또는 담금질 후 템퍼링을 한 것으로 간주할 수 있다.		
(5) 규격 최소 항복응력이 410 N/mm ² 를 초과하는 경우, 용접부 및 열영향부의 정도에 대하여 자료를 제출해야 한다.		