

[별표]

이물질 시험방법 등 (제2조 관련)

1. 시험기구

국가검정을 필한 계량저울을 사용하며, 영점 확인 후 소수점 2째 자리(소수점 3째자리 절사)까지 측정한다. 다만, 폐금속류의 경우 「계량에 관한 법률」에 따라 등록된 계량증명업소에서 측정할 수 있다.

2. 시료 채취 방법

폐기물이 보관된 장소에서 폐기물공정시험방법을 준용하여 다음 표에 따라 채취한다. 다만, 폐기물 보관 형태 및 현장여건 등을 고려하여 시료 채취량을 조정할 수 있다.

순환자원 인정신청 폐기물	시료 채취량
폐지류	100kg/회 이상 5회
폐금속류	차량 한 대(1톤 이상의 화물용 차량)
폐유리류	50kg/회 이상 5회
폐합성수지류	50kg/회 이상 5회

3. 시험방법

채취한 시료의 총 중량을 계량하고 이물질을 육안으로 확인하여 수선별 또는 시료의 질량의 변화를 최소화할 수 있는 기구를 활용한 분리·선별·절단 이후 이물질의 중량을 계량한다.

4. 이물질 함유량 계산

다음의 식에 따라 산출하며, 5회 이상 시료를 채취하여 분석한 경우 시료별 이물질 함유량 중 최대·최소값을 제외한 3회의 비율을 평균하여 산정한다.

$$\text{이물질 함유량(\%)} = \frac{\text{이물질의 중량(kg)}}{\text{시료 전체의 중량(kg)}} \times 100$$

비고: 폐지류의 경우 시료 전체의 중량을 측정할 때에는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조에 따른 폐기물공정시험기준에 따라 산정된 수분 함유량을 제외하여 산정한다.