

[별표 1]

내압동체의 재료기준

1. 모든 재료는 충분한 연성을 가져야 한다. 이 경우 인장시험에서 계측된 연신율은 다음표에서 정한 내압동체의 재료사양 등급 및 규격을 만족하는 것으로서 최소한 16% 이상이어야 한다.

종류	재료등급	재료규격 또는 사양에 의한 규칙
강판	SM400C, SM490C, SM530C의 세립 킬드강 또는 선체용 압연강재	KSD3515 또는 이와 동등한 국제규격
형강 및 봉강	일반 조선용 킬드 강 및 킬드 구조용 강, 세립킬드 구조용강	KSD3515 또는 이와 동등한 국제규격
강관	이음매 없는 용접 페라이트 강관	KSD3562 또는 이와 동등한 국제규격
단조품	보일러용, 탱크용 및 파이프용 단조품	KSD3710, KSD4114, KSD4117, KSD4122 또는 이와 동등한 국제규격
주조품	보일러용, 압력용기용 및 파이프용 주조품	KSD4101, KSD4106 또는 이와 동등한 국제규격
볼트 및 너트	비합금 또는 합금봉강	공인된 국제규격
관망창	아크릴 또는 기타 승인된 재료	해양수산부장관이 별도로 정하도록 함

2. 노치충격시험에 의한 흡수에너지 값이 다음표에서 정한 시험온도에서 강판은 30줄(joule) 이상이어야 하고 동체에 직접 용접되는 보강링 또는 보강재와 같은 형강 및 봉강은 27주울 이상이어야 한다. 이 경우 브이노치(V-notch) 시험편은 압연방향과 직각이 되도록 채취하여야 한다.

재료구분		시험온도(℃)
강판	두께 20밀리미터 이하	섭씨 0도
	두께 21밀리미터이상 40밀리미터이하	섭씨 -20도
	두께 40밀리미터이상 60밀리미터이하	섭씨 -40도
	두께 60밀리미터이상	해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 온도
형강 및 봉강		섭씨 0도