

[별표 2]

[막재의 종류 및 재질]

막재의 종류	직 포	코팅재
A종	·KS L 2507 (직조용 유리실)을 만족하는 단섬유(섬유직경 $3.0\mu\text{m}$ 에서 $4.05\mu\text{m}$ 의 3(B)로 한정)를 사용한 유리섬유실	·4불화에틸렌수지, 4불화에틸렌-퍼플루오알킬-비닐에테르 공중합수지 또는 4불화에틸렌-6불화프로필렌 공중합수지
B종	·KS L 2507 (직조용 유리실)을 만족하는 단섬유를 사용한 유리섬유실	·염화비닐수지, 폴리우레탄수지, 불소계수지 (4불화에틸렌수지, 4불화에틸렌-퍼플루오알킬-비닐에테르 공중합수지 또는 4불화에틸렌-6불화프로필렌 공중합수지를 포함), 클로로프렌고무 또는 클로로슬폰화 폴리에틸렌고무
C종	·폴리아미드계, 폴리아라미드계, 폴리에스테르계 또는 폴리비닐알코올계의 합성섬유실	·염화비닐수지, 폴리우레탄수지, 불소계수지, 클로로프렌고무 또는 클로로슬폰화 폴리에틸렌고무