

[별표 3]

[막재의 단위중량]

구성재	막재 A, B종 (유리섬유실의 직포)	막재 C종 (합성섬유실의 직포)
막재 중량	550 gf/m ² 이상	500 gf/m ² 이상
직포 중량	150 gf/m ² 이상	100 gf/m ² 이상
코팅재 중량	겉과 안쪽 양면에서 400 gf/m ² 이상	겉과 안쪽 양면에서 400 gf/m ² 이상