

설계온도가 0℃ 이상의 화물탱크 (제23조 관련)

항 목	요 건																
화 학 성 분	탄소망간 ; 킬드강(단, 두께가 20mm를 넘는 것은 세립킬드강) 한국공업규격 「용접구조용 압연강재」나 「압력용기 강판」의 규격에 적합한 것 또는 이것과 동등 이상의 것일 것																
열 처 리	노멀라이징 또는 담근질 후 템퍼링																
시 험	1. 인장시험 항복 응력의 최소치는 410N/mm²를 넘어서는 안 된다. 2. 충격시험 <table><tr><td>시험편의 두께(mm)</td><td>시험온도(℃)</td></tr><tr><td>20 이하</td><td>0</td></tr><tr><td>20을 넘고 40 이하</td><td>-20</td></tr></table> <table><tr><td>종 류</td><td>시험편의 채취방향</td><td>최소평균 흡수에너지값(J)</td></tr><tr><td>판 재</td><td>횡</td><td>27 이상</td></tr><tr><td>형 재</td><td>중</td><td>41 이상</td></tr></table> 가. 시험편의 크기는 10mm X 10mm를 기준으로 한다. 나. 시험편의 수는 3개로 한다. 다. 시험편중 2개가 최소평균 흡수에너지값 미만이면 또는 시험편중 1개가 최소 평균 흡수에너지값의 70% 미만이면 불합격으로 한다. 다만, 동일 로트에서 다시 채취한 3개의 시험편에 대하여 추가 시험을 하고 6개의 시험편의 흡수에너지의 평균치가 최소흡수에너지값 이상이고, 동시에 해당 시험편중 최소평균 흡수에너지값보다 작은 시험편의 수가 2개 이하이고 최소평균흡수에너지값의 70% 미만인 시험편의 수가 1개 이하이면 전부 합격으로 한다.		시험편의 두께(mm)	시험온도(℃)	20 이하	0	20을 넘고 40 이하	-20	종 류	시험편의 채취방향	최소평균 흡수에너지값(J)	판 재	횡	27 이상	형 재	중	41 이상
시험편의 두께(mm)	시험온도(℃)																
20 이하	0																
20을 넘고 40 이하	-20																
종 류	시험편의 채취방향	최소평균 흡수에너지값(J)															
판 재	횡	27 이상															
형 재	중	41 이상															

비 고 : 이 표에 따르기 어려운 강재에 대하여는 해양수산부장관이 정하는 바에 따른다.