

[별표4] <개정 2008.4.28><개정 2020.05.15>

선체구조용의 강재 (제25조 관련)

선체구조의(설계) 온도(℃)	강판의 등급 및 사용할 수 있는 두께의 최대치(mm)						
	A	B	D	E	AH	DH	EH
0 이상(제25조 제2항의 구조재료) -5 이상(제25조 제2항의 구조재료)	통 상 의 두 께						
-5 이상	15	25	30	50	25	45	50
-10 이상	X	20	25	50	20	40	50
-20 이상	X	X	20	50	X	30	50
-30 이상	X	X	X	40	X	20	40
-30 미만	해양수산부장관이 정하는 바에 따른다.						

비고 : " X " 는 사용할 수 없는 강재의 등급을 말한다.