

[별표 4]

목재포장재 열처리(훈증) 시 주의사항(제7조제2항 관련)

1. 열처리 시설, 장비 등

- 열처리 시설이 열처리시설 요건에 적합해야 함.
 - 열처리시설이 파손 또는 변동이 있는 경우 40일 이내 관할 지역본부 또는 사무소에 통보한다. 이 경우 파손 등으로 열처리업 등록기준에 맞지 아니한 경우에는 열처리를 하여서는 아니 된다.
- 온도센서는 목재중심부 온도와 열처리시설내의 온도를 측정할 수 있어야 하며, 열처리 시설 내 가장 저온을 나타내는 부위까지 측정이 가능해야 한다.
- 측정된 목재중심부 온도와 열처리시설 고내 온도는 자동으로 기록되고, 기록된 내용이 출력이 가능하며, 기록지의 표시 방법(처리 일자 및 시간, 온도, 눈금 등)이 적절하여 판독이 가능해야 한다.
- 온도측정장치(온도센서 포함)는 주기적으로 교정하여야 하며, 「국가 표준기본법」에 따라 기술표준원장이 고시한 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」의 교정주기에 따른다(1년). 다만, 사용기간 중 고장 또는 편차발생이 없다고 판단되는 경우에는 1년에 한하여 기간을 연장할 수 있다.

2. 목재포장재 열처리

- 열처리 시설 내에서 가장 저온을 나타내는 부위(지면에서 10~20cm 지점 등)에 있는 목재포장재 중 두께가 가장 두꺼운 목재의 중심 부위까지 구멍을 뚫어 온도계를 삽입한 후 구멍 입구를 실리콘 등으로 밀봉하여 처리해야 한다.(다만, 완제품 포장재의 손상과 불필요한 목재의 소모를 방지하기 위하여 동일한 수종과 크기의 목재를 대체하여 사용할 수 있으며 이 경우에는 매회 교체하여야 한다.)
- 목재포장재의 균일한 열처리를 위해서는 열처리시설 내 온도가 균일 하도록 송풍기(순환장치)를 가동하여야 한다.
- 열처리대상 목재는 두께 5cm 이상의 반침목을 깔고 그 위에 적재하여 구석까지 고르게 열이 전달되도록 한다.
- 적재 시 틈이 없는 각재, 판재와 같은 목재는 각각의 목재 사이에 사이목을 넣어 열이 고르게 전달되도록 한다.(다만, 두께가 얇은 판재, 각재는 20cm내외의 묶음 단위로 사이목을 설치할 수 있으며, 그 경우 목재 중심온도 측정은 묶음 두께와 같은 유사한 수종의 목재를 사용하여 측정한다.)
- 열처리는 목재중심부의 온도가 56℃ 이상에서 30분 이상 유지되도록 처리하여야 한다.
- 열처리 후 잠열을 이용한 소독효과 제고를 위해 열풍기 가동을 멈춘 다음 일정시간이 지난 후에 열처리 실을 개방한다.

3. 소독 처리된 목재포장재의 관리

- 소독처리마크는 열처리 또는 훈증소독 후 해당 장소에서 "열처리소독기술자" 또는 "방제기술자" 책임하에 규정에 따라 지체 없이 표시하여야 한다.
 - 다만, 원자재 또는 반제품은 소독처리 의뢰자 또는 구매자가 열처리 업자에게 별지 제17호서식으로 목재포장재 제작계획 및 소독처리마크 사후표시 요청서를 제출하면 소독처리업자는 요청자가 관련 규정에 따라 목재포장재 제작 및 관리를 할 수 있다고 판단되는 경우 사후에 소독처리마크를 표시 할 수 있다.

- 수출화물 목재포장재를 컨테이너 적재 후 메틸브로마이드 훈증소독을 하고자 하는 방제업자는 지역본부장 또는 사무소장에게 별지 제18호 서식으로 승인 요청하여 별지 제19호서식으로 승인을 받은 후 컨테이너 훈증 전에 소독처리마크를 표시할 수 있다.

○ 소독처리된 목재포장재의 보관 및 관리

- 소독처리된 목재포장재는 병해충에 재감염되지 않도록 소독처리되지 아니한 목재류와 구분하여 보관하여야 하며, 옥외 보관 시에는 흙에 접촉되지 않도록 깔판을 깔고 피복하여 보관한다.

4. 목재포장재 열처리 등 내역 기록관리

○ 목재포장재 매 소독건별로 다음 자료를 작성하여 1년 이상 보관하여야 한다.

- 별지 제1호서식 또는 제2호서식의 소독작업결과서(열처리는 목재중심부 온도자동기록표 포함)
- 별지 제4호서식 또는 제5호서식의 목재포장재열처리(훈증)작업일지
- 별지 제6호서식의 목재포장재소독처리관리대장
- 별지 제17호서식의 목재포장재 제작계획 및 소독처리마크 사후표시 요청서(사후 표시하는 경우에 한한다)

5. 기타 사항

- 소독처리한 목재포장재를 수출업체 또는 포장재 제작업체 등에 공급한 경우에는 수출 전까지 병해충에 재감염되지 않도록 보관 및 관리를 철저히 하도록 주지시켜야 한다.
- 소독처리한 목재포장재가 수출 전 병해충에 감염된 경우에는 재 소독 처리를 하여야 한다.