

측량결과도 용지의 규격

1. 측량결과도 용지의 규격은 다음과 같다.

항목	단위	측량결과도 용지	비고
		백상지	
크기	mm	가로 520±1.5 세로 420±1.5	
평량 (KSM7013)	g / m ³	200 이상	
두께 (KSM7021)	mm	0.20 이상	
백색도 (KSM7026)	%	50 이상	
평활도 (KSM7028)	초	20 이상	
내절강도 (KSM7065)	회	종 : 300 이상 횡 : 200 이상	
회분 (KSM7033)	%	2 이하	
신축량	mm	0.5 이하	

2. 측량결과도 용지는 완제품 상태에서 시험한다. 이 경우 시험편제작 및 신축량의 측정은 다음 각 목에 따른다.

가. 시험편의 크기는 가로 520mm, 세로 420mm로 한다.

나. 전처리는 KSM 7012에 의한 시험용지의 전처리에 의거 4시간 이상 처리한다.

다. 도곽선은 4H - 6H의 연필로 가로 400mm, 세로 300mm로 제도한다.

라. 상대습도 90±2%, 온도 40±1℃, 풍속 0.5 - 3m/s 정도의 상태에서 4시간 이상 방치하였다가 지체 없이 지적측량시행규칙 제20조제3항의 규정에 의하여 신축량을 측정한다.<개정 2004. 7. 6.>

마. 측정에 사용하는 자의 최소눈금 0.05mm의 캘리퍼를 사용한다.

바. 측정조건은 전처리 조건과 동일하게 한다.

3. 측량결과도 용지는 위 사항의 규격에 따른 전문기관의 시험에 합격하여야 한다.