

유리섬유재의 판정기준(제9조제2항 관련)

시 험 항 목		관 정 기 준
최대편차 율	축매트	1m ² 각 시험편중 모두 10퍼센트이하 300mm×300mm 각 시험편중 모두 20퍼센트이하
	로빙클 로스	1m ² 각 시험편중 모두 3퍼센트이하 300mm×300mm 각 시험편중 모두 5퍼센트이하
	로 빙	15g 각 시험편중 모두 10퍼센트이하
부착율	축매트	평균치 10퍼센트이하, 각 시험편중 4개이상의 성적이 10퍼센트이하
	로빙클 로스	평균치 1퍼센트이하, 각 시험편중 4개이상의 성적이 1퍼센트이하
	로 빙	평균치 3퍼센트이하, 각 시험편중 4개이상의 성적이 3퍼센트이하
유리섬유 재의 인 장강도	로빙클 로스	평균치 0.35W(kg)이상(W는 표시중량(그램)), 종사방향 및 횡사방향의 각 5개의 성적중 적어도 4개의 성적이 0.35W(kg)이상
	로 빙	

적층판의 굽힘강도 (표준상태)	츙매트	평균치 15kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성적이 15kg/mm ² 이상
	로빙클로스	평균치 27kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성적이 27kg/mm ² 이상
	로빙	평균치 15kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성적이 15kg/mm ² 이상
적층판의 굽힘탄성 계수 (표준상태)	츙매트	평균치 650kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성적이 650kg/mm ² 이상
	로빙클로스	평균치 1200kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성적이 1200kg/mm ² 이상
	로빙	평균치 650kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성적이 650kg/mm ² 이상
적층판의 인장강도 (표준상태)	츙매트	평균치 8kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성적이 8kg/mm ² 이상
	로빙클로스	평균치 18kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성적이 18kg/mm ² 이상
	로빙	평균치 8kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성적이 8kg/mm ² 이상
적층판의 인장탄성 계수(표준상태)	츙매트	평균치 700kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성적이 700kg/mm ² 이상
	로빙클로스	평균치 1500kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성적이 1500kg/mm ² 이상
	로빙	평균치 700kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성적이 700kg/mm ² 이상