

[별표 3]

재생원료 품질기준

항 목	단 위	기 준	시험방법
고유점도	dl/g	0.72 이상	ASTM D4603 또는 KS T 1330
라벨 등 이물질	mg/kg	200 이하	ISO 12418-2 또는 KS T 1330
폴리올레핀(PO) 및 접착제 함량	mg/kg	1,500 이하	ISO 12418-2 또는 KS T 1330
폴리염화비닐(PVC) 함량	mg/kg	100 이하	ISO 12418-2 또는 KS T 1330
수분 함량	%	1 이하	ISO 12418-2 또는 KS T 1330
밀도	kg/m ³	300 이상	ISO 12418-2 또는 KS T 1330
잔류 알칼리도	pH	△0.6 이내	ISO 12418-2 또는 KS T 1330