

[별표 5] 섬유로프의 종류 및 절단시험 하중(제24조제1항제2호 관련)

1. 섬유로프의 종류

섬유로프의 종류			원사(재료)
마닐라로프			마닐라마
합성섬유로프	비닐론 로프	1종 2종	비닐론
	폴리에틸렌 로프	1종 2종	폴리에틸렌
	폴리에스테르 로프		폴리에스테르
	폴리프로필렌 로프	1종 2종	폴리프로필렌
	나일론 로프		나일론

2. 섬유로프의 절단시험 하중(단위: kN)

로프의 지름 (mm)	마닐라 ⁽¹⁾ 로프	합성섬유로프							나일론 ⁽¹⁾
		비닐론 ⁽¹⁾		폴리에틸렌 ⁽²⁾		폴리에 스테르 ⁽¹⁾	폴리프로필렌 ⁽²⁾		
		1종	2종	1종	2종		1종	2종	
10	7.06	9.32	15.7	9.71	12.7	15.6	10.8	12.7	18.1
12	9.90	13.4	21.8	13.9	17.7	22.0	15.7	17.7	27.5
14	13.1	17.9	28.4	18.6	23.5	29.2	20.6	23.5	36.6
16	16.9	22.9	36.3	23.8	29.4	37.5	26.5	29.4	46.9
18	21.0	28.6	45.1	29.7	37.3	46.7	32.4	37.3	58.3
20	25.6	34.8	54.9	36.1	44.1	56.8	39.2	44.1	70.9
22	30.5	41.6	65.7	43.1	54.9	67.8	47.1	54.9	84.6
24	35.9	48.8	77.5	50.7	63.7	79.6	54.9	63.7	100
26	41.6	56.7	89.2	58.8	73.5	92.4	63.7	73.5	116
28	47.8	65.1	103	67.5	83.4	106	73.5	83.4	132
30	54.3	74.0	117	76.8	97.1	121	83.4	97.1	151
32	61.2	83.5	131	86.5	108	136	94.1	108	170
35	72.3	99.0	155	102	127	161	111	127	201
40	95.4	127	198	131	164	206	142	164	258
45	119	157	247	163	203	260	177	203	321
50	144	191	300	198	250	312	214	250	390
55	173	228	358	237	294	373	255	294	466
60	203	269	421	279	348	438	300	348	547
65	235	312	487	324	402	508	348	402	635
70	271	358	559	371	461	583	399	461	729
75	307	407	635	422	525	663	453	525	829
80	346	459	716	476	593	747	511	593	935
85	387	514	801	533	667	837	572	667	1050
90	431	571	895	592	735	931	635	735	1170
95	477	632	981	655	814	1030	702	814	1280
100	525	694	1080	721	897	1140	772	897	1410

(비 고)

(1) 건조상태의 로프를 실내온도에서 인장할 경우의 절단시험하중.

(2) 35±2℃ 의 온수 중에 30 분 이상 담근 후 꺼내어 즉시 젖은 상태의 로프를 실내온도에서 인장할 경우의 절단시험하중.