

안 전 기 준

스테인레스 수세미

부속서 17

(Stainless Scrubber)

1. 적용범위

이 기준은 스테인레스 수세미(Stainless Scrubber)의 안전요건, 시험방법 및 표시사항에 대하여 규정한다. 스테인레스 수세미란 주방, 욕실, 식당 및 산업계 등에서 사용하도록 스테인레스 재질을 사용하여 제조된 수세미를 말한다. 다만, 스테인레스 성분이 포함되지 않은 제품은 안전기준준수대상으로 보지 아니한다.

2. 관련표준

다음에 나타내는 표준은 이 검사기준 및 방법에 인용됨으로써 이 검사기준 및 방법의 일부를 구성한다. 이러한 관련표준은 그 최신표준을 적용한다.

KS D 0228 강재의 제품 분석 방법 및 허용 변동값

KS D 1652 철 및 강의 스파크 방전 원자 방출 분광분석 방법

KS D 1655 철 및 강의 형광 X선 분석 방법

KS D 1659 철 및 강의 원자 흡수 분광법

KS D 1807 철 및 강의 크로뮴 분석 방법

KS D 3512 냉간 압연 강판 및 강대

KS D 3702 스테인리스 강선재

3. 종류

3.1 스테인레스 수세미 스테인레스계 금속 재질을 주 재질로 사용한 수세미를 말한다.

3.2 울스테인레스 수세미 섬유 원단에 스테인레스 금속 재질을 혼합하여 제조한 수세미를 말한다

4. 안전요건

4.1 재 질 스테인레스 수세미의 재질은 KS D 3702의 오스테나이트계 및 페라이트계의 재질을 사용하여야 한다. 단, STS 309S 및 STS 310S 제품은 제외한다.

4.2 납 함유량 납 함유량은 5.1의 시험방법에 따라 시험하였을 때 0.3 % 이하 이어야 한다.

4.3 겉모양 스테인레스 수세미는 제품의 가공 상태가 양호하여 절단면이 매끄러워야 하고 날카로움이 없는 등 사용상 해로운 결함이 없어야 한다.

5. 시험방법

5.1 스테인레스 재질 시험은 부속서26-A(오스테나이트계 · 페라이트계)의 화학 성분표 및 KS D 3702에 따른다.

5.2 납의 함유량 시험은 KS D 1659에 따른다.

5.3 겉모양 시험은 육안검사 및 손가락 접촉에 의하여 날카로움 등을 검사한다.

6. 검사방법

6.1 모델의 구분 스테인레스 수세미의 모델은 **3. 종류**에 따라 구분한다.

6.2 시료 채취방법 필요할 경우 KS Q 1003에 따른다.

6.3 시료의 크기 및 합부 판정 시료의 크기 및 합부 판정은 다음에 따른다.

검사구분	시료의 크기(n)	합격 판정 개수(Ac)	불합격 판정갯수(Rc)
사후관리	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량

7. 표시사항

스테인레스 수세미의 제품 또는 최소포장 단위마다 소비자가 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 한글로 표시한다.

7.1 표시사항

7.1.1 모델명

7.1.2 제조연월

7.1.3 제조자명

7.1.4 수입자명(수입품에 한함)

7.1.5 주소 및 전화번호

7.1.6 제조국명

7.1.7 스테인레스의 종류 : 안전기준 부속서 26-A 스테인레스 강의 종류의 기호를 표시한다.

7.2 사용상 주의사항

스테인레스 수세미의 제품 또는 최소포장 단위마다 소비자가 보기 쉬운 곳에 스티커 등을 사용하여 사용상 주의사항 등을 표시한다.

- ① 코팅용기 등 흠집이 나기 쉬운 곳에는 주의하여 사용하시기 바랍니다
- ② 장시간 사용 시 철판이 끊어져 조각이 발생될 수 있습니다
- ③ 사용 후 깨끗이 행구어 건조시켜 주시면 위생적입니다
- ④ 영·유아 등 어린이들이 입에 넣지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

안 전 기 준

스테인레스 강

부속서 17-A

(Stainless Steel)

KS D 3702(2008) 오스테나이트계의 화학 성분표

단위 : %

종류의 기호	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	기타
STS 201	0.15이하	1.00 이하	5.50~7.50	0.060이하	0.030이하	3.50~5.50	16.00~18.00	—	N 0.25 이하
STS 302	0.15이하	1.00 이하	2.00 이하	0.045이하	0.030이하	8.00~10.00	17.00~19.00	—	—
STS 303	0.15이하	1.00 이하	2.00 이하	0.20 이하	0.15 이상	8.00~10.00	17.00~19.00	^a	—
STS 303Se	0.15이하	1.00 이하	2.00 이하	0.20 이하	0.060이하	8.00~10.00	17.00~19.00	—	Se 0.15 이상
STS 303Cu	0.15이하	1.00 이하	3.00 이하	0.20 이하	0.15 이상	8.00~10.00	17.00~19.00	—	Cu 1.50~3.50
STS 304	0.08이하	1.00 이하	2.00 이하	0.045이하	0.030이하	8.00~10.50	18.00~20.00	—	—
STS 304L	0.030이하	1.00 이하	2.00 이하	0.045이하	0.030이하	9.00~13.00	18.00~20.00	—	—
STS 304N1	0.08이하	1.00 이하	2.50 이하	0.045이하	0.030이하	7.00~10.50	18.00~20.00	—	N 0.10~0.25
STS 304J3	0.08이하	1.00 이하	2.00 이하	0.045이하	0.030이하	8.00~10.50	17.00~19.00	—	Cu 1.00~3.00
STS 305	0.12이하	1.00 이하	2.00 이하	0.045이하	0.030이하	10.50~13.00	17.00~19.00	—	—
STS 305J1	0.08이하	1.00 이하	2.00 이하	0.045이하	0.030이하	11.00~13.50	16.50~19.00	—	—
STS 309S	0.08이하	1.00 이하	2.00 이하	0.045이하	0.030이하	12.00~15.00	22.00~24.00	—	—
STS 310S	0.08이하	1.50 이하	2.00 이하	0.045이하	0.030이하	19.00~22.00	24.00~26.00	—	—
STS 316	0.08이하	1.00 이하	2.00 이하	0.045이하	0.030이하	10.00~14.00	16.00~18.00	2.00~3.00	—
STS 316L	0.030이하	1.00 이하	2.00 이하	0.045이하	0.030이하	12.00~15.00	16.00~18.00	2.00~3.00	—
STS 316F	0.08이하	1.00 이하	2.00 이하	0.045이하	0.10 이상	10.00~14.00	16.00~18.00	2.00~3.00	—
STS 317	0.08 이하	1.00 이하	2.00 이하	0.045이하	0.030이하	11.00~15.00	18.00~20.00	3.00~4.00	—
STS 317L	0.030이하	1.00 이하	2.00 이하	0.045이하	0.030이하	11.00~15.00	18.00~20.00	3.00~4.00	—
STS 321	0.08 이하	1.00 이하	2.00 이하	0.045이하	0.030이하	9.00~13.00	17.00~19.00	—	Ti 5×c % 이상
STS 347	0.08 이하	1.00 이하	2.00 이하	0.045이하	0.030이하	9.00~13.00	17.00~19.00	—	Nb 10×c % 이상
STS 384	0.08 이하	1.00 이하	2.00 이하	0.045이하	0.030이하	17.00~19.00	15.00~17.00	—	—
STS XM7	0.08 이하	1.00 이하	2.00 이하	0.045이하	0.030이하	8.50~10.50	17.00~19.00	—	Cu 3.00~4.00

^a Mo은 0.60 % 이하를 첨가할 수 있다.

KS D 3702(2008) 페라이트계의 화학성분

단위 : %

종류의 기호	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
STS 430	0.12 이하	0.75 이하	1.00 이하	0.040 이하	0.030 이하	16.00~18.00	—

STS 430F	0.12 이하	1.00 이하	1.25 이하	0.060 이하	0.15 이상	16.00~18.00	^a
STS 434	0.12 이하	1.00 이하	1.00 이하	0.040 이하	0.030 이하	16.00~18.00	0.75~1.25
비고 Ni은 0.60 % 이하를 함유하여도 지장이 없다.							
^a Mo은 0.60 % 이하를 첨가할 수 있다.							

제 정 : 기술표준원고시 제2009-979호(2009. 12. 30)
개 정 : 기술표준원고시 제2010-678호(2010. 12. 27)
개 정 : 국가기술표준원고시 제2015-686호(2015. 12. 30)
개 정 : 국가기술표준원고시 제2017-033호(2017. 2. 8)
개 정 : 국가기술표준원고시 제2018-195호(2018. 6. 29)