


[별표 3의2]화학물질용 안전장갑의 성능기준(제10조 관련)

번호	구 분	내 용																																																		
1	일반구조 및 재료	화학물질용 안전장갑(이하“안전장갑”이라 한다)의 일반구조 및 재료는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 안전장갑에 사용되는 재료와 부품은 착용자에게 해로운 영향을 주지 않아야 한다. 나. 안전장갑은 착용 및 조작이 용이하고, 착용상태에서 작업을 행하는데 지장이 없어야 한다. 다. 안전장갑은 육안을 통해 확인한 결과 찢어진 곳, 터진 곳, 구멍난 곳이 없어야 한다. 라. 안전장갑의 치수에 따른 최소길이는 표 1과 같이 한다. <표 1> 안전장갑의 치수에 따른 최소길이 <table><tr><th>손크기</th><th>손둘레 (mm)</th><th>손길이 (mm)</th><th>안전장갑 최소길이 (mm)</th></tr><tr><td>6</td><td>152</td><td>160</td><td>220</td></tr><tr><td>7</td><td>178</td><td>171</td><td>230</td></tr><tr><td>8</td><td>203</td><td>182</td><td>240</td></tr><tr><td>9</td><td>229</td><td>192</td><td>250</td></tr><tr><td>10</td><td>254</td><td>204</td><td>260</td></tr><tr><td>11</td><td>279</td><td>215</td><td>270</td></tr></table>	손크기	손둘레 (mm)	손길이 (mm)	안전장갑 최소길이 (mm)	6	152	160	220	7	178	171	230	8	203	182	240	9	229	192	250	10	254	204	260	11	279	215	270																						
		손크기	손둘레 (mm)	손길이 (mm)	안전장갑 최소길이 (mm)																																															
6	152	160	220																																																	
7	178	171	230																																																	
8	203	182	240																																																	
9	229	192	250																																																	
10	254	204	260																																																	
11	279	215	270																																																	
		마. 안전장갑의 등급은 투과저항과 그 성능수준으로 한다.																																																		
2	재료시험성 능기준	가. 안전장갑의 재료에 대한 시험항목과 성능수준의 분류는 표 2와 같이 한다. <표 2> 재료에 대한 시험항목과 성능 수준의 분류 <table><tr><th rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">시험항목 (단위)</th><th colspan="6">성능 수준(Class)</th></tr><tr><th>6</th><th>5</th><th>4</th><th>3</th><th>2</th><th>1</th></tr><tr><td rowspan="5">재료</td><td>투과저항(분)</td><td>>480</td><td>>240</td><td>>120</td><td>>60</td><td>>30</td><td>>10</td></tr><tr><td>마모저항(횟수)</td><td>-</td><td>-</td><td>>8,000</td><td>>2,000</td><td>>500</td><td>>100</td></tr><tr><td>절삭저항(지수)</td><td>-</td><td>>20.0</td><td>>10.0</td><td>>5.0</td><td>>2.5</td><td>>1.2</td></tr><tr><td>인열강도(N)</td><td>-</td><td>-</td><td>>75</td><td>>50</td><td>>25</td><td>>10</td></tr><tr><td>뚫림강도(N)</td><td>-</td><td>-</td><td>>150</td><td>>100</td><td>>60</td><td>>20</td></tr></table> 나. 재료에 대한 시험항목별 성능수준은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 투과저항시험은 시험화학물질 중 3종류 시험화학물질에 대하여 최소 2 수준 이상일 것 2) 마모저항, 절삭저항, 인열강도 및 뚫림강도 중 최소 하나는 각	구분	시험항목 (단위)	성능 수준(Class)						6	5	4	3	2	1	재료	투과저항(분)	>480	>240	>120	>60	>30	>10	마모저항(횟수)	-	-	>8,000	>2,000	>500	>100	절삭저항(지수)	-	>20.0	>10.0	>5.0	>2.5	>1.2	인열강도(N)	-	-	>75	>50	>25	>10	뚫림강도(N)	-	-	>150	>100	>60	>20
구분	시험항목 (단위)	성능 수준(Class)																																																		
		6	5	4	3	2	1																																													
재료	투과저항(분)	>480	>240	>120	>60	>30	>10																																													
	마모저항(횟수)	-	-	>8,000	>2,000	>500	>100																																													
	절삭저항(지수)	-	>20.0	>10.0	>5.0	>2.5	>1.2																																													
	인열강도(N)	-	-	>75	>50	>25	>10																																													
	뚫림강도(N)	-	-	>150	>100	>60	>20																																													

		각 1 수준 이상일 것 다. 재료에 대한 투과저항시험 성능수준은 개별 시험화학물질별로 판정할 수 있다.
3	완성품 시험성능기준	침투시험을 하여 누출이 없어야 한다.
4	사용제한	개별 시험화학물질에 대해서 성능수준을 갖는 안전장갑은 복합화학물질을 취급하는 작업에는 사용할 수 없다.
5	추가표시	안전인증 유기화학물용 안전장갑에는 규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 다음 각 목의 내용을 추가로 표시해야 한다. 가. 안전장갑의 치수 나. 보관·사용 및 세척상의 주의사항 다. 제6호에 따른 3가지 화학물질 구분문자와 안전장갑을 표시하는 화학물질 보호성능표시(그림 1참조) 및 제품 사용에 대한 설명  구분 문자 [그림 1] 화학물질 보호성능 표시 라. 제6호의 화학물질 외 제조자가 다른 화학물질에 대한 투과저항시험을 실시하고, 성능수준을 사용설명서에 표시하는 경우 제조회사의 시험 결과임을 명시 마. 재료시험의 각 성능 수준을 사용설명서에 표시
6	화학물질 목록	투과저항시험에 사용되는 화학물질은 다음과 같다. <표 3> 투과저항시험에 사용되는 화학물질

			구분 문자	화학물질	CAS 번호
			A	메탄올	67-56-1
			B	아세톤	67-64-1
			C	아세토니트릴	75-05-8
			D	디클로로메탄	75-09-2
			E	이황화탄소	75-15-0
			F	톨루엔	108-88-3
			G	디에틸아민	109-89-7
			H	테트라하이드로퓨란	109-99-9
			I	에틸아세테이트	141-78-6
			J	N-헥산	110-54-3
			K	수산화나트륨 40%	1310-73-2
			L	황산 96%	7664-93-9