

[별표 8의3]방열복의 시험방법(제23조 관련)

번호	구 분	내 용
1	재료시험	방열복의 재료시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 내열원단의 질량 측정은 (200mm × 20mm)의 시편을 5개 채취하여 질량을 0.1g까지 측정하며 그 산술평균치를 시험 결과치로 한다. 나. 내열원단 및 안면렌즈의 두께 측정은 (200mm × 20mm)의 시편(안면 렌즈제외)을 채취하여 0.01mm의 눈금을 가진 평활하고 지름 5mm의 원형 가압면이 있는 측정기를 사용한다. (이때 측정기의 가압하중은 (170±2.8)g이며 5회 측정하여 가장 얇은 두께를 시험 결과치로 한다)
2	난연성시험	난연성시험방법은 버너 및 시편 지지대를 갖춘 45° 경사시험 장치를 이용하여 (51mm × 102mm)이상의 시편을 3회 시험한다. 다만, 시편과 불꽃과의 간격은 38mm, 가열시간은 12초 동안으로 하고, 버너의 연료는 부탄가스로 하며 버너밸브의 가압 압력은 (175±17.5)g/cm²이 되도록 한다.
3	절연저항 시험	절연저항시험방법은 (100mm × 100mm)의 동·황동 또는 알루미늄판 사이에 같은 크기의 내열원단을 넣어 표면과 이면에 직류 500V의 절연저항계로 측정한다.
4	열전도율 시험	열전도율시험방법은 시험실내의 표준상태에서 (1,000±100)℃의 열원(Φ7.9mm, SiC, 3.6Ω)으로 부터 300mm 거리에 내열원단 및 안면렌즈를 직경이 100mm이며 내열재질인 두께 10mm인 원형틀에 고정시켜 열을 1분 동안 가한 후 시편이면의 중심온도를 측정한다.
5	인장강도 시험	인장강도시험방법은 (25mm × 150mm)의 내열원단의 가로 및 세로 방향으로 시편을 채취하여 인장속도를 분당 (60±5)mm로 인장하여 측정한다. 이때 인장시험기의 클램프 사이는 (75±1)mm로 하고 각각 5회 실시한 후 산술평균치를 시험 결과치로 한다
6	내열성시험	내열성시험방법은 (100mm × 100mm)의 내열원단시편 그리고 안면 렌즈 완성품을 시편으로 하여 (180±2)℃의 항온조에 15분간 놓아둔 후 시험편의 균열 또는 부풀음을 확인한다.
7	내한성시험	내한성시험방법은 내열원단에서 (100mm× 100mm)의 시편을 채취하여 (-20±1)℃의 저온조에 1시간 넣어둔 후 지름 3.2mm의 강봉의 둘레에 시편을 180°구부러 밀착시킨 후 피복이 벗겨져 떨어짐 여부를 확인한다.

8	차광능력 시험	차광능력시험방법은 별표 10의2 제7호의 규정에 따른다.
9	열충격시험	열충격시험방법은 (100mm × 100mm)의 시편을 (95 ~ 100)℃의 물에 3분간 담근 후 꺼내어 즉시 (4±1)℃의 물에 3초간 넣은 후 균열 및 파손 여부를 확인하고, (120±2)℃의 항온조 2시간 넣어둔 후 얼룩 및 발포 여부를 확인한다.
10	표면마모저항시험	표면마모저항시험방법은 안면렌즈를 수평면과 45 °각도로 위치시킨 후 이를 분당 5회전의 속도로 회전시키면서, 125 μ m 이상, 287 μ m 이하의 표준체(mesh)에 통과시킨 탄화 규소질 연삭재(KS L6520 : 인조 연삭재 C#80)를 100, 200, 400, 800g 으로 구분하여 분당 60g부터 80g까지를 렌즈의 중심부로부터 635mm의 높이에서 낙하시킨 후, 표면의 이물질 제거하고 헤이즈미터에 의해 표면마모저항을 확인한다.
11	안면렌즈의 내충격시험	안면렌즈의 내충격시험방법은 1.3m의 높이에서 지름 22mm, 질량 45 g의 강구를 안면렌즈 중앙 표면위로 자유낙하 시켜 균열 및 파손여부를 확인한다.