

포장재료 및 포장재료의 시험방법(제6조 관련)

포장재료는 식품위생법에 따른 용기·포장의 제조방법에 관한 기준과 그 원재료에 관한 규격에 적합해야 한다.

1. 골판지 상자

① 거래단위별 골판지 종류

거래단위	5kg 미만	5kg 이상 10kg 미만	10kg 이상 15kg 미만	15kg 이상
골판지종류	양면 골판지 1종	양면 골판지 2종	2중 양면 골판지 1종	2중 양면 골판지 2종

② 골판지의 품질기준 및 시험방법은 KS T 1018(상업 포장용 미세골 골판지), KS T 1034(외부 포장용 골판지)에서 정하는 바에 따른다.

2. 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌(PE) 또는 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 상자

① 플라스틱 상자의 품질기준 및 시험방법은 KS T 1354(순환물류포장-수산물용 플라스틱 용기)에서 정하는 바에 따른다.

적재시험	바닥변형(%)	중금속 잔류규격(mg/kg) (Pb, Cd, Cr ⁶⁺ , Hg)
외관상 변형 및 손상 없어야 함	바닥판 휨 변형량 3% 미만 하중 제거 후 바닥판 잔류 변형량 1% 미만	100mg/kg 이하 (합계)

② 압축강도는 KS T 1081(플라스틱제 화수용 운반용기) 표2 '압축 하중 종별'에 준하여 적용한다.

3. 폴리에틸렌대(PE대)

① 거래단위별 폴리에틸렌(PE) 두께

거래단위	5kg 미만	5kg 이상 10kg 미만	10kg 이상 15kg 미만	15kg 이상
PE 두께	0.03mm 이상	0.05mm 이상	0.07mm 이상	0.10mm 이상

② 폴리에틸렌(PE) 종류 및 두께에 대한 인장강도, 신장률, 인열 강도 등은 KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름)에 따른다.

4. 폴리스티렌대(PS대)

폴리스티렌대(PS대)의 밀도, 굴곡강도, 흡수량 및 연소성 등은 KS M 3808(발포 폴리스티렌(PS) 단열재)에 따른다.

밀도 (kg/m ³)	굴곡강도 (N/cm ²)	흡수량 (g/100cm ²)	연소성
25 이상	20 이상	두께 30mm 미만 2.0 이하, 두께 30mm 이상 1.0 이하	연소시간 120초 이내이며, 연소길이 60mm 이하일 것

5. 직물제 포대(PP대)

① 직물제 포대(PP대)의 섬도, 인장강도, 봉합실 인장강도 및 직조밀도 등은 KS T 1071(직물제 포대)에 따른다.

섬도 (데니어)	인장강도 (N)	봉합실 인장강도 (N)	직조밀도 (올/5cm)
900±10	29 이상	39 이상	20±2

② 원단은 KS T 1015(포대용 폴리올레핀 연신사)의 폴리프로필렌 연신사로 직조한다.

6. 거래단위별 그물망의 무게

거래단위	5kg 미만	5kg 이상 10kg 미만	10kg 이상 15kg 미만	15kg 이상
포장재 무게	15g 이상	25g 이상	35g 이상	45g 이상

※ 원단은 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 모노필라멘트계이며 편성물로 직조한 것