

순환골재 사업장심사 기준

1) 생산시설

구분	심사기준		
	도로공사용	콘크리트 및 콘크리트제품 제조용	순환 아스팔트 콘크리트 제조용
파쇄 · 분쇄 시설	1일 처리능력 600톤 이상(1일 8시간 작업기준) 파쇄 · 분쇄 시설을 갖추 것	1일 처리능력 600톤 이상(1일 8시간 작업기준) 파쇄 · 분쇄 시설을 갖추 것	1일 처리능력 400톤 이상(1일 8시간 작업기준) 파쇄 · 분쇄 시설을 갖추 것
	골재 최대치수 40mm 이하로 파쇄할 수 있는 시설을 갖추 것	골재 최대치수 25mm 이하(굵은골재), 5mm 이하(잔골재)로 파쇄할 수 있는 시설을 갖추 것	골재 최대치수 20mm 이하로 파쇄할 수 있는 시설을 갖추 것
분리 · 선별시설	이물질 선별횟수 2단계 이상을 갖추 것(인력 및 자력 선별기에 의한 선별 제외)	이물질 선별횟수 2단계 이상을 갖추 것(인력 및 자력 선별기에 의한 선별 제외)	이물질 선별횟수 1단계 이상을 갖추 것(인력 및 자력 선별기에 의한 선별 제외)
	스크린, 풍력 또는 자력 선별 시설 각 1식 이상을 갖추 것(파쇄 · 분쇄 시설의 앞 또는 뒤에 설치하여 파쇄 · 분쇄 시설과 일체를 이루어야 함)	스크린, 풍력 또는 자력 선별 시설 각 1식 이상을 갖추 것(파쇄 · 분쇄 시설의 앞 또는 뒤에 설치하여 파쇄 · 분쇄 시설과 일체를 이루어야 함)	-
건설 폐기물 야적시설	파쇄 · 분쇄 시설의 1일 처리 능력에 10일 이상 30일 이하의 보관일수를 곱하여 산출한 건설폐기물을 보관할 수 있는 규모의 시설을 갖추 것(제4조제2항제1호 관련)		
순환골재 보관시설	건설폐기물처리 허가를 받은 부지 내에 1일 생산능력 기준으로 3일분 이상의 생산한 순환골재를 보관할 수 있는 시설을 갖추 것		

구분	심사기준		
	도로공사용	콘크리트 및 콘크리트제품 제조용	순환 아스팔트 콘크리트 제조용
	보관장소는 인증을 받지 않은 골재와 혼입을 방지할 수 있도록 구분저장이 가능하고 토분 및 이물질 등의 혼입방지가 가능하도록 할 것.		
	-	입도별 순환골재 보관시설(5mm 이하, 25mm 이하의 골재를 별도로 보관할 수 있는 고정된 시설)을 갖출 것	-
	-	바닥면은 평탄하고 경사(4%이상)를 유지할 것	외부에서 유입되는 물을 차단하는 시설을 설치하고 바닥면은 평탄하고 경사(4% 이상)를 유지할 것
계량시설	1식 이상을 갖출 것 (계근시설 등)		
굴삭기 등 주요 건설기계현황	버킷용량 0.6 세제곱미터 이상의 굴삭기 또는 로더 1대 이상을 갖출 것		

2) 품질관리인력

구분	심사기준		
	도로공사용	콘크리트 및 콘크리트제품 제조용	순환 아스팔트 콘크리트 제조용
품질 관리 인력	- 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 국토교통부장관이 지정하는 기관에서 실시하는 ‘순환골재 품질관리교육’을 이수하고 3년이 경과되지 아니한 품질관리인력 1인 이상 확보할 것 - 건설기술 진흥법 시행규칙 제50조 제4항 별표 5에서 규정한 초급품질기술자 이상에 해당하는 기술자격자 또는 학력·경력자 - 폐기물처리산업기사·소음진동산업기사·대기환경산업기사 이상의 자격을 취득한 자 - 환경기능사자격을 소지하고 해당분야에 2년 이상 종사한 자 - 해당분야에서 5년 이상 종사한 자로서 기후에너지환경부장관이 지정하는 협회에서 순환골재 품질관리 및 시험분야 경력을 인정받은 자		

3) 품질관리시스템 및 설비

구분	심사기준		
	도로공사용	콘크리트 및 콘크리트제품 제조용	순환 아스팔트 콘크리트 제조용
품질방침	▪ 경영자의 품질확보에 대한 방침을 설정·유지 할 것		
품질관리 조직 및 활동	▪ 품질관리 업무조직을 갖추어 것 ▪ 품질관리 수행절차를 갖추어 것 ▪ 년도별 품질관리 교육훈련 계획 및 실적을 유지할 것 ▪ 골재의 생산을 위한 파쇄, 분리선별, 세척 및 혼합(필요시에 한함)등의 운전조건 및 관리규정을 갖추어 것.		
품질관리 실적	▪ 골재 품질관리계획서를 갖추어 것 ▪ 골재 품질관리 및 품질시험 실적을 유지할 것 ▪ 골재 판매 및 공급관련 서류를 기록·유지할 것		
품질관리 설비 및 능력	▪ 별표 2의 순환골재 품질 검사기준에서 규정하는 시험항목 중에서 다음 항 목의 시험을 실시할 수 있는 설비와 공간 및 품 질관리인력의 시험능력을 갖출 것. <시험 항목> -입도 (KS F 2502) -이물질함유량 (KS F 2576) ▪ 순환골재 품질기준에서 규정하고 있는 해당 용도 의 입도분포기준에 맞는 입도조절 시스템과 절차 를 갖추어 것.	▪ 별표 2의 순환골재 품질 검사기준에서 규정하는 시험항목 중에서 다음 항 목의 시험을 실시할 수 있는 설비와 공간 및 품 질관리인력의 시험능력을 갖출 것. <시험 항목> -입도 (KS F 2502) -밀도 및 흡수율 (굵은골재 KS F 2503 / 잔골재 KS F 2504) -이물질함유량 (KS F 2576) ▪ 순환골재 품질기준에서 규정하고 있는 해당 용도 의 입도분포기준에 맞는 입도조절 시스템과 절차 를 갖추어 것.	▪ 별표 2의 순환골재 품질 검사기준에서 규정하는 시험항목 중에서 다음 항목의 시험을 실시할 수 있는 설비와 공간 및 품질관리인력의 시험능 력을 갖추어 것. <시험 항목> -씻기 시험에서 손실되는 양 (KS F 2511) -이물질 함유량 (KS F 2576) ▪ 순환골재 품질기준에서 규정하고 있는 해당 용도 의 입도분포기준에 맞 는 입도조절 시스템과 절차를 갖추어 것.
품질시험 및 관리계획	▪ 별표 2의 순환골재 품질검사기준에서 규정하는 시험항목에 필요한 시험설비를 모두 갖추지 못할 경우에는 최소 6개월마다 1회 이상 규칙 제8조제3항의 규정에 의한 시험기관의 시험성적서를 비치하되, 1년 중 1회는 제13조 규정에 의한 운영실태 조사 시 채취한 시료를 인증업무처리기관에서 시험한 성적서로 대체할 수 있음.		

4) 환경 및 안전관리

구분	심사기준		
	도로공사용	콘크리트 및 콘크리트제품 제조용	순환 아스팔트 콘크리트 제조용
환경 및 안전관리	▪ 경영자의 환경관리 방침을 설정·유지할 것 ▪ 환경관리 조직 및 수행절차를 수립할 것 ▪ 환경관리 실적 및 기록을 유지할 것 ▪ 분진·폐수·방진시설 등에 대한 관리기준을 설정·유지할 것 ▪ 경영자의 안전관리 방침을 설정·유지할 것 ▪ 안전관리 조직 및 수행절차를 수립할 것 ▪ 안전관리 실적 및 기록을 유지할 것 ▪ 경영자의 환경방침을 이행할 수 있고, 환경관리를 할 수 있는 인력을 1인 이상 확보할 것.		