

[부속서 10]

목질바닥재

1. **적용범위** 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내에서 유통되는 모든 목질바닥재에 적용한다.
2. **인용표준** 다음에 나타내는 표준은 이 부속서 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS F 3111 천연 무늬목 치장 마루판

KS F 3126 치장 목질 마루판

KS F 3103 목재 플로어링보드

3. 정의

3.1 천연 무늬목 치장 마루판(Natural Veneer Decorated Wood-based Flooring) 천연 무늬목 치장 마루판의 용어와 정의는 KS F 3111에 따른다.

3.2 치장 목질 마루판(Decorated Wood-based Flooring Board) 치장 목질 마루판의 용어와 정의는 KS F 3126에 따른다.

3.3 목재 플로어링보드(Wood Flooring Board) 목재 플로어링보드의 용어와 정의는 KS F 3103에 따른다.

4. 종류

4.1 천연 무늬목 치장 마루판 천연 무늬목 치장 마루판의 종류는 KS F 3111에 따르며, 소판의 종류에 소각재 및 판재를 포함한다.

4.2 치장 목질 마루판 치장 목질 마루판의 종류는 KS F 3126에 따르며, 소판의 종류에 소각재 및 판재를 포함한다.

4.3 목재 플로어링보드 목재 플로어링보드의 종류는 KS F 3103에 따른다.

5. 규격과 품질기준

5.1 천연 무늬목 치장 마루판 천연 무늬목 치장 마루판의 모양 및 치수, 품질기준은 KS F 3111에 따른다. 다만, 마루판의 소판이 소각재 및 판재인 경우 접착성능은 내수 침지 박리 시험을 실시하고, 각 면의 동일 접착층에서 박리하지 않은 부분의 길이가 모든 측면에서 2/3 이상이어야 한다.

5.2 치장 목질 마루판 치장 목질 마루판의 모양 및 치수, 품질기준은 KS F 3126에 따른다. 다만, 마루판의 소판이 소각재 및 판재인 경우 접착성능은 내수 침지 박리 시험을 실시하고, 각 면의 동일 접착층에서 박리하지 않은 부분의 길이가 모든 측면에서 2/3 이상이어야 한다.

5.3 목재 플로어링보드 목재 플로어링보드의 모양 및 치수, 품질기준은 KS F 3103에 따른다.

6. 검사

6.1 천연 무늬목 치장 마루판 천연 무늬목 치장 마루판의 시편과 시험은 KS F 3111에 따른다.

6.2 치장 목질 마루판 치장 목질 마루판 시편과 시험은 KS F 3126에 따른다.

6.3 목재 플로어링보드 목재 플로어링보드의 시편과 시험은 KS F 3103에 따른다.

7. 표시

7.1 표시 사항 목질바닥재는 종류, 수종, 치장재료, 폼알데하이드 방출등급, 보존제, 치수, 생산자 또는 수입자와 생산연월, 생산국을 한글로 표시한다. 다만, 수종과 보존제는 목재 플로어링보드에 한해 표시한다.

7.1.1 종류의 표시 목질바닥재의 종류는 <표 1>과 같이 표시한다.

<표 1> 종류의 표시

구분	표시(약칭)	영문표시(약칭)
천연 무늬목 치장 마루판	천연 무늬목 치장 마루판 (NWF)	Natural Veneer Decorated Wood-based Flooring (NWF)
치장 목질 마루판	치장 목질 마루판 (DWF)	Decorated Wood-based Flooring (DWF)
목재 플로어링보드	목재 플로어링보드 (WFB)	Wood Flooring board(WFB)

7.1.2 수종의 표시 목재 플로어링보드의 수종은 일반명으로 표시한다.

7.1.3 치장재료의 표시 목질바닥재의 표면 치장재료는 <표 2>와 같이 표시한다.

<표 2> 치장재료의 표시

구분	표시(약칭)	영문표시(약칭)
천연 무늬목	천연 무늬목(NV)	Natural Veneer (NV)
인조 무늬목	인조 무늬목(EV)	Engineered Veneer (EV)
저압 열경화성 수지 화장판	저압 열경화성 수지 화장판 (LPL)	Low Pressure Laminates (LPL)
고압 열경화성 수지 화장판	고압 열경화성 수지 화장판 (HPL)	High Pressure Laminates (HPL)
도장	도장 (P)	Paint (P)
기타	기타 (O)	Others

7.1.4 폼알데하이드 방출등급의 표시 목질바닥재의 폼알데하이드 방출등급을 <표 3>과 같이 표시한다.

<표 3> 폼알데하이드 방출등급의 표시

구분	표시	영문표시(약칭)
SE_0 형	SE_0	Emission Class SE_0 (SE_0)
E_0 형	E_0	Emission Class E_0 (E_0)

7.1.5 보존제의 표시 방부처리 목재 플로어링보드에 한해 보존제명을 표시한다.

7.1.6 치수의 표시 목질바닥재의 두께, 너비 및 길이의 표시는 아라비아 숫자로 두께(mm) × 너비(mm) × 길이(mm)를 표시한다.

7.1.7 생산자 또는 수입자의 표시 상호 또는 그 약호와 상표로 표시한다. 다만, 수입자는 유통단위 묶음으로 표시할 수 있으며, 유통단위 묶음이 해체되어 낱장으로 유통 시에는 낱장으로 표시한다.

7.1.8 생산연월의 표시 목질바닥재를 생산연도 및 생산월까지 표시한다.

7.1.9 생산국의 표시 목질바닥재를 생산한 국가 또는 국가약호를 표시한다.

7.2 표시방법 목질바닥재는 제품의 최소 포장 단위마다 아래와 같이 표시하며, 스탬프, 스티커, 압인 등으로 품질표시의 식별이 가능하도록 한글로 표시하여야 한다. 다만, 거래상 필요한 경우 영문으로 표시할 수 있다.

<목질바닥재 표시 예시>

종류 - (수종) - 치장재료 - 폼알데하이드 방출등급 - (보존제)
치수(두께 × 너비 × 길이)
생산국, 생산자/수입자, 생산연월

o 한글표시

천연 무늬목 치장 마루판 - 무늬목 - SE ₀
7.5 × 75 × 900
한국, 한국산업㈜, 2022. 12

목재 플로어링보드 - 참나무 - 도장
7.5 × 75 × 900
한국, 한국산업㈜, 2022. 12

o 영문표시

DWF - HPL - E ₀
7.5 × 190 × 1,200
Malaysia, Korea Ltd. Co., 2022. 12

WFB - Oak - P - E ₀
7.5 × 190 × 1,200
Malaysia, Korea Ltd. Co., 2022. 12.