

[별표]

목재제품 안전성 평가항목 및 평가내용

1. 평가항목 : 유해물질 종류
2. 평가내용 : 유해물질 방출허용량 또는 함유량

평가 대상	유해물질 종류	방출허용량 또는 함유량	시험 방법
제재목 방부목재 난연목재	세슘방사능 (Cs-137과 Cs-134 합)	300 Bq/kg 이하	환경방사능 측정- 토양 - 제3부: 감마 방출 방사성 핵종 측정(KS A ISO 18589-3)
집성재 합판 파티클보드 섬유판 배향성 스트랜드보드	세슘방사능 (Cs-137과 Cs-134 합)	300 Bq/kg 이하	환경방사능 측정- 토양 - 제3부: 감마 방출 방사성 핵종 측정(KS A ISO 18589-3)
	폼알데하이드 방출량	평균값 1.5 mg/ℓ , 최대값 2.1 mg/ℓ 이하(실내용) 평균값 5.0 mg/ℓ , 최대값 7.0 mg/ℓ 이하(실외용)	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원고시)
목질바닥재	세슘방사능 (Cs-137과 Cs-134 합)	300 Bq/kg 이하	환경방사능 측정- 토양 - 제3부: 감마 방출 방사성 핵종 측정(KS A ISO 18589-3)
	폼알데하이드 방출량	평균값 0.5 mg/ℓ , 최대값 0.7 mg/ℓ 이하	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원고시)
목재 플라스틱 복합재	세슘방사능 (Cs-137과 Cs-134 합)	300 Bq/kg 이하	환경방사능 측정- 토양 - 제3부: 감마 방출 방사성 핵종 측정(KS A ISO 18589-3)
	폼알데하이드 방산량	1.5 mg/L 이하	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원고시)
	납(Pb)	0.1 mg/L 이하	
	비소(As)	0.1 mg/L 이하	
	수은(Hg)	0.005 mg/L 이하	
	카드뮴(Cd)	0.1 mg/L 이하	
	크로뮴(Cr)	0.1 mg/L 이하	
목재 펠릿	세슘방사능 (Cs-137과 Cs-134 합)	30 Bq/kg 이하	환경방사능 측정- 토양 - 제3부: 감마 방출 방사성 핵종 측정(KS A ISO 18589-3)
	염소(Cl)	0.1% 이하	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원고시)
	질소(N)	1.0% 이하	
	황(S)	0.05% 이하	
	구리(Cu)	10 mg/kg 이하	
	납(Pb)	10 mg/kg 이하	
	니켈(Ni)	10 mg/kg 이하	
	비소(As)	1.0 mg/kg 이하	
	수은(Hg)	0.1 mg/kg 이하	

평가 대상	유해물질 종류	방출허용량 또는 함유량	시험 방법
	아연(Zn)	100 mg/kg 이하	
	카드뮴(Cd)	0.5 mg/kg 이하	
	크로뮴(Cr)	10 mg/kg 이하	
목재 칩	세슘방사능 (Cs-137과 Cs-134 합)	30 Bq/kg 이하	환경방사능 측정 - 토양 - 제3부: 감마 방출 방사성 핵종 측정(KS A ISO 18589-3)
	염소(Cl)	0.1% 이하	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원고시)
	질소(N)	1.5% 이하	
	황(S)	0.15% 이하	
	납(Pb)	20 mg/kg 이하	
	비소(As)	2 mg/kg 이하	
	수은(Hg)	0.1 mg/kg 이하	
	카드뮴(Cd)	2.0 mg/kg 이하	
	크로뮴(Cr)	20 mg/kg 이하	
목재 브리켓	세슘방사능 (Cs-137과 Cs-134 합)	30 Bq/kg 이하	환경방사능 측정 - 토양 - 제3부: 감마 방출 방사성 핵종 측정(KS A ISO 18589-3)
	염소(Cl)	0.05% 이하	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원고시)
	질소(N)	1.0% 이하	
	황(S)	0.05% 이하	
	구리(Cu)	10 mg/kg 이하	
	납(Pb)	10 mg/kg 이하	
	니켈(Ni)	10 mg/kg 이하	
	비소(As)	1.0 mg/kg 이하	
	수은(Hg)	0.1 mg/kg 이하	
	아연(Zn)	100 mg/kg 이하	
	카드뮴(Cd)	0.5 mg/kg 이하	
	크로뮴(Cr)	10 mg/kg 이하	
성형숯	세슘방사능 (Cs-137과 Cs-134 합)	100 Bq/kg 이하	환경방사능 측정 - 토양 - 제3부: 감마 방출 방사성 핵종 측정(KS A ISO 18589-3)
	황(S)	0.25% 이하	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원고시)
	납(Pb)	50.0 mg/kg 이하	
	비소(As)	5.0 mg/kg 이하	
	수은(Hg)	0.25 mg/kg 이하	
	카드뮴(Cd)	5.0 mg/kg 이하	

평가 대상	유해물질 종류	방출허용량 또는 함유량	시험 방법
숯	세슘방사능 (Cs-137과 Cs-134 합)	100 Bq/kg 이하	환경방사능 측정 - 토양 - 제3부: 감마 방출 방사성 핵종 측정(KS A ISO 18589-3)
	납(Pb)	30.0 mg/kg 이하	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원고시)
	비소(As)	1.0 mg/kg 이하	
	수은(Hg)	0.15 mg/kg 이하	
	카드뮴(Cd)	1.5 mg/kg 이하	

- 1) 기타 안전성 유해물질에 대해서는 관련법령에서 정하고 있는 허용량 및 시험방법을 따른다.
- 2) 위 시험방법 외에 객관적으로 평가된 동등이상의 국내·외 표준시험방법을 적용할 수 있다.