

[별표 9]

균열보수면적 및 도장처리 조사방법(제89조제5항 관련)

구 분		보수범위 산정방법
균열 보수 기준	보수폭 (도장폭)	균열주위 폭 30cm
	보수면적	보수면적= 균열길이× 보수폭 30cm
	보수면적률	보수면적률(%)=(보수면적÷전체면적)×100
도장 처리 기준	부분도장	<보수면적률이 20% 이하인 경우> - 보수폭을 면 처리 후 2회 도장
	전체도장	<보수면적률이 20%를 초과하는 경우> - 보수폭을 면 처리 후 부분도장 1회+ 전체도장 1회
비고	1. 균열보수 물량은 각 동별 또는 시설별로 산출하되, 균열종류에 따라 보수공법(충전식, 표면처리식, 주입식 또는 도포식)을 채택한다. 2. 도장 방법은 롤러 칠을 원칙으로 한다. 다만, 현장여건을 고려하여 필요한 경우에는 뿔칠 등의 시공방법을 채택할 수 있다.	