

[별표 2]

사용용도별 슬래그 숙성방법(제8조제2항 관련)

1. 숙성하여야 할 재활용용도

- 가. 철강슬래그를 각종 골재 또는 토목공사용으로 재활용(벽돌용, 성토용, 복토용, 호안공사용, 도로용, 요업용, 배수층용, 콘크리트용, 미끄럼방지용 등)
- 나. 철강슬래그를 공유수면매립지 뒷채움재, 옹벽 및 뒷채움재, 기초잡석용으로 재활용

2. 숙성방법

- 가. 슬래그의 크기 : 슬래그는 균일한 숙성을 위하여 최대지름 100mm 이하로 파쇄하되, 슬래그의 사용용도상 지름 100mm 이상의 크기로 하여야 할 필요가 있는 경우에는 예외로 함
- 나. 슬래그층의 야적높이 : 숙성되어야 할 슬래그는 통기성을 유지하기 위하여 그 두께가 15m 이하로 야적하여야 함
- 다. 숙성기간 : 슬래그의 크기를 고려하여 100mm 이하인 경우는 1개월 이상, 100mm 이상인 경우는 3개월 이상이어야 함
- 라. 숙성방법 : 숙성기간중 슬래그를 재활용하기 이전에 물을 살수하거나 공기중에 노출하는 방법 등으로 안정화시켜야 함
- 마. 숙성도 측정 : KS F 2535에 따라 수침 팽창률이 1.5% 이하여야 한다