

[별표 4]

각종 체인의 절단 시험 하중, 내력 시험 하중 및 표준 질량(제8조제2항 관련)

호칭지름 d (mm)	스터드블이체인							스터드 없는 체인		
	제1종 체인		제2종 체인		제3종 체인		체인 1m의 질량 (kg)	절단시험 하중(kN)	내력시험 하중(kN)	체인 1m의 질량 (kg)
	절단시험 하중(kN)	내력시험 하중(kN)	절단시험 하중(kN)	내력시험 하중(kN)	절단시험 하중(kN)	내력시험 하중(kN)				
20.5	175	122	244	175	349	244	9.203	155	78	9.14
22	201	140	281	201	401	281	10.60	175	89	10.52
24	238	166	333	238	475	333	12.61	213	107	12.52
26	278	194	389	278	556	389	14.80	250	125	14.72
28	321	225	450	321	642	450	17.17	290	145	17.08
30	367	257	514	367	734	514	19.71	332	174	19.60
32	416	291	583	416	832	583	22.43	379	189	22.28
34	468	327	655	468	936	655	25.32	428	214	23.16
36	523	366	732	523	1045	732	28.38	480	239	28.20
38	580	406	812	580	1160	812	31.62	533	267	31.44
40	640	448	896	640	1280	896	35.04	391	296	34.80
42	703	492	984	703	1406	984	38.62	652	327	38.40
44	769	538	1076	769	1537	1076	42.40	716	358	42.00
46	837	585	1171	837	1673	1171	46.34	783	391	46.00
48	908	635	1270	908	1814	1270	50.46	852	426	50.00
50	981	686	1373	981	1961	1373	54.75	925	462	54.40
52	1057	739	1479	1057	2113	1479	59.22			
54	1135	794	1589	1135	2269	1589	63.86			
56	1216	850	1702	1216	2430	1702	68.68			
58	1299	908	1818	1299	2597	1818	73.67			
60	1384	968	1938	1384	2767	1938	78.84			
62	1472	1029	2060	1472	2943	2060	84.18			
64	1562	1092	2187	1562	3123	2187	89.70			
66	1655	1157	2316	1655	3308	2316	95.40			
68	1749	1223	2448	1749	3496	2448	101.3			
70	1846	1291	2583	1846	3690	2583	107.3			
73	1995	1395	2792	1995	3989	2792	116.7			
76	2149	1503	3007	2149	4265	3007	126.5			
78	2254	1576	3154	2254	4505	3154	133.2			
81	2415	1689	3380	2415	4827	3380	143.7			
84	2580	1805	3612	2580	5158	3612	154.5			
87	2750	1923	3849	2750	5498	3849	165.8			
90	2924	2045	4093	2924	5845	4093	177.4			
92	3042	2127	4258	3042	6081	4258	185.4			
95	3223	2254	4510	3223	6442	4510	197.6			
97	3345	2339	4682	3345	6687	4682	206.1			
98	3407	2382	4768	3407	6810	4768	210.3			
100	3532	2470	4943	3532	7060	4943	219.0			
102	3658	2558	5120	3658	7312	5120	227.8			
105	3850	2692	5389	3850	7697	5389	241.4			
107	3980	2783	5571	3980	7957	5571	250.7			
108	4046	2929	5663	4046	8088	5663	255.4			

(비고) 호칭지름이 이 표의 값의 중간에 있을 때에는 절단시험하중, 내력시험하중 및 단위 길이당의 질량은 다음 표에 정한 식에 따른다. 이때에 d 는 호칭지름(mm)으로 한다.

종류	절단시험하중(kN)	내력시험하중(kN)	체인 1m의 질량(kg)
스터드없는 체인	$370d^2$	$184d^2$	$0.0217d^2$
제1종 체인	$0.00981d^2(44 - 0.08d)$	$0.00686d^2(44 - 0.08d)$	$0.0219d^2$
제2종 체인	$0.01373d^2(44 - 0.08d)$	$0.00981d^2(44 - 0.08d)$	$0.0219d^2$
제3종 체인	$0.01961d^2(44 - 0.08d)$	$0.01373d^2(44 - 0.08d)$	$0.0219d^2$