

[별표 8]

표준형 부표용 아연판(Zn-anode)의 종류 및 수량(제15조 관련)

등부표 형식	방식면적 (m ²)	전류밀도 (mA/m ²)	규격 (mm)	수 량
U-17(P) & (S)/C,S	12.46	120	아연방식판, 가로200× 세로100×30t, 3.6kg	² (표채2)
LS-24	27.66	120	아연방식판, 가로200× 세로100×30t, 3.6kg	⁴ (표채 ⁴)
LL-24	28.12	120	아연방식판, 가로200× 세로100×30t, 3.6kg	⁴ (표채3, 미통1)
LL-26(M)	29.55	120	아연방식판, 가로200× 세로100×30t, 3.6kg	⁴ (표채3, 미통1)
LL-28	32.64	120	아연방식판, 가로200× 세로100×30t, 3.6kg	⁴ (표채3, 미통1)
LS-35	38.12	120	아연방식판, 가로200× 세로100×30t, 3.6kg	⁴ (표채 ⁴)
LSP-28	52.39	120	아연방식판, 가로200× 세로100×30t, 3.6kg	⁴ (표채3, 하부마스트 1)
LANBY-100	159.41	120	알루미늄방식판, (밑변220+윗변180)× H190×L765, 84kg	¹⁰ (표채10)
도장 결함률 = 5%, 소모율 = 11.23%kg/A.Yr, 유효 사용률 = 85%				