

[별표 2]

섬유로프의 종류 및 절단시험 하중(제7조제1항제5호 관련)

1. 섬유로프의 종류

| 섬유로프의 종류 |           |          | 원사(재료) |
|----------|-----------|----------|--------|
| 마닐라로프    |           |          | 마닐라마   |
| 합성섬유로프   | 비닐론 로프    | 1종<br>2종 | 비닐론    |
|          | 폴리에틸렌 로프  | 1종<br>2종 | 폴리에틸렌  |
|          | 폴리에스테르 로프 |          | 폴리에스테르 |
|          | 폴리프로필렌 로프 | 1종<br>2종 | 폴리프로필렌 |
|          | 나일론 로프    |          | 나일론    |

2. 섬유로프의 절단시험 하중(단위 : kN)

| 로프의<br>지름<br>(mm) | 마닐라 <sup>(1)</sup><br>로프 | 합성섬유로프             |      |                      |      |                           |                       |      | 나일론 <sup>(1)</sup> |
|-------------------|--------------------------|--------------------|------|----------------------|------|---------------------------|-----------------------|------|--------------------|
|                   |                          | 비닐론 <sup>(1)</sup> |      | 폴리에틸렌 <sup>(2)</sup> |      | 폴리에스<br>테르 <sup>(1)</sup> | 폴리프로필렌 <sup>(2)</sup> |      |                    |
|                   |                          | 1종                 | 2종   | 1종                   | 2종   |                           | 1종                    | 2종   |                    |
| 10                | 7.06                     | 9.32               | 15.7 | 9.71                 | 12.7 | 15.6                      | 10.8                  | 12.7 | 18.1               |
| 12                | 9.90                     | 13.4               | 21.8 | 13.9                 | 17.7 | 22.0                      | 15.7                  | 17.7 | 27.5               |
| 14                | 13.1                     | 17.9               | 28.4 | 18.6                 | 23.5 | 29.2                      | 20.6                  | 23.5 | 36.6               |
| 16                | 16.9                     | 22.9               | 36.3 | 23.8                 | 29.4 | 37.5                      | 26.5                  | 29.4 | 46.9               |
| 18                | 21.0                     | 28.6               | 45.1 | 29.7                 | 37.3 | 46.7                      | 32.4                  | 37.3 | 58.3               |
| 20                | 25.6                     | 34.8               | 54.9 | 36.1                 | 44.1 | 56.8                      | 39.2                  | 44.1 | 70.9               |
| 22                | 30.5                     | 41.6               | 65.7 | 43.1                 | 54.9 | 67.8                      | 47.1                  | 54.9 | 84.6               |
| 24                | 35.9                     | 48.8               | 77.5 | 50.7                 | 63.7 | 79.6                      | 54.9                  | 63.7 | 100                |
| 26                | 41.6                     | 56.7               | 89.2 | 58.8                 | 73.5 | 92.4                      | 63.7                  | 73.5 | 116                |
| 28                | 47.8                     | 65.1               | 103  | 67.5                 | 83.4 | 106                       | 73.5                  | 83.4 | 132                |
| 30                | 54.3                     | 74.0               | 117  | 76.8                 | 97.1 | 121                       | 83.4                  | 97.1 | 151                |
| 32                | 61.2                     | 83.5               | 131  | 86.5                 | 108  | 136                       | 94.1                  | 108  | 170                |
| 35                | 72.3                     | 99.0               | 155  | 102                  | 127  | 161                       | 111                   | 127  | 201                |
| 40                | 95.4                     | 127                | 198  | 131                  | 164  | 206                       | 142                   | 164  | 258                |
| 45                | 119                      | 157                | 247  | 163                  | 203  | 260                       | 177                   | 203  | 321                |
| 50                | 144                      | 191                | 300  | 198                  | 250  | 312                       | 214                   | 250  | 390                |
| 55                | 173                      | 228                | 358  | 237                  | 294  | 373                       | 255                   | 294  | 466                |
| 60                | 203                      | 269                | 421  | 279                  | 348  | 438                       | 300                   | 348  | 547                |
| 65                | 235                      | 312                | 487  | 324                  | 402  | 508                       | 348                   | 402  | 635                |
| 70                | 271                      | 358                | 559  | 371                  | 461  | 583                       | 399                   | 461  | 729                |
| 75                | 307                      | 407                | 635  | 422                  | 525  | 663                       | 453                   | 525  | 829                |
| 80                | 346                      | 459                | 716  | 476                  | 593  | 747                       | 511                   | 593  | 935                |
| 85                | 387                      | 514                | 801  | 533                  | 667  | 837                       | 572                   | 667  | 1050               |
| 90                | 431                      | 571                | 895  | 592                  | 735  | 931                       | 635                   | 735  | 1170               |
| 95                | 477                      | 632                | 981  | 655                  | 814  | 1030                      | 702                   | 814  | 1280               |
| 100               | 525                      | 694                | 1080 | 721                  | 897  | 1140                      | 772                   | 897  | 1410               |

(비 고)

<sup>(1)</sup> 건조상태의 로프를 실내온도에서 인장할 경우의 절단시험하중.

<sup>(2)</sup> 35 ± 2 ℃ 의 온수 중에 30 분 이상 담근 후 꺼내어 즉시 젖은 상태의 로프를 실내온도에서 인장할 경우의 절단시험하중.