

[별표 6] 오염물질 억제 또는 저감 건축자재의 적용기준

1. 흡방습 건축자재의 성능평가

가. 적용제품 : 건축용 실내마감재로 사용하는 제품화된 건축자재(실내마감재를 생산하는데 사용되는 소재 및 부재는 제외)

나. 평가항목 : 흡방습량(g/m^2)

다. 평가방법 : ISO 24353, KS F 2611

라. 평가기준 : 흡방습량 $65\text{g}/\text{m}^2$ 이상(흡습량과 방습량의 평균치. 단, 흡습량과 방습량의 편차가 20% 이내이어야 함)

2. 흡착 건축자재의 성능평가

가. 적용제품 : 건축용 실내마감재로 사용하는 제품화된 건축자재(실내마감재를 생산하는데 사용되는 소재 및 부재는 제외)

나. 평가항목 : 흡착률(%) 및 적산흡착량($\mu\text{g}/\text{m}^2$)

다. 평가방법 : KS I 3546, KS I 3547

라. 평가기준

1) 흡착률 65%이상

2) 적산흡착량 : 톨루엔 $28,000\mu\text{g}/\text{m}^2$ 이상, 폼알데하이드 $6,500\mu\text{g}/\text{m}^2$ 이상

* 흡착성능은 흡착률 및 적산흡착량 기준을 모두 만족해야 하며, 적산흡착량은 톨루엔 또는 폼알데하이드 중 어느 하나를 만족

** 흡착률 및 적산흡착량은 시험시작 7일 후(168시간 이후) 시험결과를 적용

3. 항곰팡이 건축자재의 성능평가

가. 적용제품 : 건축용 실내마감재로 사용하는 제품화된 건축자재(실내마

감재를 생산하는데 사용되는 소재 및 부재는 제외)

나. 평가항목 : 항곰팡이 저항성(log(CFU))

다. 평가방법 : ASTM D 6329 및 ASTM G-21로 평가하고 모두 만족
하여야 함

라. 평가기준 :

- ASTM D 6329 : 항곰팡이저항성 $1.0\log$ (CFU) 이하
- ASTM G 21 : 0등급 이상

* 상대습도 85%, 온도 28℃에서 28일 배양 후 평가

4. 항균 건축자재의 성능평가

가. 적용제품 : 건축용 실내마감재로 사용하는 제품화된 건축자재(실내마
감재를 생산하는데 사용되는 소재 및 부재는 제외)

나. 평가항목 : 항균성

다. 평가방법 : JIS Z 2801

라. 평가기준 : 항균활성치 2.0 이상

5. 레인지후드의 성능평가

가. 적용제품 : 주방 조리시에 발생하는 오염물질을 실외로 배출하기 위
하여 설치되는 주방용 레인지후드

나. 평가항목

- 1) 레인지후드의 적정 배기풍량 확보여부
- 2) 레인지후드 가동 시 발생하는 소음의 기준 만족여부

다. 평가방법 및 평가기준 : SPS-KARSE B 0037-0199

6. 레인지후드의 연동제어

가. 적용제품 : 주방 조리시에 발생하는 오염물질을 실외로 배출하기 위하여 설치되는 주방용 레인지후드

나. 평가항목 : 기계환기설비 또는 보조급기와의 연동제어 가능여부

다. 평가방법 및 평가기준 : 설계도면, 시방서 등 설계도서