

[별표]

목재제품 품목별 품질시험기 및 분석장비

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
제재목	강도등급기 ¹⁾	1	등급구분기계 또는 만능재료시험기(10t) (기계등급구조재에 한함)
	고압연화기 ^{1), 2)}	1	
	광학현미경 ^{1), 2)}	1	배율 x40~x400
	데시케이터	5	
	버니어캘리퍼스	1	
	마이크로톰 ^{1), 2)}	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	저울	1	최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하
방부목재	버니어캘리퍼스	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP) ¹⁾	1	KS M ISO 16968
	저울		최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	Gas Chromatography-Mass Spectrometer(GC-MS) 또는 Liquid Chromatography-Mass Spectrometer(LC-MS) ¹⁾	1	KS F 2155
난연목재	가스유해성시험장치 ¹⁾	1	KS F 2271
	가열기	1	
	데시케이터	3	KS M 1998
	버니어캘리퍼스	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.001 g 이하
	콘칼로리미터 ¹⁾	1	KS F ISO 5660-1
	항온항습챔버	2	KS M 1998
목재 플라스틱 복합재	굴곡크리프시험기	1	KS M ISO 899-2
	길이선열팽창계수시험기 ¹⁾	1	KS M ISO 11359-2
	낙하충격시험기 ¹⁾	1	KS F 2221
	내후성시험기 ¹⁾	1	KS M 4892-2
	데시케이터	10	KS M 1998

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
	만능재료시험기 ¹⁾	1	20 t 이상
	미끄럼저항시험기 ¹⁾	1	KS M 3510
	방염성시험기 맥켈버너형 ¹⁾	1	KS F 2819
	버니어캘리퍼스	1	
	비중시험기	1	KS M 3016
	유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP) ¹⁾	1	KS I ISO 11885
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.001 g 이하
	진탕기	1	
	초저온냉동고	1	사용온도 $-30\pm 2^{\circ}\text{C}$
	충격강도시험기 ¹⁾	1	KS M ISO 179-1
	항온수조	1	
	항온항습챔버	2	KS M 1998
	자외선분광기(Ultraviolet - visible spectrophotometer(UV-VIS)) ¹⁾	1	KS M 1998
집성재	고압연화기 ^{1), 2)}	1	
	광학현미경 ^{1), 2)}	1	배율 x40~x400
	데시케이터	10	KS M 1998
	만능재료시험기 ¹⁾	1	10 t 이상
	버니어캘리퍼스	1	
	마이크로톰 ^{1), 2)}	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	저울	1	최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하
	항온수조	1	사용환경 (20~100℃)
	항온항습챔버	2	KS M 1998
	자외선분광기(Ultraviolet - visible spectrophotometer(UV-VIS)) ¹⁾	1	KS M 1998
합판	데시케이터	10	KS M 1998
	만능재료시험기 ¹⁾	1	1 t 이상
	버니어캘리퍼스	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	저울	1	최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하
		1	사용환경 20~100℃
	항온수조	1	사용환경 (20~100℃)
	항온항습챔버	2	KS M 1998
	휨강성 변형량 측정대	1	

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
	자외선분광기(Ultraviolet - visible spectrophotometer(UV-VIS)) ¹⁾		KS M 1998
파티클보드 / 섬유판/ 배향성스트 랜드보드	테시 케이터	10	KS M 1998
	만능재료시험기 ¹⁾	1	1 t 이상
	버니어캘리퍼스	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	저울	1	최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하
	항온수조	1	사용환경 (20~100℃)
	항온항습챔버	2	KS M 1998
	자외선분광기(Ultraviolet - visible spectrophotometer(UV-VIS)) ¹⁾	1	KS M 1998
목질바닥재	경도시험기	1	
	깊이 측정기(depth gauge)	1	최소눈금 0.01 mm 이하
	테시 케이터	10	KS M 1998
	마모시험기	1	
	만능재료시험기 ¹⁾	1	1 t 이상
	버니어캘리퍼스	1	
	변퇴색 시험기	1	
	부착력 시험기	1	
	실험용 건조기	1	KS F 2199
	저울	1	최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하
	항온수조	1	
	항온항습챔버	2	KS M 1998
	자외선분광기(Ultraviolet - visible spectrophotometer(UV-VIS)) ¹⁾	1	KS M 1998
목재펠릿	겉보기밀도 측정용기	1	KS M ISO 17828
	내구성시험기	1	KS M ISO 17831-1
	테시 케이터	1	
	버니어캘리퍼스	1	
	분쇄기	1	시료제조용
	시료분급장치	1	KS M ISO 14780
	실험용 건조기	1	KS M ISO 18134-1
	열량계 ¹⁾	1	KS M ISO 18125
	원소분석기 ¹⁾	1	KS M ISO 16948
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광	1	KS M ISO 16968

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
	분석기(ICP) ¹⁾		
	이온 크로마토그래피(IC) ¹⁾	1	KS M ISO 16994
	저울	1	정확도 ± 25 g
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	전처리 장비	1	KS M ISO 14780, KS M ISO 16559
	체	1	ISO 3310-2
	회분 용점 측정기 ¹⁾	1	KS M ISO 21404
	회화로	1	KS M ISO 18122
목재칩	겉보기밀도 측정용기	1	KS M ISO 17828
	데시케이터	1	
	목재칩 시료채취도구	1	KS M ISO 18135
	분쇄기	1	시료 제조
	시료분급장치	1	KS M ISO 14780
	실험용 건조기	1	KS M ISO 18134-1
	열량계 ¹⁾	1	KS M ISO 18125
	원소분석기 ¹⁾	1	KS M ISO 16948
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP) ¹⁾	1	KS M ISO 16968
	이온 크로마토그래피(IC) ¹⁾	1	KS M ISO 16994
	저울	1	정확도 ± 25 g
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	전처리 장비	1	KS M ISO 14780, KS M ISO 16559
	진동체 선별기 또는 로타리 스크린	1	KS M ISO 17827-1, KS M ISO 17827-2
	회화로	1	KS M ISO 18122
목재브리켓	데시케이터	1	
	밀도측정장치	1	EN 15150 참고
	버니어캘리퍼스	1	
	분쇄기	1	시료제조용
	시료분급장치	1	KS M ISO 14780
	실험용 건조기	1	KS M ISO 18134-1
	열량계 ¹⁾	1	KS M ISO 18125
	원소분석기 ¹⁾	1	KS M ISO 16948
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광	1	KS M ISO 16968

대상제품	품질시험기 및 분석장비	최소 수량	비 고
	분석기(ICP) ¹⁾		
	이온 크로마토그래피(IC) ¹⁾	1	KS M ISO 16994
	저울	1	정확도 ± 25 g
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	전처리 장비	1	KS M ISO 14780, KS M ISO 16559
	체	1	ISO 3310-2
	회화로	1	KS M ISO 18122
성형숯	데시케이터	1	
	버니어캘리퍼스	1	
	분쇄기	1	시료제조용
	실험용 건조기	1	KS M ISO 18134-1
	열량계 ¹⁾	1	KS M ISO 18125
	유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP) ¹⁾	1	KS I ISO 11885
	저울	1	정확도 ± 25 g
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	체	1	ISO 3310-2
	화덕	1	(구멍 탄 착 화 용 성 형 숯 에 한 함)
	회화로	1	KS M ISO 18122
숯	데시케이터	1	
	분쇄기	1	시료제조용
	실험용 건조기	1	KS M ISO 18134-1
	열량계 ¹⁾	1	KS M ISO 18125
	원자 흡수 분광 분석기(AAS) 또는 유도결합플라즈마 분광 분석기(ICP) ¹⁾	1	KS M ISO 16968
	저울	1	최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하
	체	1	ISO 3310-2
	회화로	1	KS M ISO 18122

1) 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행령」 제19조의5에 따라 지정된 ‘목재제품 규격·품질 검사기관’ 또는 ‘국제공인된’ 연구기관 및 시험기관 등의 해당 품질시험기 및 분석 장비 활용 가능(단, 품질시험기 및 분석 장비 활용이 가능여부는 임대 또는 위탁 계약서 등으로 확인한다.)

2) 목재등급평가사에 의해 육안으로 검사가 가능하거나 ‘목재제품 규격·품질 검사기관’에 의뢰할 경우 제외 가능

※ 표에서 제시한 시험분석 기기·장비는 같은 기능을 수행할 수 있는 기기·장비로 대체 가능