

Zn4O pcu, NH2-BDC (IRMOF-3) gap 2.51 eV
Zn4O pcu, N2-ring-BPDC gap 2.75 eV
Zn4O pcu, N-ring-BPDC gap 3.03 eV
Zn4O pcu, N-ring-BDC gap 3.11 eV
Zn4O pcu, BDC (MOF-5) gap 3.52 eV
Co4 bcu, NH2-BDC gap 0.33 eV
Co4 bcu, N-ring-BDC gap 0.37 eV
Co4 bcu, BDC gap 0.38 eV
Co4 bcu, F4-BDC gap 0.53 eV
Fe4 bcu, F4-BDC gap 0.01 eV
Fe4 bcu, NH2-BDC gap 0.06 eV
Cu2 cds, F4-BDC gap 0.34 eV
Cu2 cds, NH2-BDC gap 0.69 eV
Cu2 cds, F8-BPDC gap 0.89 eV
Cu2 cds, N-ring-BDC gap 0.90 eV
Co2 cds, F4-BDC gap 0.67 eV
Fe2 cds, N-ring-BDC gap 0.04 eV
Fe2 cds, F4-BDC gap 0.05 eV
DOS (states eV−1 atom−1), spin up ↑ / spin down ↓
E − EVBM (eV)
E − EVBM (eV)
E − EVBM (eV)
metal
μ4-O
carboxylate O
linker backbone