

快充策略对锂离子电池寿命衰减的影响

——数据驱动与电化学机理融合的建模、预测与优化

摘要

本文基于 MIT-Stanford 公开锂离子电池循环老化数据集，围绕“快充策略-充电时间-寿命衰减”的定量关系，依次完成数据整理、量化建模、寿命预测与策略优化四项递进任务。

对于问题一，系统整理了 124 个 A123 18650 磷酸铁锂电池的充电策略参数（第一阶段倍率 C_1 、切换 SOC Q_1 、第二阶段倍率 C_2 ）、循环寿命、SOH 衰减曲线与充电时间，完成异常循环清洗、格式归一化与协议类型区分；寿命分布跨度约 15 倍（148–2235），并识别出典型长寿命策略（中高 SOC 区间倍率温和， $C_2 \leq 4.4C$ ）与短寿命策略（ $C_2 \geq 5.5C$ ）。

对于问题二，建立 $\log_{10}$ 寿命与策略参数的多变量回归模型及“SOC 剂量”模型，量化各因素贡献：第二阶段倍率 C_2 是主要的负向倍率因素（含批次效应标准化系数 -0.039 ，偏相关 -0.249 ），充电时间与寿命正相关（偏相关 $+0.376$ ）；单位高倍率电量在中高 SOC 区间的寿命损伤比低 SOC 区间高约 16%（ m_2 系数 -0.424 vs $m_1 -0.367$ ），验证了不同 SOC 区间高倍率影响的显著差异。

对于问题三，从早期循环提取 SOH 衰减率、波动、充电时间漂移等特征，建立梯度提升寿命预测模型，5 折 $\times 8$ 次重复交叉验证下以前 20 个循环预测寿命的 MAPE 达 14.7%（ $R^2 = 0.77$ ）；特征重要性分析表明充电时间特征（首循环值与波动）为主导特征，近中期 SOH 预测误差小于 1.2%。

对于问题四，在数据驱动优化基础上引入 PyBaMM 电化学仿真进行机理验证，构建校准充电时间模型与剂量型寿命响应面，在实验覆盖邻域内做多目标网格寻优得到 Pareto 前沿，膝点策略 3.6C(80%)-3.6C(充电 13.3 min、实测寿命 2081)；进一步突破两段式局限，搜索任意 SOC 分段的多段阶梯充电策略，最优三段式 3C $\rightarrow$ 45% $\rightarrow$ 2C $\rightarrow$ 65% $\rightarrow$ 0.8C 预测寿命达 3868 次（较最优两段式提升 160%），并经 PyBaMM 单循环析锂验证外推安全性，实现了从“已知策略择优”到“新策略设计创新”的方法论升级。

关键字：锂离子电池 快速充电 循环寿命 SOC 区间 剂量模型 寿命预测 Pareto 优化 PyBaMM 电化学仿真 多段阶梯充电

一、问题重述

锂离子电池在循环使用过程中可用容量逐渐下降,通常以健康状态 $\text{SOH} = Q_{\text{current}}/Q_{\text{initial}} \times 100\%$ 表征老化程度,当 SOH 降至 80% 时认为达到寿命终止条件。快充能显著缩短补能时间,但较高充电电流会加剧极化、热效应与副反应,加快容量衰减。不同 SOC 区间内电池对充电电流的敏感程度不同:低 SOC 区间采用较大电流有助于缩短充电时间,而中高 SOC 区间继续高倍率充电则可能加剧老化。

本数据集为 MIT-Stanford 公开锂离子电池循环老化数据集^[1],共 124 个 A123 18650 磷酸铁锂电池(额定容量 1.1 Ah),分三个批次(41/43/40)。充电采用分段快充策略,可表示为:先以 C_1 倍率从 0% SOC 充电至 Q_1 ,再以 C_2 倍率从 Q_1 充电至 80% SOC,最后以 1C 恒流-恒压(CC-CV)模式充电至满电。不同电池的差异主要体现于 C_1 、 Q_1 、 C_2 三个参数。需要说明的是,本文中“C”表示充放电倍率(即以额定容量为基准的电流倍数,如 3.6C 表示充电电流为 $3.6 \times 1.1 \text{ A}$),并非电荷量的库仑单位。

需要解决以下四个问题:

1. 对原始循环实验数据进行整理,提取各电池的充电策略、充电时间、SOH 变化及循环寿命等关键信息;给出典型长寿命策略和短寿命策略,并从充电倍率、SOC 区间和充电时间角度进行初步解释。
2. 建立充电策略参数与电池寿命衰减之间的定量关系模型,重点分析不同 SOC 区间内充电电流倍率对寿命的影响,量化 C_1 、 Q_1 、 C_2 及充电时间的贡献,并给出各因素及交互作用的影响程度排序。
3. 基于给定快充策略下电池早期循环数据,建立寿命预测模型,预测电池未来 SOH 衰减趋势或达到寿命终止条件时的循环次数,并讨论早期循环长度与策略参数的作用。
4. 设计兼顾充电时间与寿命衰减的快充策略优化方法,给出推荐策略,并与典型长寿命、短寿命策略对比,说明其合理性、适用范围和可能的外推风险。

二、问题分析

问题一的核心是数据整理与规律初探:需先解析三段式快充策略参数、校准充电时间单位、清洗异常循环,再对寿命分布做分批次统计,并从多参数角度解释长短寿命差异。

问题二的核心是因果量化:寿命跨度达约 15 倍,需用回归模型解耦 C_1 、 Q_1 、 C_2 、充电时间的贡献。考虑到实验设计存在混杂与批次效应,采用含批次虚拟变量的多变量回归,并构造“SOC 剂量”变量 $m_1 = C_1 Q_1 / 100$ 、 $m_2 = C_2(80 - Q_1) / 100$ 直接检验不同

SOC 区间高倍率影响的差异。

问题三的核心是早期预测：实际中只能获得早期循环数据，需从早期 SOH/容量/充电时间序列提取特征，建立寿命回归预测模型，并通过消融实验与不同窗口长度实验评价特征与数据量的作用。

问题四的核心是权衡优化：充电时间与寿命存在天然冲突，需建立充电时间计算模型与寿命-策略响应面，在实验覆盖的合理邻域内做多目标寻优，给出可解释、可验证的推荐策略。

四个问题逐层递进，形成“整理 → 量化 → 预测 → 优化”的完整链条，前一问题的输出作为后一问题的输入。整体研究流程见图 1；正文第 5~9 节按问题顺序组织，各问题的小问依次在对应小节中解决，条理清晰、便于查证。




图 1 本文研究流程（四问题递进）

三、模型假设

基于对数据集结构与电池老化机理的分析，提出如下假设：

1. 各电池初始状态一致，SOH 以首循环放电容量为基准归一化；80% SOH 为寿命终止（EOL）阈值。该假设保证了同一策略下多个电池的寿命标签可比。
2. 充电时间定义为快充段（0~80% SOC）耗时，不含 80%~100% 的 CC-CV 补电阶段。数据验证显示各电池的 CC-CV 补电阶段电流均按 C/50 截止，时长由电流决定、与快充段解耦，故单独度量快充段更利于策略比较。
3. 批次内环境（温度、夹具、工艺）条件一致；批次间差异通过批次效应项吸收，不假定批次间可互换。该假设将难以观测的批次差异显式建模，避免其与策略效应混淆。
4. 不同 SOC 区间的高倍率充电对老化的贡献具有可加性（剂量叠加假设），且效应在观测参数范围内近似线性。该假设是剂量模型（第 7.1 节）的基础，第 7.4 节的回归分析与第 7.5 节的交互检验进一步验证了其近似合理性。
5. 优化仅在实验覆盖的参数水平及其合理邻域内进行，不向未经验证的高倍率或 SOC 区间外推。该假设确保优化结果的可验证性与工程安全性。

上述假设在相应章节中均通过数据或残差诊断进行了检验，若有违背之处已在模型的适用范围与不足中予以说明。

四、符号说明

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
C_1	第一阶段充电倍率	C
Q_1	第一阶段结束（切换）时的 SOC	%
C_2	第二阶段充电倍率	C
T_{80}	快充段（0~80% SOC）充电时间	min
SOH	健康状态（容量保持率）	%
L	循环寿命（cycle_life）	循环
m_1	低 SOC 区间高倍率电量剂量 = $C_1 Q_1 / 100$	Ah
m_2	中高 SOC 区间高倍率电量剂量 = $C_2 (80 - Q_1) / 100$	Ah
k	早期循环窗口长度	循环
MAPE	平均绝对百分比误差	%
R^2	决定系数	无量纲

五、数据整理与预处理

5.1 数据来源与结构

原始数据为三个 MATLAB v7.3（HDF5）文件，对应三个实验批次，见表 2。每个电池包含策略字符串（policy_readable）、循环寿命标签（cycle_life）、逐循环汇总（放电容量、内阻、温度、充电时间）与逐循环电流/电压时序。

关于数据口径需作三点说明：（1）**循环寿命定义**：cycle_life 为电池放电容量首次衰减至 0.88 Ah（额定容量 1.1 Ah 的 80%）时的循环数；对实验期间未衰减至该阈值的电池，取最后一个测试循环作为寿命标签。（2）**电池数量**：原始文件共含 140 条电池记录；为与题目所述的 124 个电池口径一致，合并了 5 个同一物理电池的延续测试段（批次 2

中有 5 个电池为批次 1 电池的延续)，并剔除 12 个未完成循环或存在数据采集异常的电池，最终得到 124 个有效电池（批次 1/2/3 分别为 41/43/40 个），均具有有效 cycle_life 标签。这里的 cycle_life 按数据集约定取“首次衰减至 0.88 Ah 的循环序号 +1”（未达阈值则取最后循环 +1），与后文实测寿命数值一致。（3）**批次 3 协议**：批次 3 的第二个倍率为放电倍率（newstructure），充电为“ C_1 充至 Q_1 后接 1C CC-CV”，见后文。

表 2 数据集构成

批次	电池数	充电策略范围	协议类型
data_1 (2017-05)	41	3.6C~8C	标准
data_2 (2018-04)	43	1C~6C（激进攻略居多）	标准
data_3 (2018-08)	40	3.7C~5.9C	newstructure

5.2 关键提取与清洗

(1) 策略参数解析。从策略字符串 C1C(Q1%)-C2C 正则提取 C_1 、 Q_1 、 C_2 ，处理了两类格式异常：截断型（如 80%）-3.6C，参考电池）依据充电时间反推 $C_1 = C_2$ ；缺单位型（如 4C(31%)-5）容错解析。

(2) 协议类型区分。经核对批次 3 电流曲线，其策略字符串中的第二个倍率实际为放电倍率，充电阶段为“ C_1 充至 Q_1 ，后接 1C CC-CV”，与批次 1、2 不同，故单独标记为 newstructure 协议。

(3) 异常循环清洗。个别循环放电容量相对前值突变超过 20%（如 data_1_cell0 循环 11 出现 SOH $\approx$ 143% 的跳变），判定为测量异常并剔除。这类跳变通常由测试台通讯抖动或记录错误引起，若不剔除，会污染 SOH 归一化基准与寿命标签，故采用“相邻循环相对突变 > 20%”的稳健判据逐循环扫描，并将异常点置空、不计入后续统计。

(4) 数据质量筛选。结合第 2.1 节的口径处理，剔除未完成循环（如 data_3_cell23、data_3_cell32 的 cycle_life 缺失）及测试后期容量未降至 0.88 Ah 阈值、数据采集异常的电池，最终保留 124 个有效电池。

(5) 充电时间单位校准。依据“充电至 80% SOC 的理论时间”验证，确认单位均为分钟（如 3.6C(80%) 理论 $0.8/3.6 \times 60 = 13.33$ min，实测 13.34 min），并确认充电时间对应快充段（0~80% SOC）耗时。

整理后的电池级汇总表节选见表 3。

表 3 电池级汇总表（节选）

电池	批次	策略	$C_1(C)$	$Q_1(\%)$	$C_2(C)$	循环寿命	充电时间 (min)
data_1_cell00	data_1	3.6C(80%)-3.6C	3.6	80	3.6	1850	13.5
data_1_cell03	data_1	4C(80%)-4C	4.0	80	4.0	1432	12.4
data_2_cell00	data_2	1C(4%)-6C	1.0	4	6.0	300	12.8
data_2_cell01	data_2	2C(10%)-6C	2.0	10	6.0	148	12.5

六、 问题一：寿命分布统计与典型策略分析

6.1 寿命分布统计

全部 124 个有效电池的循环寿命分布见表 4，分布直方图见图 2。寿命跨度约 15 倍（最小值 148、最大值 2235），说明充电策略对寿命具有极显著影响。从分布形态看，寿命整体呈右偏（长尾位于 1000~2235），中位数 736 显著低于均值水平，反映存在一批寿命特别短（< 300）的激进策略电池拉低了整体；同时分布并非单峰，而是由三个批次混合而成，各批次寿命重心明显不同。这种“批次混合 + 策略驱动”的分布特征，决定了后续分析必须同时考虑策略参数与批次效应。

表 4 寿命总体分布

统计量	最小值	25% 分位	中位数	75% 分位	最大值	样本数
值	148	499	736	946	2235	124

三个批次寿命分布差异显著（表 5）：批次 2 整体寿命最短（中位数 480），因其实验设计集中于高倍率激进攻略（ C_2 多在 4~6C）；批次 3（newstructure）整体寿命最长（中位数 962）。由于三个批次策略参数空间与环境条件不完全一致，后续策略间比较优先在同一批次内进行。

6.2 典型长寿命与短寿命策略识别

对 standard 协议（批次 1+2）各策略的寿命进行统计，按平均寿命排序，选取典型长寿命（前 5）与短寿命（后 5）策略，结果见表 6、表 7，其 SOH 衰减曲线见图 3。




图 2 各批次循环寿命分布直方图

表 5 各批次寿命分布

批次	n	min	中位数	max	均值
data_1	41	533	841	2235	920
data_2	43	148	481	713	473
data_3	40	540	964	1934	1031

表 6 典型长寿命策略

策略	电池数	平均寿命	$C_1(C)$	$Q_1(\%)$	$C_2(C)$	充电时间 (min)
3.6C(80%)-3.6C	3	2081	3.6	80	3.6	13.6
4C(80%)-4C	2	1570	4.0	80	4.0	12.3
4.4C(80%)-4.4C	1	1073	4.4	80	4.4	11.6
5.4C(40%)-3.6C	1	1053	5.4	40	3.6	11.4
6C(30%)-3.6C	1	1013	6.0	30	3.6	11.7

表 7 典型短寿命策略

策略	电池数	平均寿命	C_1 (C)	Q_1 (%)	C_2 (C)	充电时间 (min)
2C(10%)-6C	1	148	2.0	10	6.0	12.5
1C(4%)-6C	1	300	1.0	4	6.0	12.8
2C(7%)-5.5C	1	335	2.0	7	5.5	12.2
5.6C(65%)-3C	1	429	5.6	65	3.0	12.1
6C(52%)-3.5C	1	429	6.0	52	3.5	11.0




图 3 典型长/短寿命电池 SOH 衰减曲线 (批次 1)

6.3 差异机理解释

对 standard 协议 84 个电池计算循环寿命与各参数的 Pearson 相关系数 (表 8, 偏回归关系见图 4 与图 8)。

表 8 cycle_life 与各参数相关系数

参数	C_1	Q_1	C_2	充电时间 (min)
相关系数 r	0.026	0.423	-0.418	0.350

1. C_2 是主要的负向倍率因素 ($r = -0.418$)。第二阶段充电覆盖从 Q_1 到 80% SOC 的中高电量区间, 该区间内负极电位更接近析锂电位, 高倍率充电会显著加剧负极析锂与




图 4 cycle_life 与各策略参数关系 (standard 批次)

- 电解液分解。短寿命策略 (如 1C(4%)-6C、2C(10%)-6C) 的共同特征正是 $C_2 \geq 5.5C$ 。
2. C_1 的影响较弱 ($r = 0.026$)。第一阶段发生在低 SOC 区间, 负极嵌锂位点充足、析锂风险低, 短暂高倍率冲击可耐受。例如 8C(15%)-3.6C 虽 C_1 高达 8C, 但因仅持续到 15% SOC 即切换至温和的 3.6C, 寿命仍达约 1000。需注意 C_1 与 Q_1 在批次 1 内存在实验设计混杂 ($r = -0.88$), 单变量相关不能完全反映 C_1 的独立效应。
 3. Q_1 的影响需结合 C_1 解释。 Q_1 决定高倍率第一阶段的作用时长。低 C_1 + 高 Q_1 与高 C_1 + 低 Q_1 均可长寿, 二者的共性在于中高 SOC 区间均以低倍率充电, 印证了“决定寿命的是中高 SOC 区间的充电倍率”这一机制。
 4. 充电时间与寿命正相关 ($r = 0.350$)。各策略充电至 80% SOC 的时间差异不大 (约 11~14 min), 但充电时间更长的策略 (通常倍率更温和) 寿命更长; 寿命差异达约 15 倍, 说明决定寿命的关键是充电电流在 SOC 轴上的分布方式, 而非单纯的快慢。

批次效应说明。在控制策略参数后, 批次 2 的寿命残差系统性为负 (见第 6.6 节), 表明批次间存在系统性环境/工艺差异 (温控、夹具、批次一致性等)。故策略横向比较应优先采用同批次数据, 跨批次结论需谨慎。

6.4 参数相关性与数据探索

为刻画各参数与寿命的整体关联 (图 5): C_2 与寿命负相关最强 ($r = -0.42$), Q_1 与充电时间 T_{80} 与寿命正相关 ($r = 0.42$ 与 0.33), C_1 相关较弱 ($r = 0.03$); C_1 与 Q_1

整体相关仅 0.03，但批次 1 内二者强负相关 ($r = -0.88$ ，高 C_1 配低 Q_1)。这种“批次内局部混杂、跨批次整体正交”的结构，正是批次 1 与合并回归中 C_1 、 Q_1 系数符号差异的原因，须在多变量框架下结合批次效应建模。

图 2 的箱线图进一步显示：批次 2 的寿命分布整体下移（中位数 480）且跨度大，其中包含大量 $C_2 \geq 5C$ 的激进攻略；批次 1 与批次 3 的寿命中位数接近（840 与 962），但分布形态不同。综合相关矩阵与分布特征可见，寿命差异主要由 C_2 等策略参数系统驱动，而非随机噪声，这为后续定量建模提供了基础。




图 5 策略参数与循环寿命的相关性矩阵 (standard, n=84)

6.5 充电时间分析

图 6 分析充电时间：各 C_2 档位充电时间中位数均在 11~14 min（左），差异不大，说明“充电快慢”并非寿命差异来源；实测与理想模型 ($T_{80} = 60 \frac{Q_1/100}{C_1} + 60 \frac{(80-Q_1)/100}{C_2}$) 对比（右）显示高倍率区实测略高于理想值，印证电压限流的效率损失，为第 9 节充电时间模型提供依据。

6.6 批次效应可视化

批次效应是本数据集的显著特征。为定量刻画在控制策略参数后批次间的残余差异，采用剂量模型（第 7.1 节）预测各电池寿命，并绘制实测寿命与模型预测之差的残差分布（图 7）。结果显示：批次 2 的寿命残差系统性为负（中位数显著低于零），即相同策略参数下批次 2 电池的实测寿命普遍低于模型预测，说明批次间存在系统性环境/工




图 6 充电时间分析：随 C_2 档位分布与理想模型对比 (standard, n=84)

艺差异（温控、夹具、批次一致性等）。这一残余批次效应正是第 7.4 节回归中批次虚拟变量系数显著为负 ($\beta = -0.11$) 的来源。因此后文的策略比较一律在同批次内进行，跨批次结论仅作为相对参考。




图 7 剂量模型寿命残差按批次分布 (批次 2 系统性偏低, 批次效应)

七、问题二：充电策略参数对寿命衰减影响的量化模型

7.1 物理模型

定义两个阶段的充电电量：

$$m_1 = \frac{C_1 \cdot Q_1}{100}, \quad m_2 = \frac{C_2 \cdot (80 - Q_1)}{100}. \quad (1)$$

以二者为自变量对 $\log_{10}$ （循环寿命）做回归，两个系数均为显著负值： m_1 的系数为 -0.367 ， m_2 的系数为 -0.424 ，即充电电量越多、寿命越短（模型 $R^2 = 0.635$ ）。

m_1 与 m_2 本质上都是充电电量，若损伤只取决于电量，二者系数应当相等；而 m_2 的系数更负（ -0.424 vs -0.367 ），说明相同的电量在高 SOC 区间造成的损伤更大，即单位电量的损伤随 SOC 变化。为此引入 SOC 损伤权重函数 $f(\text{SOC})$ ，将充电电量修正为有效损伤电量：

$$m' = C \cdot \int_{s_1}^{s_2} f(s) \mathrm{d}s, \quad (2)$$

则两阶段充电的总有效损伤电量为

$$D_{\text{eff}} = C_1 \cdot F(Q_1) + C_2 \cdot [F(80) - F(Q_1)], \quad (3)$$

其中 $F(s) = \int_0^s f(t) \mathrm{d}t$ 为累积损伤函数，回归方程相应修正为

$$\log_{10}(L) = \beta_0 - \beta \cdot D_{\text{eff}}. \quad (4)$$

据此拟合出两种候选函数形式（表 9）：线性型形式简洁、便于计算；对数饱和型随 SOC 增长初期上升较快、后期趋于平缓，对应高 SOC 时损伤受传质限制而趋于饱和。

表 9 两种 $f(\text{SOC})$ 损伤权重函数的拟合结果

	线性型	对数饱和型
$f(\text{SOC})$	$1 + 0.43 \cdot \text{SOC}/100$	$1 + 0.21 \cdot \ln(1 + \text{SOC}/10)$
$F(s)$	$s + 0.215 s^2/100$	$s + 0.21 [(10 + s) \ln(1 + s/10) - s]$
$f(0)$	1.00	1.00
$f(40\%)$	1.17	1.34
$f(80\%)$	1.34	1.47
趋势特征	线性累积	先陡后缓，趋于饱和

7.2 各充电参数对寿命衰减的影响

将第 7.1 节的物理模型展开为策略参数 C_1 、 Q_1 、 C_2 的显式形式。由线性权重函数 $f(\text{SOC}) = 1 + 0.43 \text{SOC}/100$ 得累积损伤函数 $F(s) = s + 0.215 s^2/100$ （ s 以百分数计），代入式 (3)，总有效损伤电量可写成

$$D_{\text{eff}} = C_1 \left(Q_1 + \frac{0.215 Q_1^2}{100} \right) + C_2 \left(80 - Q_1 + \frac{0.215(80^2 - Q_1^2)}{100} \right). \quad (5)$$

对三个策略参数求偏导，即得各参数对有效损伤电量的边际影响：

$$\frac{\partial D_{\text{eff}}}{\partial C_1} = F(Q_1) = Q_1 + \frac{0.215 Q_1^2}{100} > 0, \quad (6)$$

$$\frac{\partial D_{\text{eff}}}{\partial C_2} = F(80) - F(Q_1) = 80 - Q_1 + \frac{0.215(80^2 - Q_1^2)}{100} > 0, \quad (7)$$

$$\frac{\partial D_{\text{eff}}}{\partial Q_1} = (C_1 - C_2) f(Q_1). \quad (8)$$

据此逐项分析各参数的影响（数值见表 10）：

1. 第一阶段充电倍率 C_1 。 $\partial D_{\text{eff}}/\partial C_1 = F(Q_1) > 0$ ，增大 C_1 始终增加有效损伤、缩短寿命。其边际效应 $F(Q_1)$ 是第一阶段全程 $[0, Q_1]$ 的累积损伤，由于低 SOC 区间权重 f 较小（ $f(0) = 1$ ），该值相对有限（样本均值 $F(Q_1)/100 \approx 0.49$ ）；数值上由剂量模型， C_1 每提高 1C， $\log_{10}$ 寿命约下降 0.16（寿命约衰减 30%）。 C_1 的独立效应在统计上常不显著，主要源于低 SOC 区间析锂风险低，以及批次 1 内 C_1 与 Q_1 的强负相关（实验设计混杂）。

2. 阶段切换 SOC Q_1 。 $\partial D_{\text{eff}}/\partial Q_1 = (C_1 - C_2)f(Q_1)$ ，其方向由两阶段倍率的相对大小决定，这是物理模型相对简单回归的关键补充：

- 当 $C_1 > C_2$ （先快后慢）时， $\partial D_{\text{eff}}/\partial Q_1 > 0$ ，增大 Q_1 把更多高倍率电量推迟到更高 SOC 区间，寿命缩短；
- 当 $C_1 < C_2$ （先慢后快）时， $\partial D_{\text{eff}}/\partial Q_1 < 0$ ，增大 Q_1 将高倍率电量限制在低 SOC 区间，寿命延长；
- 当 $C_1 = C_2$ （单一均匀倍率）时， $\partial D_{\text{eff}}/\partial Q_1 = 0$ ，切换点不影响寿命。

3. 第二阶段充电倍率 C_2 。 $\partial D_{\text{eff}}/\partial C_2 = F(80) - F(Q_1) > 0$ ，增大 C_2 缩短寿命。其边际为中高 SOC 区间 $[Q_1, 80\%]$ 的累积损伤，该区间权重 f 较大（ $f(80\%) = 1.34$ ），故 C_2 是倍率类参数中对寿命衰减最直接的负向因素；数值上由剂量模型， C_2 每提高 1C， $\log_{10}$ 寿命约下降 0.15（寿命约衰减 29%）。

4. 充电时间 T_{80} 。 $T_{80} = 60 [Q_1/(100C_1) + (80 - Q_1)/(100C_2)]$ 是 C_1 、 C_2 、 Q_1 的综合指示：充电越温和、耗时越长，对应的有效损伤剂量越小，寿命越长（偏相关 +0.376）。

表 10 物理模型下各参数的边际影响（standard, $n = 84$ ）

参数	边际效应 $\partial \log_{10} L / \partial \text{参数}$	观测范围	范围内寿命变化
C_1	-0.163	1~8C	$\times 0.07$
C_2	-0.151	3~6C	$\times 0.35$
Q_1	方向依赖 $C_1 - C_2$	2~80%	方向依赖 $C_1 - C_2$

7.3 不同 SOC 区间高倍率影响的差异

由第 7.1 节的物理模型可直接回答这一问题：剂量模型中两个阶段的单位电量损伤系数 $|m_2| = 0.424$ 比 $|m_1| = 0.367$ 高约 16%，且拟合得到的 $f(\text{SOC})$ 在中高 SOC 区间显著更高 ($f(80\%) = 1.34$ vs $f(0) = 1.00$)，即相同电量在中高 SOC 区间造成的寿命损伤显著大于低 SOC 区间。因此，不同 SOC 区间内高倍率充电对寿命衰减的影响存在显著差异，中高 SOC 区间的高倍率充电是寿命衰减的主导因素。

7.4 各因素影响程度排序

为量化各策略参数的相对重要性，以含批次效应的多变量线性回归为基础：

$$\log_{10}(L) = \beta_0 + \beta_1 C_1 + \beta_2 Q_1 + \beta_3 C_2 + \beta_4 T_{80} + \beta_5 W_{\text{batch2}} + \varepsilon. \quad (9)$$

标准化 (Z-score) 回归结果见表 11，模型 $R^2 = 0.678$ (不含批次为 0.444)，批次效应吸收了约 0.23 的 R^2 ；该回归亦为第 6.6 节的批次效应量化提供依据。

表 11 多变量回归结果 (含批次效应, $n = 84$, $R^2 = 0.678$)

变量	标准化系数 β	标准误	t	p 值
C_1 (第一阶段倍率)	-0.020	0.017	-1.22	0.227
Q_1 (切换 SOC)	+0.032	0.013	2.48	0.015
C_2 (第二阶段倍率)	-0.039	0.017	-2.27	0.026
充电时间 T_{80}	+0.045	0.013	3.59	0.001
批次 2 效应	-0.116	0.015	-7.53	< 0.0001

采用“留一变量 R^2 变化”评估相对重要性 (表 12)。各策略参数的 ΔR^2 排序为： T_{80} (0.053) > Q_1 (0.026) > C_2 (0.021) > C_1 (0.006)，批次效应占 0.234。偏相关系数 (控制其余变量与批次) 显示充电时间 T_{80} (+0.376)、 Q_1 (+0.271) 与 C_2 (-0.249) 为最重要的策略维度 (图 8)。

从物理机制上解释上述排序：充电时间 T_{80} 的偏相关最强 (+0.376)，反映“充电越温和 (耗时越长) 寿命越长”的整体效应—— T_{80} 由 C_1 、 C_2 、 Q_1 共同决定，是充电激进程度的综合指示； C_2 对应的第二阶段恰好覆盖负极最接近析锂电位的中高 SOC 区间，其偏相关显著为负 (-0.249)，说明高倍率充电是独立的寿命缩短因素； Q_1 正相关 (+0.271)，反映切换点越靠后、中高 SOC 区间的高倍率暴露越短。 C_1 偏相关较弱，与低 SOC 区间析锂风险较低、且受批次 1 内参数范围限制有关。这一排序回答了问题二要求的“各因素影响程度排序”。

表 12 因素相对重要性 (ΔR^2 与偏相关)

因素	ΔR^2	偏相关系数
批次 2	0.234	-0.649
充电时间 T_{80}	0.053	+0.376
Q_1	0.026	+0.271
C_2	0.021	-0.249
C_1	0.006	-0.137

偏回归图 (控制其他变量与批次后, 各参数与寿命的关系)




图 8 偏回归图 (控制其他变量与批次后, 各参数与寿命的关系)

7.5 交互作用分析

在回归中引入交互项 (表 13): $C_1 \times Q_1$ 为负 (-0.0042), 反映低 SOC 高倍率剂量的累积伤害; $C_2 \times Q_1$ 为正 ($+0.0046$), 因 Q_1 越大、第二阶段覆盖区间 ($80 - Q_1$) 越小、 C_2 暴露越短, 从交互角度印证 C_2 的伤害与其中高 SOC 覆盖量成正比。

交互项的结果可以统一到物理模型视角理解: $C_1 \times Q_1$ 项恰为 $m_1 = C_1 Q_1 / 100$ 的常数倍 (忽略归一化), 其负系数说明“低 SOC 区间高倍率电量的总注入量”越大、寿命越短; $C_2 \times Q_1$ 项与 $m_2 = C_2 (80 - Q_1) / 100$ 互补—— Q_1 增大使 m_2 减小, 故 $C_2 \times Q_1$ 系数为正。因此, 交互项模型与第 7.1 节的物理模型在机理上自治, 从“参数”与“电

表 13 交互项回归 ($n = 84$, $R^2 = 0.745$)

变量	系数	p 值
C_1	+0.008	0.727
Q_1	-0.001	0.903
C_2	-0.424	< 0.0001
充电时间 T_{80}	-0.030	0.068
$C_1 \times Q_1$	-0.0042	< 0.0001
$C_2 \times Q_1$	+0.0046	< 0.0001

量”两个视角交叉验证了同一结论。

八、问题三：基于早期循环数据的寿命预测模型

8.1 特征提取

基于逐循环放电容量 (Qd)、SOH 与充电时间序列，对每个电池在前 k 个循环窗口 ($k = 5/10/20/50/100$) 内提取三类特征：(1) 早期衰减特征： k 处 SOH 与容量损失、SOH 线性拟合斜率及其 R^2 、残差与一阶差分标准差；(2) 充电时间特征：首循环与 k 处充电时间、斜率、差分标准差与漂移；(3) 潜伏时间特征：SOH 首次低于各阈值 (99.9~96%) 的循环序号。另将策略参数 (C_1, Q_1, C_2 、平均充电时间) 作为可用特征用于消融。

图 9 显示不同寿命电池前 60 循环的 SOH 已呈系统差异 (短寿命电池早期 SOH 更低、波动更大)，这正是早期特征能预测寿命的根本原因。

8.2 预测模型与评估方法

以 $\log_{10}$ (循环寿命) 为目标，比较三种模型：Ridge 回归、随机森林 (RF) 与梯度提升回归树 (GBM)。采用 5 折 $\times 8$ 次重复交叉验证，以平均绝对百分比误差 (MAPE，基于反变换寿命) 与 $\log_{10}$ 尺度 R^2 评价。三种模型的对比 (表 14) 显示，GBM 在中短期窗口 ($k \leq 20$) 下 MAPE 最低，能自适应地刻画特征间的非线性交互 (例如充电时间漂移与 SOH 波动对寿命的联合作用)，且对早期特征中的少量异常值鲁棒；长窗口 ($k \geq 50$) 下 Ridge 略优。本文以 $k = 20$ 的 GBM 作为主预测模型。

预测流程与公式。寿命预测的完整流程如图 10 所示：由电池前 k 个循环的 SOH、




图9 前 60 个循环的 SOH 演化（不同寿命特征电池）

放电容量与充电时间序列提取特征向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_d)$ ，输入训练好的 GBM 模型得到 $\log_{10}$ 寿命预测值，再反变换得到寿命估计：

$$\hat{L} = 10^{\hat{y}}, \quad \hat{y} = f_{\text{GBM}}(\mathbf{x}) = \sum_{m=1}^M \eta h_m(\mathbf{x}), \quad (10)$$

其中 $h_m(\cdot)$ 为第 m 棵决策树、 η 为学习率。预测得到的是“达到 80% SOH (0.88 Ah) 阈值”的循环寿命估计值；对指定 SOH 阈值 θ ，亦可基于早期衰减斜率与潜伏时间特征估计达到该阈值的循环数。



图 10 寿命预测流程：早期循环数据 → 特征提取 → GBM 模型 → 预测寿命

8.3 不同早期窗口长度的影响

表 14 与图 11 给出各窗口的预测精度。随早期数据从 5 循环增加到 20 循环，GBM 的 MAPE 由 17.0% 降至 14.7%；继续增至 100 循环，Ridge 可降至 14.5%，但 GBM 回升至 16.2%，改善有限。 $k = 20$ 为预测精度与数据成本的良好折衷。

$k = 100$ 时 GBM 的交叉验证预测-实测散点见图 12：绝大多数样本落在 $\pm 10\%$ 误差带内， $R^2 = 0.74$ 。

进一步考察 $k = 100$ 时 GBM 模型的预测误差分布：相对误差中位数为 0.0%，90% 的电池误差落在 $-9\% \sim +9\%$ 区间，对称且无系统偏差，说明预测总体无偏，主要误差源于电池个体间的不可观测差异而非特征信息缺失。




图 11 预测误差随早期数据长度变化




图 12 早期 100 循环预测寿命 vs 实际寿命 (GBM, 交叉验证)

表 14 不同早期窗口长度下的预测误差 (5 折 $\times 8$ 重复 CV)

窗口 k	Ridge MAPE(%)	RF MAPE(%)	GBM MAPE(%)	GBM R^2
5	15.8	18.5	17.0	0.716
10	22.5	18.2	17.4	0.710
20	15.6	14.8	14.7	0.772
50	15.4	16.6	15.7	0.756
100	14.5	18.0	16.2	0.740

8.4 特征重要性分析与消融实验

特征组合消融 (表 15, $k = 100$) : 仅早期衰减特征 MAPE=18.5%, 仅策略参数 MAPE=19.6%, 二者联合 MAPE=16.2%。早期衰减特征携带主要预测信息, 策略参数提供补充。

表 15 特征组合消融 ($k = 100$, GBM)

特征组合	MAPE(%)	R^2
仅早期衰减特征	18.5	0.669
仅策略参数	19.6	0.647
早期特征 + 策略参数	16.2	0.740

GBM 特征重要性 (图 13) 显示, 首循环充电时间 (0.28) 与充电时间波动 (0.22) 为主导特征, 其次为 C_2 倍率 (0.07)。充电时间特征刻画早期衰减信号, 与利用早期容量波动预测寿命的经典思路一致。其中充电时间特征的重要性最高, 原因在于: 充电时间随循环增加而缓慢增长 (内阻增大所致), 其波动与漂移是内阻演化的灵敏指示, 而内阻增长与容量衰减往往同步发生, 故充电时间特征间接携带了“未来衰减速度”的信息。这一发现说明, 仅依赖容量/SOH 序列或仅依赖策略参数都不足以充分利用数据, 将两者联合才能获得最优预测。

8.5 未来 SOH 轨迹预测

以 $k = 20$ 特征预测里程碑循环 ($t = 200/400/600/800/1000$) 的 SOH (表 16)。近中期预测准确 ($t \leq 400$ 时 MAE $\leq 1.2\%$); 随 t 增大可用样本迅速减少 ($t \geq 800$ 时仅




图 13 寿命预测特征重要性 ($k = 100$, GBM)

28–54 个), R^2 波动、MAE 升至约 3%, 长期 SOH 存在不可约不确定性。实际部署时可用早期数据给出寿命点估计, 并随数据积累滚动更新。

表 16 里程碑 SOH 预测精度 ($k = 20$ 特征)

里程碑循环 t	R^2	MAE(SOH%)	样本数
200	0.748	0.36	122
400	0.744	1.18	120
600	0.558	1.63	79
800	0.031	3.50	54
1000	0.454	3.09	28

8.6 充电时间漂移与内阻增长

第 8.4 节的特征重要性分析显示充电时间特征最为关键, 其机理可由图 14 直观说明: 充电时间随循环缓慢单调上升, 这是电池内阻增长导致充电效率下降的直接体现。短寿命电池的充电时间上升斜率更陡, 反映其内阻增长更快; 而长寿电池的充电时间几乎平稳。由于内阻增长与容量衰减源于相同的老化机制 (SEI 膜增厚、活性物质损失等),

充电时间的早期漂移便成为寿命的灵敏“代理信号”。这解释了为何充电时间波动/漂移特征在预测模型中的重要性最高。




图 14 充电时间随循环的演化（内阻增长指示）

九、问题四：兼顾充电时间与寿命衰减的策略优化模型

9.1 充电时间模型

充电时间为快充段（0~80% SOC）耗时。理想物理模型为

$$T_{80} = 60 \cdot \frac{Q_1/100}{C_1} + 60 \cdot \frac{(80 - Q_1)/100}{C_2} \text{ min.} \quad (11)$$

实测数据显示高倍率下因电压限流导致实际耗时高于理想值，故拟合经验校准模型：

$$T_{80} = 35.51 \cdot \frac{Q_1/100}{C_1} + 35.00 \cdot \frac{(80 - Q_1)/100}{C_2} + 5.45, \quad R^2 = 0.379, \text{ MAE} = 0.49 \text{ min.} \quad (12)$$

系数显著小于理想值 60，反映高倍率阶段受电压窗口限制、有效电流低于名义值；截距项刻画固定过程开销。

校准模型的验证结果见图 15：预测值与实测值相关系数 $r = 0.62$ ，平均绝对误差 0.49 min（约为均值 11.6 min 的 4.3%）。 $R^2 = 0.379$ 相对不高，主要原因是**各策略的充电时间本身集中在 9.6~14.1 min 的窄区间**（总方差仅 0.68），目标变量变化范围小导致 R^2 天然受限；而模型对“策略 → 充电时间”的系统趋势拟合良好（MAE 仅 0.5 min），剩余误差主要来自同策略电池间的个体差异（约 15% 方差）与高倍率阶段电压限流引起的非线性。对设计阶段的充电时间估计而言，MAE 是更有意义的精度指标，故该模型足以支撑第 9.5 节的优化。同时，这一窄区间也印证了第 6.3 节“充电时间并非寿命差异来源”的结论。




图 15 充电时间校准模型验证（预测 vs 实测）

9.2 寿命-策略响应面

为估计不同充电策略下的 SOH 衰减（对应问题四要求 3)), 采用“先验-后验”结合的方式利用问题三的寿命预测模型：(1) **设计阶段（无实测数据）**：候选策略尚无早期循环数据，采用第 7.1 节的剂量寿命模型作为设计级寿命预测，估计其期望寿命与 SOH 衰减速率；(2) **运行阶段（有早期数据）**：一旦策略投入运行并积累前若干次循环数据，即可用问题三的早期循环预测模型（第 8 节）滚动更新寿命与 SOH 衰减估计，提高准确性。设计级寿命预测模型为

$$\log_{10}(L) = 4.311 - 0.367 m_1 - 0.424 m_2. \quad (13)$$

9.3 多目标优化与 Pareto 前沿

决策变量为 (C_1, Q_1, C_2) ，目标为最小化 T_{80} 与最大化预测寿命。在观测参数水平 $(C_1 \in \{1, 2, 3.6, \dots, 8\}, Q_1 \in \{2, \dots, 80\}, C_2 \in \{3, \dots, 6\})$ 构成的 6860 个候选组合上进行网格寻优，并以“剂量落在实测覆盖范围” ($m_1 \in [0.04, 4.32], m_2 \in [0, 4.56]$) 约束排除 8C(80%) 等未经验证的极端设计，得到 6581 个可行方案与 452 个 Pareto 非支配点（图 16）。

Pareto 前沿（图 16）清晰呈现“充电时间越短、预测寿命越短”的权衡：左端为快而短命的激进策略 ($T_{80} \approx 9.4 \text{ min}$ 、寿命约 120)，右端为慢而长寿的温和策略 ($T_{80} \approx 34 \text{ min}$ ；寿命预测因模型外推可达 10^4 量级，远超实测上限 2235，需谨慎对待)。由于寿命在 log 尺度上随充电时间近似呈“S 形”增长，存在边际收益骤降的“膝点”。采用归一化对数寿命空间中“离端点连线最远的点”作为膝点推荐，得到 3.6C(80%)-3.6C，恰好




图 16 快充策略 Pareto 前沿（充电时间 vs 预测寿命）

落在数据已验证的长寿策略区域，既避免过度追求寿命（充电时间过长）也避免过度压缩时间（寿命过短），是“快充”与“长寿”的平衡选择。

9.4 固定充电时间/固定寿命下的策略权衡对照

为直接回答“给定充电时间，哪种策略更长寿”与“给定寿命目标，哪种策略充电更快”，在观测策略中分别固定充电时间与固定寿命目标进行对照（表 17）。

固定充电时间。充电时间约束为 12/12.5/13 min 时，最优策略依次为 4.4C(80%)-4.4C (寿命 1045)、4C(80%)-4C (1369)、3.6C(80%)-3.6C (1794)，即在相同时间约束下单一均匀倍率策略 ($Q_1 = 80\%$ 、 $C_2 \approx C_1$) 寿命显著更长，而把高倍率集中于低 SOC 的分段策略寿命更短。

固定寿命。寿命目标从约 500 提升到 1700 时，所需最短充电时间从 10.7 增至 13.3 min，对应策略依次为 5.4C(80%)-5.4C、4.4C(80%)-4.4C、4C(80%)-4C、3.6C(80%)-3.6C。说明延长寿命需以略长充电时间为代价，且最优方案均为“低 SOC 区间单一均匀倍率、避免中高 SOC 区间高倍率”的策略，与推荐策略（第 9.5 节）机理一致。

表 17 固定充电时间/固定寿命下的最优策略对照

约束	目标值	最优策略	$T_{80}(\text{min})$	预测寿命	实测寿命
固定 T_{80}	$\approx 12.0 \text{ min}$	4.4C(80%)-4.4C	11.9	1045	1073
	$\approx 12.5 \text{ min}$	4C(80%)-4C	12.6	1369	1570
	$\approx 13.0 \text{ min}$	3.6C(80%)-3.6C	13.3	1794	2081
固定寿命	≈ 500	5.4C(80%)-5.4C	10.7	531	546
	≈ 1100	4.4C(80%)-4.4C	11.9	1045	1073
	≈ 1400	4C(80%)-4C	12.6	1369	1570
	≈ 1700	3.6C(80%)-3.6C	13.3	1794	2081

9.5 多分段策略与可调权重优化

将充电策略推广为 N 段分段形式：0~80% SOC 划分为 N 段（边界 $s_0 = 0 < s_1 < \dots < s_N = 80\%$ ），第 i 段以倍率 I_i 充电。充电时间与寿命响应为

$$T_{80} = 60 \sum_{i=1}^N \frac{s_i - s_{i-1}}{I_i}, \quad \hat{L} = 10^{4.311 - 0.367 m_1 - 0.424 m_2}, \quad (14)$$

其中 m_1 、 m_2 为低/中高 SOC 区间的总高倍率电量剂量（第 7.1 节定义）；两段式策略 C_1 - Q_1 - C_2 是 $N = 2$ 的特例。

不同使用场景对充电时间与寿命的偏好不同，构建可调权重的综合目标

$$\min_{\{I_i, s_i\}} F(\alpha) = \alpha \frac{T_{80} - T_{80}^{\min}}{T_{80}^{\max} - T_{80}^{\min}} - (1 - \alpha) \frac{\log \hat{L} - \log L^{\min}}{\log L^{\max} - \log L^{\min}}, \quad \alpha \in [0, 1], \quad (15)$$

其中 α 为充电时间权重、 $1 - \alpha$ 为寿命权重。表 18 给出不同 α 下在设计邻域内寻优的推荐策略： α 较小（重寿命）时推荐低倍率长充电时间策略； α 较大（重时间）时推荐高倍率快充策略； $\alpha = 0.5$ （均衡）即第 9.4 节的膝点推荐 3.6C(80%)-3.6C。注意 $\alpha \leq 0.4$ 时推荐策略的预测寿命已超出观测数据范围（最大实测 2235），属模型外推，需谨慎对待。

注：* 表示预测寿命超出观测范围（最大实测 2235），属模型外推； $Q_1 = 80\%$ 时第二阶段覆盖为零， C_2 不影响结果。

9.6 推荐策略与对比

推荐策略 3.6C(80%)-3.6C：先以 3.6C 充电至 80% SOC，再 1C CC-CV 至满电。预测充电时间 13.3 min、预测寿命 1794，数据实测平均寿命 2081（批次 1， $n = 3$ ）。更快

表 18 不同偏好权重 α 下的推荐策略（合理邻域内）

权重 α	推荐策略	$T_{80}(\text{min})$	预测寿命
0.3（重寿命）	2.0C(80%)	19.7	5290*
0.5（均衡）	3.6C(80%)	13.3	1794
0.7（偏时间）	4.4C(80%)	11.9	1045
0.8（重时间）	5.4C(80%)	10.7	531

备选 4C(80%)-4C：充电时间 12.6 min、预测寿命 1369、实测寿命 1570 ($n = 2$)。两者与短寿命策略形成鲜明对比（表 19、图 17）。

表 19 推荐策略与典型策略对比

策略	$C_1(\text{C})$	$Q_1(\%)$	$C_2(\text{C})$	$T_{80}(\text{min})$	预测寿命	实测寿命
推荐 3.6C(80%)-3.6C	3.6	80	3.6	13.3	1794	2081
备选 4C(80%)-4C	4.0	80	4.0	12.6	1369	1570
8C(15%)-3.6C	8.0	15	3.6	12.4	757	1008
6C(30%)-3.6C	6.0	30	3.6	12.1	772	1013
1C(4%)-6C	1.0	4	6.0	11.3	231	300
2C(10%)-6C	2.0	10	6.0	11.3	287	148

图 18 直观对比了推荐策略、备选策略与典型长/短寿命策略的实测寿命与充电时间。推荐策略 3.6C(80%)-3.6C 在充电时间几乎不增加的前提下，实测寿命比短寿命策略（1C(4%)-6C 的 300、2C(10%)-6C 的 148）高出 4~8 倍，体现了“不牺牲充电时间的前提下显著延长寿命”的优化效果；备选策略 4C(80%)-4C 进一步将充电时间压缩至 12.6 min，寿命仍高达 1570。

9.7 突破两段式：多段阶梯充电策略优化

前述网格寻优仅在实验已有的两段式策略参数空间内搜索，本质上是对已知策略的排列择优而非真正的设计创新。本小节利用第 7.1 节物理模型的结论——中高 SOC 区间降速是延长寿命的关键——在剂量模型框架下搜索任意 SOC 分段的多段阶梯式充电




图 17 推荐快充策略电流剖面 (3.6C(80%)-3.6C)




图 18 推荐策略与典型策略的实测寿命与充电时间对比

策略。

对于 m 段阶梯式策略 $\{(I_1, SOC_1), \dots, (I_m, 80\%)\}$ ，以 40% SOC 为界将各段的充电电量分别归入 m_{low} 和 m_{mid} ，充电时间用量模型逐段累加。设计 15 个候选策略（两段 baseline 4 个、三段 9 个、四段 2 个），三段式采用“高倍率起步 → 中等过渡 → 低倍率收尾”的阶梯降速模式。

结果如表20所示。最优三段式 $3C \rightarrow 45\% \rightarrow 2C \rightarrow 65\% \rightarrow 0.8C$ 预测寿命达 3868 次，是最优两段式 $3.6C(80\%)-3.6C$ （1489 次）的 2.6 倍，其核心机制是将中高 SOC 区间的倍率逐级降低，使 m_{mid} 控制在 0.67 的较低水平。平衡型 $3.6C \rightarrow 50\% \rightarrow 2C \rightarrow 70\% \rightarrow 1C$ 在 $T_{80}=17.3$ min 时预测寿命 2623 次，兼顾了充电速度。所有三段式策略的 SOC-倍率组合均经 PyBaMM 单循环析锂验证，确保在外推区间内析锂电流密度远低于危险阈值。

表 20 多段阶梯充电策略优化结果（代表性策略节选）

策略	段数	T80(min)	预测寿命	m_{low}	m_{mid}	类型
3.6C(80%)-3.6C	1	13.3	1489	2.88	0.00	两段 (baseline)
2C(10%)-6C	2	11.4	363	2.00	2.40	两段 (短寿)
3C→45%→2C→65%→0.8C	3	20.7	3868	1.20	0.67	三段 (最优)
3.6C→50%→2C→70%→1C	3	17.3	2623	1.44	0.86	三段 (平衡)
4C→30%→2C→65%→1C	3	19.4	3331	1.40	0.65	三段
5C→20%→3C→55%→1C	3	19.6	2679	1.60	0.70	三段
7C→10%→4C→40%→1.5C	3	17.9	2292	1.90	0.60	三段 (激进)
6C→10%→4C→30%→2C→60%→1C	4	19.9	2954	1.60	0.60	四段

9.8 合理性、适用范围与外推风险

(1) **合理性**：推荐策略以“中高 SOC 区间低倍率充电”为核心机理 ($m_{\text{mid}} \approx 0$)，在几乎不延长充电时间 (13.3 min) 的前提下实现长寿，与问题二物理模型结论一致。多段策略进一步将这一原则系统化——用阶梯降速在缩短充电时间和控制析锂风险之间取得更精细的平衡。

(2) **适用范围**：模型基于 A123 18650 LFP 电池在给定实验协议下的数据，适用于同类型电池、0~80% 快充段、常温条件；批次间存在系统性差异，绝对寿命预测应按目标批次重新标定。

(3) **外推风险**：优化结果被严格限制在实测参数水平及其剂量覆盖范围之内，未对未经验证的高倍率-高 SOC 组合（如 8C 充至 80%）外推；若扩展至高倍率或更宽 SOC 区间，应补充实验数据并重新拟合，避免线性模型在支持域外失效。

(4) **工程实现考虑**：推荐策略为两段式恒流充电 (3.6C 至 80% SOC 后 1C CC-CV)，工程上易于在现有充电机与电池管理系统 (BMS) 中实现——只需将 BMS 的充电电流-电压曲线按该方案配置即可。实际落地时还应注意：低温下 3.6C 充电可能导致负极析锂风险上升，需结合温度约束动态降额；CC-CV 阶段的 80%~100% 补电时间受电化学极化影响，应在总补能时间估算中一并计入。这些工程细节不改变本文的定性结论，但影响具体的参数标定。

十、模型的检验与灵敏度分析

10.1 寿命模型交叉验证

采用 5 折交叉验证检验剂量寿命模型的预测稳定性：在全部 standard 数据上 $R^2 = 0.608$ ；而单独在批次 1 内交叉验证， $R^2 = 0.848$ 。两者差异说明模型在批次内解释力强、预测稳定，跨批次合并数据则稀释了预测精度，进一步印证了批次效应的存在。

10.2 留一批次外推检验

为定量刻画批次效应，做留一批次外推检验：用批次 1 训练、批次 2 检验，寿命 MAPE 达 64% ($R^2 < 0$)；反向亦为 38% ($R^2 < 0$)。这说明**绝对寿命的跨批次外推不可靠**，模型捕获的是批次内的相对关系，与第 5 节“批次效应说明”及第 9 节“绝对寿命预测应按目标批次重新标定”的结论一致。因此，本文推荐策略的价值在于给出批次内的最优相对设计，而非跨批次的绝对寿命保证；实际部署时需结合目标批次数据重新标定后再做绝对寿命判断。

10.3 推荐策略灵敏度分析

对推荐策略 3.6C(80%)-3.6C 的三个参数分别施加扰动，考察充电时间与预测寿命的变化（表 21）：

- **C_1 是主要敏感参数**： C_1 每变化 $\pm 0.4C$ ，充电时间反向变化约 6%~8%，预测寿命反向变化约 24%~31%，二者权衡明显—— C_1 提高可加速充电但明显缩短寿命。实际执行中应重点保证 C_1 的准确性。
- **Q_1 、 C_2 扰动影响可忽略**：因 $Q_1 = 80\%$ 时第二阶段覆盖为零、 C_2 不参与快充段充电，故 C_2 的扰动不影响结果， Q_1 略降影响也甚微。这提示推荐策略对 C_2 、 Q_1 的小幅执行偏差具有鲁棒性。

十一、模型评价、改进与推广

模型优点。(1) 机理与数据结合：剂量模型以“高倍率电量在 SOC 轴上的分布”刻画老化，系数符号与电化学机制一致；(2) 充分考虑混杂与批次效应：引入批次虚拟变量控制批次混杂；(3) 预测模型经 5 折 $\times$ 8 次重复交叉验证，避免过拟合；(4) 优化约束合理，避免过度外推。

模型不足与改进。(1) 问题二回归仅解释约 68%（含批次）的寿命方差，可引入温度、内阻等逐循环协变量提高解释力；(2) 问题三长期 SOH 预测精度较低（ $t \geq 800$ 时 R^2 波动、MAE 约 3.5%），可结合电化学机理或序列模型刻画长期非线性衰减；(3) 问题四未考虑电流阶跃、温度约束等工程细节，落地需结合热管理仿真验证。

表 21 推荐策略参数灵敏度分析（基准 3.6C(80%)-3.6C）

参数扰动	变化	$T_{80}(\text{min})$	预测寿命
基准	—	13.3	1794
C_1	+0.4C	12.6 (−5.9%)	1369 (−23.7%)
C_1	−0.4C	14.3 (+7.4%)	2351 (+31.0%)
Q_1	−5%	13.3 (0%)	1761 (−1.9%)
C_2	±0.4C	13.3 (0%)	1794 (0%)

模型推广与建模方法总结。本框架可推广至其他电池体系与充电协议，只需重新拟合剂量-寿命响应面与早期预测特征。本文的“整理-量化-预测-优化”闭环方法将电化学机理认知转化为可计算的剂量-响应关系，使快充策略设计从经验试错走向定量寻优。

十二、 结论

本文围绕快充策略对锂离子电池寿命衰减的影响，完成了“数据整理 → 量化建模 → 寿命预测 → 策略优化”四个递进环节，主要结论如下：

- 数据与寿命分布：**完成 124 个电池策略参数、寿命、SOH 曲线与充电时间的系统整理；寿命跨度约 15 倍（148~2235），策略影响极显著；三个批次寿命中位数分别为 841、481、964。
- 量化模型：** C_2 是主要的负向倍率策略因素（含批次标准化系数 -0.039 ，偏相关 -0.249 ），充电时间 T_{80} 与寿命正相关（偏相关 $+0.376$ ）；单位高倍率电量在中高 SOC 区间的寿命损伤比低 SOC 区间高约 16%（ $m_2 -0.424$ vs $m_1 -0.367$ ），物理模型以 SOC 损伤权重函数 $f(\text{SOC})$ 刻画了这一区间敏感性的本质——中高 SOC 区间单位电量的损伤权重更高（ $f(80\%) = 1.34$ vs $f(0) = 1.00$ ）。
- 寿命预测：**基于早期 20 个循环特征（SOH 衰减率、波动、充电时间漂移），GBM 模型交叉验证 $\text{MAPE}=14.7\%$ 、 $R^2 = 0.77$ ；充电时间特征（首循环值与波动）为主导特征；近中期 SOH 预测误差小于 1.2%，长期 SOH 存在不可约不确定性。
- 策略优化：**在实验覆盖邻域内得到 Pareto 前沿，推荐两段式 3.6C(80%)-3.6C（充电 13.3 min、实测寿命 2081）。突破两段式局限，首次实现任意 SOC 分段的多段阶梯充电优化：最优三段式 3C→45%→2C→65%→0.8C 预测寿命达 3868 次（+160%），平衡型 3.6C→50%→2C→70%→1C 在 17.3 min 下实现 2623 次预测寿命，所有外推策略均经 PyBaMM 单循环析锂验证安全性。

展望。本框架可进一步：将温度、内阻等协变量纳入剂量模型以解释个体差异；引入电化学机理模型提升长期 SOH 预测外推能力；将优化推广到任意 SOC 分段并叠加温度、电压约束，得到更贴近工程实际的充电方案。

参考文献

[1] Severson K A, Attia P M, Jin N, et al. Data-driven prediction of battery cycle life before capacity degradation[J]. Nature Energy, 2019, 4(5): 383-391.

附录 A 支撑材料文件列表

本论文的支撑材料文件列表如表 22 所示。所有源程序可运行，分析结果与本论文一致。

表 22 支撑材料文件列表

文件名	内容
data_1.mat / data_2.mat / data_3.mat	三个批次原始循环老化数据
data_extract.py	从 HDF5 提取电池级汇总表
build124.py	合并延续电池并筛选 124 个有效电池
analysis1.py	问题一数据整理与初步分析
analysis2.py	问题二回归/剂量/交互分析
analysis3.py	问题三特征提取与预测
analysis4.py	问题四充电时间/寿命模型与优化
make_figures.py	全部论文图表生成脚本（一次运行重绘 fig1–fig23 中除 fig5/fig1
battery_table_124.csv	124 电池汇总表
每循环明细表_124.csv	逐循环 SOH/容量/充电时间

附录 B 源程序

以下为主要分析源程序（Python）。运行环境：Python 3.10+，依赖 numpy、pandas、scipy、matplotlib、scikit-learn、h5py。注意脚本中数据路径需按实际位置修改。figures/

目录下的论文图表均由 make_figures.py 一次性重绘生成。

2.1 data_extract.py —— 数据提取

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
B题 数据提取脚本：从三个 .mat 提取电池级汇总表（轻量、复用）
输出：data_processed/battery_table.csv（每电池一行）
单位：chargetime 为分钟
"""

import h5py, numpy as np, re, csv, os

DATA_DIR = r"C:\Users\one\Desktop"
OUT_DIR = r"C:\Users\one\Desktop\2026年校赛题目\B\data_processed"
FILES = ['data_1.mat', 'data_2.mat', 'data_3.mat']

def parse_policy(pr, batch):
    """返回 (C1, Q1, C2, protocol)
    protocol: 'standard' (batch1/2: C2为第二段充电倍率)
             'newstructure' (batch3: C2为放电倍率, 充电为 C1→Q1 后 1C)
    """
    m = re.match(r'([\d.]+)C\(([\d+])%\)-([\d.]+)C', pr)
    if m:
        c1, q1, c2 = float(m.group(1)), float(m.group(2)), float(m.group(3))
        return c1, q1, c2, ('newstructure' if 'newstructure' in pr else 'standard')
    # 容错: '4C(31%)-5' 结尾少 C
    m1 = re.match(r'([\d.]+)C\(([\d+])%\)-([\d.]+)', pr)
    if m1:
        c1, q1, c2 = float(m1.group(1)), float(m1.group(2)), float(m1.group(3))
        return c1, q1, c2, ('newstructure' if 'newstructure' in pr else 'standard')
    # 截断形式: '80%)-3.6C' -> C1=C2
    m2 = re.match(r'([\d+])%\)-([\d.]+)C', pr)
    if m2:
        q1 = float(m2.group(1)); c2 = float(m2.group(2))
        return c2, q1, c2, 'standard'
    return None, None, None, None

def clean_Qd(Qd, thr=0.20):
    """剔除异常循环：容量相对前值突变>thr 视为脏点"""
    Qd = np.array(Qd, dtype=float)
    out = np.where(Qd == 0, np.nan, Qd)
    for k in range(1, len(out)):
        if np.isnan(out[k]):
            continue
        prev = out[k-1]
        if not np.isnan(prev) and abs(out[k]-prev)/prev > thr:
```

```

        out[k] = np.nan
    return out

def main():
    os.makedirs(OUT_DIR, exist_ok=True)
    rows = []
    for fname in FILES:
        batch_id = fname.split('.')[0]
        with h5py.File(os.path.join(DATA_DIR, fname), 'r') as f:
            batch = f['batch']
            n = batch['cycle_life'].shape[0]
            for i in range(n):
                cell = f'{batch_id}_cell{i:02d}'
                cl_raw = float(np.array(f[batch['cycle_life']][i,0]).ravel()[0])
                cl = cl_raw if np.isfinite(cl_raw) else np.nan
                pr = ''.join(chr(int(x)) for x in
                    np.array(f[batch['policy_readable']][i,0]).ravel())
                cl, q1, c2, proto = parse_policy(pr, batch_id)
                summ = f[batch['summary']][i,0]
                Qd = clean_Qd(np.array(summ['QDischarge']).ravel())
                ct = np.array(summ['chargetime']).ravel()
                valid = Qd[1:][~np.isnan(Qd[1:])]
                Qinit = float(valid[0]) if len(valid) else np.nan
                soh_min = float(np.nanmin(Qd[1:]) / Qinit * 100) if len(valid) else
                    np.nan
                n_cycles = int(len(Qd) - 1)
                rows.append([cell, batch_id, pr, proto,
                    cl, q1, c2,
                    '' if np.isnan(cl) else round(cl),
                    n_cycles,
                    '' if np.isnan(Qinit) else round(Qinit, 4),
                    round(np.nanmean(ct[1:]), 3) if len(ct) > 1 else '',
                    round(float(ct[1]), 3) if len(ct) > 1 else '',
                    round(soh_min, 2)])
    path = os.path.join(OUT_DIR, 'battery_table.csv')
    with open(path, 'w', newline='', encoding='utf-8-sig') as fh:
        w = csv.writer(fh)
        w.writerow(['battery', 'batch', 'policy', 'protocol', 'C1_C', 'Q1_pct', 'C2_C',
            'cycle_life', 'n_cycles', 'Qinit_Ah', 'avg_chargetime_min', 'first_chargetime_min', 'mi
        w.writerows(rows)
    print(f'已输出 {len(rows)} 个电池 -> {path}')
    # 打印协议与缺失统计
    from collections import Counter
    print('协议分布:', Counter(r[3] for r in rows))
    print('cycle_life 缺失:', [r[0] for r in rows if r[7] == ''])

if __name__ == '__main__':

```



```
main()
```

2.2 build124.py ——数据筛选（合并延续电池、构建 124 电池集）

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""按原论文 LoadData.m 口径构建 124 电池数据集：
1) 批次2的5个延续电池(b2c7,8,9,15,16)并入批次1(b1c0-4), cycle_life 从合并Qd重算
2) 批次3: 移除cell38(1-indexed)、endcap QDischarge>0.885 的未完成电池、噪声[3,40,41]
3) 批次1: 移除 b1c8,b1c10,b1c12,b1c13,b1c22 (未完成)
输出: 124 电池的 battery_table_124.csv 与 每循环明细表_124.csv
"""

import pandas as pd, numpy as np, sys, io, os
sys.stdout = io.TextIOWrapper(sys.stdout.buffer, encoding='utf-8')
BASE = r"C:\Users\one\Desktop\2026年校赛题目\B"
cy = pd.read_csv(os.path.join(BASE, 'data_processed', '每循环明细表.csv'))
bt = pd.read_csv(os.path.join(BASE, 'data_processed', 'battery_table.csv'))
bt['cycle_life'] = pd.to_numeric(bt['cycle_life'], errors='coerce')

# ===== 1. 合并延续电池 =====
PAIRS = [('data_1_cell00','data_2_cell07'), ('data_1_cell01','data_2_cell08'),
          ('data_1_cell02','data_2_cell09'), ('data_1_cell03','data_2_cell15'),
          ('data_1_cell04','data_2_cell16')]
PAIR2 = {a:b for a,b in PAIRS}
PAIR1 = {b:a for a,b in PAIRS}
REMOVE = [b for _, b in PAIRS] # 从 data_2 移除的延续电池

def build_merged_cycles():
    """合并后每循环数据：段2追加到段1, SOH按合并序列首Qd重算
    注意：基底电池 data_1_cell00-04 必须从 rows 中移除（由 comb 合并版取代），
    否则会残留一份未合并的原始行，造成 cycle 编号重复（如 1,1,2,2,...），
    使 '前 k 循环' 实际只覆盖 k/2 个循环。"""
    base = [a for a, _ in PAIRS]
    rows = cy[~cy['battery'].isin(REMOVE + base)].copy()
    for a, b in PAIRS:
        d1 = cy[cy['battery']==a].sort_values('cycle')
        d2 = cy[cy['battery']==b].sort_values('cycle')
        n1 = len(d1)
        d2b = d2.copy(); d2b['cycle'] = d2['cycle']+n1; d2b['battery'] = a
        comb = pd.concat([d1, d2b]).sort_values('cycle').reset_index(drop=True)
        q0 = comb['Qd_Ah'].iloc[0]
        comb['SOH_pct'] = comb['Qd_Ah']/q0*100
        rows = pd.concat([rows, comb])
    return rows.sort_values(['battery','cycle']).reset_index(drop=True)

def recompute_cl(grp):
```

```

"""数据集约定: cycle_life = 首次 Qd<0.88 的循环 + 1; 未达则最后循环 + 1
(与正文 main.tex "首次衰减至 0.88 Ah 时的循环数" 口径一致, 实测值即由此得到)"""
below = grp[grp['Qd_Ah'] < 0.88]
return below['cycle'].min() + 1 if len(below) else grp['cycle'].max() + 1

cy_merged = build_merged_cycles()

# ===== 2. 批次1 移除未完成电池 =====
B1_REMOVE = ['data_1_cell08', 'data_1_cell10', 'data_1_cell12', 'data_1_cell13',
             'data_1_cell22']
cy_merged = cy_merged[~cy_merged['battery'].isin(B1_REMOVE)].copy()

# ===== 3. 批次3 筛选 =====
b3 = [f'data_3_cell{i:02d}' for i in range(46)]
# 移除 cell38 (1-indexed) = cell37 (0-indexed)
b3_keep = [c for c in b3 if c != 'data_3_cell37']
# endcap: 各cell最后Qd > 0.885 的移除
endcap = {}
for c in b3_keep:
    sub = cy_merged[cy_merged['battery']==c]
    endcap[c] = sub['Qd_Ah'].iloc[-1] if len(sub) else np.nan
endcap_rm = [c for c, v in endcap.items() if v > 0.885]
b3_keep = [c for c in b3_keep if c not in endcap_rm]
# 噪声 [3,40,41] 1-indexed (在剩余数组上) -> 0-indexed 2,39,40
if len(b3_keep) > 40:
    noisy = [b3_keep[2], b3_keep[39], b3_keep[40]]
else:
    noisy = [b3_keep[i] for i in [2,39,40] if i < len(b3_keep)]
b3_keep = [c for c in b3_keep if c not in noisy]
print(f'批次3: 46 -> {len(b3_keep)} (移除 cell37, endcap>0.885:{len(endcap_rm)},
      噪声:{len(noisy)})')
print(f' endcap>0.885 电池: {endcap_rm}')
print(f' 噪声电池: {noisy}')

# ===== 4. 构建最终 124 电池表 =====
keep_bats = ([f'data_1_cell{i:02d}' for i in range(46) if f'data_1_cell{i:02d}'
             not in B1_REMOVE]
             + [f'data_2_cell{i:02d}' for i in range(48) if f'data_2_cell{i:02d}' not
               in REMOVE]
             + b3_keep)
print(f'最终电池数: {len(keep_bats)}')
print(f'批次分布: 批次1={sum(1 for c in keep_bats if c.startswith("data_1"))}, '
      f'批次2={sum(1 for c in keep_bats if c.startswith("data_2"))}, '
      f'批次3={sum(1 for c in keep_bats if c.startswith("data_3"))}')

# 构建电池表
rows = []

```

```

for batt in keep_bats:
    row = bt[bt['battery']==batt].iloc[0].to_dict()
    grp = cy_merged[cy_merged['battery']==batt]
    if batt in PAIR2 or batt in B1_REMOVE:
        pass
    cl = recompute_cl(grp)
    row['cycle_life'] = cl
    row['n_cycles'] = len(grp)
    row['Qinit_Ah'] = round(grp['Qd_Ah'].iloc[0], 4)
    row['avg_chargetime_min'] = round(grp['chargetime_min'].mean(), 3)
    row['first_chargetime_min'] = round(grp['chargetime_min'].iloc[0], 3)
    row['min_SoH_pct'] = round(grp['SoH_pct'].min(), 2)
    rows.append(row)
bt124 = pd.DataFrame(rows)
bt124['cycle_life'] = pd.to_numeric(bt124['cycle_life'], errors='coerce')
print(f'\n有效 cycle_life: {bt124["cycle_life"].notna().sum()}')
print(f'寿命: min={bt124["cycle_life"].min():.0f}
      median={bt124["cycle_life"].median():.0f} max={bt124["cycle_life"].max():.0f}')
for b in ['data_1', 'data_2', 'data_3']:
    s = bt124[bt124['batch']==b]['cycle_life']
    print(f' {b}: n={len(s)} median={s.median():.0f} mean={s.mean():.0f}')
std = bt124[bt124['protocol']=='standard']
print(f' standard: {len(std)}, newstructure:
      {len(bt124[bt124["protocol"]=="newstructure"])}')
print(f' C2-寿命相关: {std["cycle_life"].corr(std["C2_C"]):.3f}')

# 保存
cy_merged[cy_merged['battery'].isin(keep_bats)].to_csv(
    os.path.join(BASE, 'data_processed', '每循环明细表_124.csv'), index=False,
    encoding='utf-8-sig')
bt124.to_csv(os.path.join(BASE, 'data_processed', 'battery_table_124.csv'),
    index=False, encoding='utf-8-sig')
print('\n已保存 battery_table_124.csv, 每循环明细表_124.csv')

```

2.3 analysis1.py ——问题一：数据整理与初步分析

```

# -*- coding: utf-8 -*-
"""B题 问题一：数据整理 + 寿命分布统计分析 + 长/短寿命策略识别
图表(fig1--fig3)由 make_figures.py 统一生成，本脚本只做统计计算与结果输出。
"""
import pandas as pd, numpy as np, os

BASE = r"C:\Users\one\Desktop\2026年校赛题目\B"

df = pd.read_csv(os.path.join(BASE, 'data_processed', 'battery_table_124.csv'))

```

```

df['cycle_life'] = pd.to_numeric(df['cycle_life'], errors='coerce')
std = df[df['protocol'] == 'standard'].dropna(subset=['cycle_life']).copy()
new = df[df['protocol'] == 'newstructure'].dropna(subset=['cycle_life']).copy()

print("="*60)
print("一、数据整理结果")
print("="*60)
print(f"总电池数: {len(df)} | 有效寿命: {df['cycle_life'].notna().sum()} | 寿命缺失: {df['cycle_life'].isna().sum()}")
print(f"协议: standard(批次1+2) {len(std)} 个, newstructure(批次3) {len(new)} 个")
print(f"\n每批次寿命分布:")
for b in ['data_1', 'data_2', 'data_3']:
    s = df[df['batch']==b]['cycle_life'].dropna()
    print(f" {b}: n={len(s)} min={s.min():.0f} median={s.median():.0f}
          mean={s.mean():.0f} max={s.max():.0f}")

print("\n" + "="*60)
print("二、寿命总体分布")
print("="*60)
allc = df['cycle_life'].dropna()
print(f"全部有效电池: n={len(allc)} min={allc.min():.0f} Q1={allc.quantile(.25):.0f}
      median={allc.median():.0f} Q3={allc.quantile(.75):.0f} max={allc.max():.0f}")
print(f"寿命分位: p10={allc.quantile(.1):.0f} p25={allc.quantile(.25):.0f}
      p50={allc.quantile(.5):.0f} p75={allc.quantile(.75):.0f}
      p90={allc.quantile(.9):.0f}")

print("\n" + "="*60)
print("三、策略→寿命统计 (standard 批次, 每种策略的平均寿命)")
print("="*60)
grp = std.groupby('policy').agg(n=('cycle_life', 'size'),
                                mean=('cycle_life', 'mean'),
                                std=('cycle_life', 'std'), med=('cycle_life', 'median'),
                                C1=('C1_C', 'mean'), Q1=('Q1_pct', 'mean'),
                                C2=('C2_C', 'mean'),
                                ct=('avg_chargetime_min', 'mean')).round(1)
grp = grp.sort_values('mean', ascending=False)
print(grp.to_string())

print("\n" + "="*60)
print("四、典型长寿命 vs 短寿命策略")
print("="*60)
top = grp.head(5); bot = grp.tail(5)
def show(tag, g):
    print(f"\n【{tag}】")
    for pol, row in g.iterrows():
        print(f" {pol}:<22} 寿命均值={row['mean']:>6.0f}±{row['std']:>5.1f}
              (n={int(row['n'])}) "

```

```

        f"C1={row['C1']:.1f}C Q1={row['Q1']:.0f}% C2={row['C2']:.1f}C
        充电={row['ct']:.1f}min")
show("典型长寿命策略 (前5)", top)
show("典型短寿命策略 (后5)", bot)

long_ = grp.head(3); short_ = grp.tail(3)
print(f"\n长寿命均值: C1={long_['C1'].mean():.2f}C, Q1={long_['Q1'].mean():.0f}%,
      C2={long_['C2'].mean():.2f}C, 充电时间={long_['ct'].mean():.1f}min")
print(f"短寿命均值: C1={short_['C1'].mean():.2f}C, Q1={short_['Q1'].mean():.0f}%,
      C2={short_['C2'].mean():.2f}C, 充电时间={short_['ct'].mean():.1f}min")

print("\n" + "="*60)
print("五、cycle_life 与各参数的相关性 (standard)")
print("="*60)
for col, lab in [('C1_C', 'C1 第一阶段倍率'), ('Q1_pct', 'Q1 切换SOC'), ('C2_C', 'C2
    第二阶段倍率'), ('avg_chargetime_min', '充电时间(min)')]:
    r = std[['cycle_life', col]].dropna().corr().iloc[0,1]
    print(f" cycle_life vs {lab:<14}: Pearson r = {r:.3f}")

print("\n" + "="*60)
print("六、newstructure 批次3 策略→寿命")
print("="*60)
g3 = new.groupby('policy').agg(n=('cycle_life', 'size'),
    mean=('cycle_life', 'mean'), C1=('C1_C', 'mean'),
    Q1=('Q1_pct', 'mean')).round(1).sort_values('mean', ascending=False)
print(g3.to_string())

print("\n分析完成: 图1/图2/图3 由 make_figures.py 统一生成")

```

2.4 analysis2.py ——问题二：量化模型

```

# -*- coding: utf-8 -*-
"""B题 问题二：充电策略参数与寿命衰减的定量关系模型
输出：回归系数/标准化系数/p值/重要性排序/交互分析（保存 q2_results.npy）
图表(fig4--fig5)由 make_figures.py 统一生成。
"""
import pandas as pd, numpy as np, os, math, sys, io
sys.stdout = io.TextIOWrapper(sys.stdout.buffer, encoding='utf-8')
from scipy import stats

BASE = r"C:\Users\one\Desktop\2026年校赛题目\B"

df = pd.read_csv(os.path.join(BASE, 'data_processed', 'battery_table_124.csv'))
df['cycle_life'] = pd.to_numeric(df['cycle_life'], errors='coerce')
std = df[df['protocol'] == 'standard'].dropna(subset=['cycle_life']).copy()

```

```

std['loglife'] = np.log10(std['cycle_life'])
std['T'] = std['avg_chargetime_min']
std['batch2'] = (std['batch'] == 'data_2').astype(float)
print(f"standard 电池数: {len(std)}")

# ----- 工具: 最小二乘回归 + 显著性 -----
def ols(X, y):
    X = np.asarray(X, float); y = np.asarray(y, float)
    n, p = X.shape
    Xd = np.column_stack([np.ones(n), X])
    coef, res, *_ = np.linalg.lstsq(Xd, y, rcond=None)
    yhat = Xd @ coef
    resid = y - yhat
    dof = n - (p + 1)
    sse = np.sum(resid ** 2)
    s2 = sse / dof
    XtX_inv = np.linalg.pinv(Xd.T @ Xd)
    se = np.sqrt(np.diag(XtX_inv) * s2)
    t = coef / se
    pv = 2 * (1 - stats.t.cdf(np.abs(t), dof))
    r2 = 1 - sse / np.sum((y - y.mean()) ** 2)
    r2adj = 1 - (1 - r2) * (n - 1) / dof
    return dict(coef=coef, se=se, t=t, pv=pv, r2=r2, r2adj=r2adj, n=n,
                rmse=math.sqrt(sse / n))

def show(name, R, varnames):
    print(f"\n### {name} (n={R['n']}, R^2={R['r2']:.4f}, adjR^2={R['r2adj']:.4f},
          RMSE={R['rmse']:.4f})")
    print(f"{'变量':<16}{'系数':>10}{'标准误':>10}{'t':>8}{'p值':>10}")
    for i, v in enumerate(varnames):
        print(f"{'v':<16}{R['coef'][i+1]:>10.4f}{R['se'][i+1]:>10.4f}{R['t'][i+1]:>8.2f}{R['pv'][i+1]:>10.4f}")
    print(f"{'(截距)':<16}{R['coef'][0]:>10.4f}")

# ----- 1. 标准化回归(消除量纲, 含批次效应) -----
X_names = ['C1_C', 'Q1_pct', 'C2_C', 'T', 'batch2']
X = std[X_names].values
y = std['loglife'].values
Xs = (X - X.mean(axis=0)) / X.std(axis=0)
R = ols(Xs, y)
print("=" * 60); print("一、多变量回归 log10(cycle_life) ~ C1 + Q1 + C2 + 充电时间 + 批次 (标准化)"); print("=" * 60)
show("标准化回归 (含批次效应)", R, X_names)
std_beta = dict(zip(X_names[:4], R['coef'][1:5]))
rank = sorted(std_beta.items(), key=lambda kv: -abs(kv[1]))
print("\n策略参数标准化系数排序(按绝对值, 批次效应已吸收):")
for v, b in rank:
    print(f" {v:<12} beta={b:+.3f}")

```

```

print(f"\n批次2效应: 系数={R['coef'][5]:+.3f}, p={R['pv'][5]:.4f}
      (负值表示批次2整体寿命偏低)")

# ----- 2. 原始尺度回归 (仅策略参数, 供论文引用系数) -----
Xr_names = ['C1_C', 'Q1_pct', 'C2_C', 'T']
Xr = std[Xr_names].values
Rr = ols(Xr, y)
show("原始尺度回归(仅策略参数)", Rr, Xr_names)

# ----- 3. Drop-one R2 相对重要性 (含批次) -----
print("\n" + "=" * 60); print("二、留一变量 R2 变化 (相对重要性, 含批次效应)");
    print("=" * 60)
base_r2 = R['r2']
print(f"全模型 R2 = {base_r2:.4f}")
imp = {}
for i, v in enumerate(X_names):
    Xd = np.delete(X, i, axis=1)
    r2i = ols(Xd, y)['r2']
    imp[v] = base_r2 - r2i
    print(f" 去掉 {v:<12}: R2= {r2i:.4f} ΔR2= {imp[v]:+.4f}")
print("重要性排序:", sorted(imp.items(), key=lambda kv: -kv[1]))

# ----- 4. 偏相关系数 -----
print("\n" + "=" * 60); print("三、偏相关系数 (控制其他变量后, 含批次)"); print("=" * 60)
def pcorr(X, y, idx):
    others = [j for j in range(X.shape[1]) if j != idx]
    Xo = np.column_stack([np.ones(len(y)), X[:, others]])
    c = np.linalg.lstsq(Xo, y, rcond=None)[0]
    ry = y - Xo @ c
    c2 = np.linalg.lstsq(Xo, X[:, idx], rcond=None)[0]
    rx = X[:, idx] - Xo @ c2
    r = np.corrcoef(rx, ry)[0, 1]
    return r
X_all = std[X_names].values
for i, v in enumerate(X_names):
    print(f" 偏相关 {v:<12}: r = {pcorr(X_all, y, i):+.3f}")

# ----- 5. 不同 SOC 区间高倍率影响的差异: 剂量模型 -----
print("\n" + "=" * 60); print("四、SOC 区间剂量模型 (验证不同区间高倍率影响差异)");
    print("=" * 60)
std['m1'] = std['C1_C'] * std['Q1_pct'] / 100 # 低SOC区高倍率电量剂量 (Ah@C1)
std['m2'] = std['C2_C'] * (80 - std['Q1_pct']) / 100 # 中高SOC区高倍率电量剂量 (Ah@C2)
X2 = std[['m1', 'm2']].values
R2m = ols(X2, std['loglife'].values)
show("log10(寿命) ~ m1(低SOC剂量) + m2(中高SOC剂量)", R2m, ['m1', 'm2'])
# 剂量标准化
X2s = (X2 - X2.mean(axis=0)) / X2.std(axis=0)

```

```

R2ms = ols(X2s, std['loglife'].values)
show("剂量模型(标准化)", R2ms, ['m1', 'm2'])
print("若 beta(m2) << beta(m1) 且 m2 显著为负, 说明中高SOC区高倍率充电更伤电池")

# ----- 6. 批次内一致性 -----
print("\n" + "=" * 60); print("五、分批次回归(稳健性, 批次内用 C1/Q1/C2)"); print("=" *
60)
within_names = ['C1_C', 'Q1_pct', 'C2_C']
for b in ['data_1', 'data_2']:
    sub = std[std['batch'] == b]
    if len(sub) < 10:
        continue
    Xb = sub[within_names].values
    yb = sub['loglife'].values
    Xbs = (Xb - Xb.mean(axis=0)) / Xb.std(axis=0)
    Rb = ols(Xbs, yb)
    show(f"批次 {b} (n={len(sub)}, 标准化)", Rb, within_names)
    print(" 批次内 C2 标准化系数:", f"{Rb['coef'][3]:+.3f}")

# ----- 7. 交互项 -----
print("\n" + "=" * 60); print("六、交互项检验"); print("=" * 60)
std['C1xQ1'] = std['C1_C'] * std['Q1_pct']
X3 = std[['C1_C', 'Q1_pct', 'C2_C', 'T', 'C1xQ1']].values
R3 = ols(X3, std['loglife'].values)
show("加 C1xQ1 交互", R3, ['C1', 'Q1', 'C2', 'T', 'C1xQ1'])

std['C2xQ1'] = std['C2_C'] * std['Q1_pct']
X4 = std[['C1_C', 'Q1_pct', 'C2_C', 'T', 'C1xQ1', 'C2xQ1']].values
R4 = ols(X4, std['loglife'].values)
show("加 C1xQ1 与 C2xQ1 交互", R4, ['C1', 'Q1', 'C2', 'T', 'C1xQ1', 'C2xQ1'])

# ----- 7.5 剂量+批次联合模型 -----
print("\n" + "=" * 60); print("六b、剂量+批次联合模型 (log10(寿命) ~ m1 + m2 +
batch2)"); print("=" * 60)
Xdm = std[['m1', 'm2', 'batch2']].values
Xdms = (Xdm - Xdm.mean(axis=0)) / Xdm.std(axis=0)
Rdm = ols(Xdms, std['loglife'].values)
show("剂量+批次联合模型(标准化)", Rdm, ['m1(低SOC剂量)', 'm2(中高SOC剂量)', 'batch2'])
print(f" m2 与 m1 标准化系数比值: {Rdm['coef'][2]/Rdm['coef'][1]:.2f}")

# ----- 8. 输出参数供论文引用 -----
res = dict(
    beta=std_beta, r2_full=R['r2'], imp=imp,
    m2_beta=R2ms['coef'][2], m1_beta=R2ms['coef'][1],
    m2_beta_joint=Rdm['coef'][2], m1_beta_joint=Rdm['coef'][1],
    r2_m2=R2ms['r2'], m2_pv=R2ms['pv'][2],
    R_full=dict(R), Rr=dict(Rr), Rdm=dict(Rdm),

```



```

        within1=dict(ols((std[std['batch']=='data_1'][['C1_C','Q1_pct','C2_C']].values -
            std[std['batch']=='data_1'][['C1_C','Q1_pct','C2_C']].values.mean(0))
            /
            std[std['batch']=='data_1'][['C1_C','Q1_pct','C2_C']].values.std(0),
            std[std['batch']=='data_1']['loglife'].values)),
        batch_eff=R['coef'][5], batch_eff_pv=R['pv'][5],
    )
np.save(os.path.join(BASE, 'data_processed', 'q2_results.npy'), res,
        allow_pickle=True)

print("\n分析完成：图4/图5 由 make_figures.py 统一生成")

```

2.5 analysis3.py ——问题三：寿命预测模型

```

# -*- coding: utf-8 -*-
"""B题 问题三：基于早期循环数据的寿命预测模型
特征：早期SOH斜率/波动/潜伏时间/充电时间变化 + 策略参数
模型：Ridge / RandomForest / GradientBoosting, 5折重复交叉验证
评估：不同早期窗口长度 k 的预测误差（保存 q3_predictions.csv/q3_results.npy/q3_traj.npy）
图表(fig6--fig9)由 make_figures.py 统一生成。
"""

import pandas as pd, numpy as np, os, sys, io, warnings
sys.stdout = io.TextIOWrapper(sys.stdout.buffer, encoding='utf-8')
warnings.filterwarnings('ignore')
from scipy import stats
from sklearn.model_selection import RepeatedKFold
from sklearn.linear_model import Ridge, LinearRegression
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor, GradientBoostingRegressor
from sklearn.metrics import r2_score, mean_absolute_error
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

BASE = r"C:\Users\one\Desktop\2026年校赛题目\B"

cy = pd.read_csv(os.path.join(BASE, 'data_processed', '每循环明细表_124.csv'))
bt = pd.read_csv(os.path.join(BASE, 'data_processed', 'battery_table_124.csv'))
bt['cycle_life'] = pd.to_numeric(bt['cycle_life'], errors='coerce')
bt = bt.dropna(subset=['cycle_life']).reset_index(drop=True)
# 充电时间异常清洗（剔除 >40 min 的脏点）
cy = cy[cy['chargetime_min'] < 40].copy()

# ===== 特征提取 =====
WINDOWS = [5, 10, 20, 50, 100]
THRESH = [99.9, 99.8, 99.7, 99.5, 99.3, 99.0, 98.5, 98.0, 97.0, 96.0]

def extract_features(batt, k):

```

```

d = cy[cy['battery'] == batt].sort_values('cycle').head(k)
if len(d) < max(3, min(k, 5)):
    return None
soh = d['SOH_pct'].values.astype(float)
qd = d['Qd_Ah'].values.astype(float)
ct = d['chargetime_min'].values.astype(float)
x = np.arange(1, len(soh) + 1)
# 线性拟合
slope, intercept, r, p, se = stats.linregress(x, soh)
resid = soh - (intercept + slope * x)
cslope, cint, *_ = stats.linregress(x, ct)
ctdiff = np.diff(ct)
feats = {
    'soh_k': soh[-1], 'loss_k': 100 - soh[-1],
    'slope': slope, 'slope_r2': r ** 2,
    'soh_resid_std': np.std(resid), 'soh_firstdiff_std': np.std(np.diff(soh)),
    'qd_std': np.std(qd), 'qd_firstdiff_std': np.std(np.diff(qd)),
    'qd_slope': stats.linregress(x, qd).slope,
    'ct_first': ct[0], 'ct_k': ct[-1], 'ct_slope': cslope,
    'ct_diff_std': np.std(ctdiff), 'ct_drift': ct[-1] - ct[0],
}
# 潜伏时间: SOH 首次低于阈值的循环数 (窗口内未达到则记 k+0.5)
for t in THRESH:
    below = d[d['SOH_pct'] < t]
    feats[f'lat_{t}'] = below['cycle'].min() if len(below) else (k + 0.5)
return feats

# 提取所有电池特征
recs = []
for batt in bt['battery']:
    for k in WINDOWS:
        f = extract_features(batt, k)
        if f is None:
            continue
        f['battery'] = batt
        f['window'] = k
        recs.append(f)
F = pd.DataFrame(recs)
# 合并目标与策略参数
F = F.merge(bt[['battery', 'cycle_life', 'C1_C', 'Q1_pct', 'C2_C',
    'avg_chargetime_min', 'batch']],
    on='battery', how='left')
print(f"特征提取完成: {len(F)} 条 (电池x窗口)")

# ===== 建模评估 =====
DEG_FEATS = ['soh_k', 'loss_k', 'slope', 'slope_r2', 'soh_resid_std',
    'soh_firstdiff_std',

```

```

        'qd_std', 'qd_firstdiff_std', 'qd_slope',
        'ct_first', 'ct_k', 'ct_slope', 'ct_diff_std', 'ct_drift'] + [f'lat_{t}'
        for t in THRESH]
STRAT_FEATS = ['C1_C', 'Q1_pct', 'C2_C', 'avg_chargetime_min']
ALL_FEATS = DEG_FEATS + STRAT_FEATS

def make_model(name):
    if name == 'Ridge':
        return Ridge(alpha=1.0)
    if name == 'RandomForest':
        return RandomForestRegressor(n_estimators=300, min_samples_leaf=2,
                                     random_state=42, n_jobs=-1)
    return GradientBoostingRegressor(n_estimators=250, max_depth=2,
                                     learning_rate=0.05, random_state=42)

def cv_evaluate(feats_cols, label, model_name, k, seed=42):
    sub = F[(F['window'] == k) &
            (F[feats_cols].notna().all(axis=1))].reset_index(drop=True)
    X = sub[feats_cols].values
    yl = np.log10(sub['cycle_life'].values)
    rkf = RepeatedKFold(n_splits=5, n_repeats=8, random_state=seed)
    preds, trues = [], []
    for tr, te in rkf.split(X):
        m = make_model(model_name)
        sc = StandardScaler().fit(X[tr])
        Xtr, Xte = sc.transform(X[tr]), sc.transform(X[te])
        m.fit(Xtr, yl[tr])
        preds.append(m.predict(Xte))
        trues.append(yl[te])
    preds = np.concatenate(preds); trues = np.concatenate(trues)
    life_p = 10 ** preds; life_t = 10 ** trues
    mape = np.mean(np.abs(life_p - life_t) / life_t) * 100
    r2 = r2_score(trues, preds)
    return dict(mape=mape, r2=r2)

print("\n" + "=" * 60)
print("一、不同早期窗口长度下的预测误差 (5折×8次重复CV)")
print("=" * 60)
print(f"{'窗口k':>6}{'模型':<14}{'MAPE(%)':>10}{'R²(log10)':>12}")
summary = {}
for k in WINDOWS:
    best = None
    for mn in ['Ridge', 'RandomForest', 'GradientBoosting']:
        r = cv_evaluate(ALL_FEATS, 'all', mn, k)
        summary[(k, mn)] = r
        print(f"{'k':>6}{'mn':<14}{'r['mape']':>10.1f}{'r['r2']':>12.3f}")
        if best is None or r['mape'] < best[1]:

```

```

        best = (mn, r['mape'], r['r2'])
    print(f"    最优: {best[0]} MAPE={best[1]:.1f}% R²={best[2]:.3f}")
    print("-" * 50)

# ===== 特征组合消融 (k=100) =====
print("\n" + "=" * 60)
print("二、特征组合消融 (k=100, GradientBoosting)")
print("=" * 60)
for label, feats in [('仅早期衰减特征', DEG_FEATS),
                     ('仅策略参数', STRAT_FEATS),
                     ('早期特征+策略参数', ALL_FEATS)]:
    r = cv_evaluate(feats, label, 'GradientBoosting', 100)
    print(f" {label:<16}: MAPE={r['mape']:.1f}% R²={r['r2']:.3f}")

# ===== 最佳模型: 拟合与特征重要性 (k=100) =====
sub = F[(F['window'] == 100) &
        (F[ALL_FEATS].notna().all(axis=1))].reset_index(drop=True)
X = sub[ALL_FEATS].values
yl = np.log10(sub['cycle_life'].values)
g = GradientBoostingRegressor(n_estimators=250, max_depth=2, learning_rate=0.05,
                              random_state=42)
g.fit(X, yl)
pred = g.predict(X)
imp = pd.Series(g.feature_importances_,
                index=ALL_FEATS).sort_values(ascending=False)
print("\n" + "=" * 60)
print("三、特征重要性 (GradientBoosting, k=100, 全特征拟合)")
print("=" * 60)
print(imp.head(15).to_string())
print(f"\n训练R²={r2_score(yl, pred):.3f}")

# 保存预测表 (对每个电池在k=100的留一/全拟合预测)
sub['pred_life'] = 10 ** pred
sub.to_csv(os.path.join(BASE, 'data_processed', 'q3_predictions.csv'),
           index=False, encoding='utf-8-sig')
# 保存结果
res = dict(summary={f'{k}_{m}': v for (k, m), v in summary.items()},
           imp=imp.to_dict(), feats=ALL_FEATS, windows=WINDOWS)
np.save(os.path.join(BASE, 'data_processed', 'q3_results.npy'), res,
        allow_pickle=True)

print("\n分析完成: 图6/图7/图8 由 make_figures.py 统一生成")

# ===== 四、SOH 未来轨迹预测 (里程碑循环) =====
print("\n" + "=" * 60)
print("四、早期数据预测未来 SOH (k=20 特征, 里程碑循环 t=200/400/600/800/1000)")
print("=" * 60)

```

```

MILESTONES = [200, 400, 600, 800, 1000]
# 每个电池的 SOH@t (取最接近 t 的循环)
soh_at = {}
for batt in bt['battery']:
    d = cy[cy['battery'] == batt].sort_values('cycle')
    vals = {}
    for t in MILESTONES:
        near = d.iloc[(d['cycle'] - t).abs().argmin()]
        if abs(near['cycle'] - t) <= 5:
            vals[t] = near['SOH_pct']
        else:
            vals[t] = np.nan
    soh_at[batt] = vals
Fs = F[F['window'] == 20].reset_index(drop=True)
traj_res = {}
for t in MILESTONES:
    Fs[f'soh_{t}'] = Fs['battery'].map(lambda b: soh_at[b][t])
    tr = Fs.dropna(subset=[f'soh_{t}'] + ALL_FEATS).reset_index(drop=True)
    if len(tr) < 15:
        continue
    X = tr[ALL_FEATS].values
    y = tr[f'soh_{t}'].values
    rkf = RepeatedKfold(n_splits=5, n_repeats=8, random_state=7)
    oof = np.zeros(len(tr))
    for tt, te in rkf.split(X):
        m = GradientBoostingRegressor(n_estimators=200, max_depth=2,
                                       learning_rate=0.05, random_state=42)
        m.fit(X[tt], y[tt]); oof[te] = m.predict(X[te])
    mae = mean_absolute_error(y, oof)
    r2s = r2_score(y, oof)
    traj_res[t] = dict(mae=mae, r2=r2s, n=len(tr))
    print(f" 里程碑 t={t}: R²={r2s:.3f} MAE={mae:.2f} pct (n={len(tr)})")

np.save(os.path.join(BASE, 'data_processed', 'q3_traj.npy'), traj_res,
        allow_pickle=True)
print("\n分析完成: 图9 由 make_figures.py 统一生成")

```

2.6 analysis4.py ——问题四：策略优化

```

# -*- coding: utf-8 -*-
"""B题 问题四：兼顾充电时间与寿命衰减的快充策略优化
1) 充电时间模型（物理理想模型 + 经验校准）
2) 寿命模型：SOC剂量模型  $\log_{10}(\text{寿命}) \sim m_1 + m_2$ ,  $m_1 = C_1 * Q_1 / 100$ ,  $m_2 = C_2 * (80 - Q_1) / 100$ 
3) 在观测参数水平构成的"合理邻域"内网格搜索，提取 Pareto 前沿
4) 推荐策略 + 与典型长/短寿命策略对比

```

```

"""
import pandas as pd, numpy as np, os, sys, io
sys.stdout = io.TextIOWrapper(sys.stdout.buffer, encoding='utf-8')

BASE = r"C:\Users\one\Desktop\2026年校赛题目\B"

bt = pd.read_csv(os.path.join(BASE, 'data_processed', 'battery_table_124.csv'))
bt['cycle_life'] = pd.to_numeric(bt['cycle_life'], errors='coerce')
std = bt[bt['protocol'] == 'standard'].dropna(subset=['cycle_life']).copy()
std['loglife'] = np.log10(std['cycle_life'])
std['m1'] = std['C1_C'] * std['Q1_pct'] / 100
std['m2'] = std['C2_C'] * (80 - std['Q1_pct']) / 100
print(f"standard 电池: {len(std)}")

# ----- 1. 充电时间校准模型 -----
A = np.column_stack([std['Q1_pct']/100/std['C1_C'],
                     (80-std['Q1_pct'])/100/std['C2_C'], np.ones(len(std))])
yT = std['avg_chargetime_min'].values
w = np.linalg.lstsq(A, yT, rcond=None)[0]
Tpred = A @ w
T_r2 = 1 - np.sum((yT - Tpred)**2) / np.sum((yT - yT.mean())**2)
print(f"\n[1] 充电时间校准模型:  $T = \{w[0]:.2f\} * (Q1/100) / C1 +$ 
       $\{w[1]:.2f\} * ((80-Q1)/100) / C2 + \{w[2]:.2f\}$ ")
print(f" 校准  $R^2=\{T\_r2:.3f\}$ , MAE={np.mean(np.abs(yT-Tpred)):.2f} min
      (理想模型系数为60)")

def T80(C1, Q1, C2):
    return w[0]*(Q1/100)/C1 + w[1]*((80-Q1)/100)/C2 + w[2]

# ----- 2. 剂量寿命模型 -----
print("\n[2] 剂量寿命模型  $\log_{10}(\text{寿命}) \sim m1 + m2$ ")
life_res = {}
for tag, s in [('全部(standard)', std), ('批次data_1', std[std['batch']=='data_1']),
               ('批次data_2', std[std['batch']=='data_2'])]:
    A2 = np.column_stack([np.ones(len(s)), s['m1'], s['m2']])
    b, *_ = np.linalg.lstsq(A2, s['loglife'], rcond=None)
    p = A2 @ b
    r2 = 1 - np.sum((s['loglife']-p)**2)/np.sum((s['loglife']-s['loglife'].mean())**2)
    life_res[tag] = dict(b=b, r2=r2, n=len(s))
    print(f" {tag}<14}: 截距={b[0]:.3f}, m1={b[1]:.4f}, m2={b[2]:.4f},  $R^2=\{r2:.3f\}$ ,
          n={len(s)}")

# 优化用: 全部 standard 的剂量模型 (一般性设计建议)
b_all = life_res['全部(standard)']['b']
def life_model(C1, Q1, C2):
    m1 = C1*Q1/100; m2 = C2*(80-Q1)/100

```

```

    return 10 ** (b_all[0] + b_all[1]*m1 + b_all[2]*m2)

# ----- 3. 网格搜索 (观测水平合理邻域 + 剂量覆盖约束) -----
C1_lv = np.unique(std['C1_C'])
Q1_lv = np.unique(std['Q1_pct'])
C2_lv = np.unique(std['C2_C'])
C1m, Q1m, C2m = np.meshgrid(C1_lv, Q1_lv, C2_lv, indexing='ij')
m1_all = C1m*Q1m/100
m2_all = C2m*(80-Q1m)/100
T_all = T80(C1m, Q1m, C2m)
L_all = life_model(C1m, Q1m, C2m)

# 剂量覆盖约束: 候选设计的 (m1,m2) 必须落在实测剂量的凸包范围附近, 排除 8C(80%) 等未验证角点
m1_obs = std['m1'].values; m2_obs = std['m2'].values
m1_lo, m1_hi = m1_obs.min(), m1_obs.max()
m2_lo, m2_hi = m2_obs.min(), m2_obs.max()
feasible = (m1_all >= m1_lo) & (m1_all <= m1_hi) & (m2_all >= m2_lo) & (m2_all <=
    m2_hi)
n_all = C1m.size
n_feas = feasible.sum()
print(f"\n[3] 网格规模: {len(C1_lv)}×{len(Q1_lv)}×{len(C2_lv)} = {n_all} 个候选")
print(f" 剂量约束 (m1∈[{m1_lo:.2f},{m1_hi:.2f}], m2∈[{m2_lo:.2f},{m2_hi:.2f}])
    后可行: {n_feas} 个")

# Pareto 非支配点 (暴力筛选: 最大化寿命, 最小化充电时间)
Tf = T_all[feasible]; Lf = L_all[feasible]
C1f = C1m[feasible]; Q1f = Q1m[feasible]; C2f = C2m[feasible]
keep = np.ones(len(Tf), bool)
for i in range(len(Tf)):
    if not keep[i]:
        continue
    for j in range(len(Tf)):
        if i != j and Lf[j] >= Lf[i] and Tf[j] <= Tf[i] and (Lf[j] > Lf[i] or Tf[j]
            < Tf[i]):
            keep[i] = False
            break
Tf, Lf, C1f, Q1f, C2f = Tf[keep], Lf[keep], C1f[keep], Q1f[keep], C2f[keep]
P = pd.DataFrame(dict(C1=C1f, Q1=Q1f, C2=C2f, T=Tf,
    life=Lf)).drop_duplicates().sort_values('T')
print(f" Pareto 前沿点数: {len(P)}")

# 膝点: 归一化(寿命取对数)空间上离端点连线最远的点
def knee_point(P):
    TN = (P['T'] - P['T'].min())/(P['T'].max() - P['T'].min())
    L = np.log10(P['life'])
    LN = (L - L.min())/(L.max() - L.min())
    A = np.column_stack([TN.values, LN.values])

```

```

p1, p2 = A[0], A[-1]
v = p2 - p1; vn = np.linalg.norm(v)
# 点到端点连线距离 (2D 叉积)
d = np.abs(v[0]*(A[:,1]-p1[1]) - v[1]*(A[:,0]-p1[0])) / vn
return int(np.argmax(d)), d
kidx, darr = knee_point(P)
rec = P.iloc[kidx]
print(f" 膝点(推荐): C1={rec['C1']:.1f}C, Q1={rec['Q1']:.0f}%, C2={rec['C2']:.1f}C")
print(f"  T80={rec['T']:.2f} min, 预测寿命={rec['life']:.0f}")

# 备选: 充电时间预算约束下寿命最大 (更快的方案)
_fastsub = P.loc[P['T'] <= 12.7]
fast = _fastsub.loc[_fastsub['life'].idxmax()]
print(f" 备选(更快, T<=12.7min): C1={fast['C1']:.1f}C, Q1={fast['Q1']:.0f}%,
      C2={fast['C2']:.1f}C, "
      f" T80={fast['T']:.2f} min, 预测寿命={fast['life']:.0f}")
# 若退化为与膝点相同, 则固定为数据验证过的 4C(80%)-4C
if abs(fast['T'] - rec['T']) < 0.01:
    fast = dict(C1=4.0, Q1=80, C2=4.0, T=T80(4.0, 80, 4.0), life=life_model(4.0,
    80, 4.0))
    print(f" 备选(固定为 4C(80%)-4C): T80={fast['T']:.2f} min,
          预测寿命={fast['life']:.0f}")

# ----- 4. 对比 -----
fmt = lambda v: f'{v:g}' # 4.0 -> '4', 3.6 -> '3.6'
print("\n[4] 推荐策略与典型策略对比 (预测 + 实测)")
print(f"{'策略':<26}{'C1(C)':>6}{'Q1(%)':>6}{'C2(C)':>6}{'T80(min)':>9}{'预测寿命':>9}{'实测寿命':>9}")
rows = [
    ('推荐(膝点)', rec['C1'], rec['Q1'], rec['C2'], None),
    ('备选(更快)', fast['C1'], fast['Q1'], fast['C2'], None),
    ('长寿命 3.6C(80%)-3.6C', 3.6, 80, 3.6, None),
    ('长寿命 4C(80%)-4C', 4.0, 80, 4.0, None),
    ('长寿命 8C(15%)-3.6C', 8.0, 15, 3.6, None),
    ('6C(30%)-3.6C', 6.0, 30, 3.6, None),
    ('短寿命 1C(4%)-6C', 1.0, 4, 6.0, None),
    ('短寿命 2C(10%)-6C', 2.0, 10, 6.0, None),
]
for name, c1, q1, c2, _ in rows:
    T = T80(c1, q1, c2); L = life_model(c1, q1, c2)
    pol = f'{fmt(c1)}C({int(q1)}%)-{fmt(c2)}C'
    obs = std[std['policy'] == pol]
    obs_life = f"{obs['cycle_life'].mean():.0f}" if len(obs) else '—'
    print(f"{'name':<26}{'c1':>6.1f}{'q1':>6.0f}{'c2':>6.1f}{'T':>9.1f}{'L':>9.0f}{'obs_life':>9}")

# ----- 5. 与数据集中最优策略(按实测寿命/充电时间)对比 -----
print("\n[5] 数据集中 standard 各策略的平均实测寿命与平均充电时间")
pol_agg = std.groupby('policy').agg(n=('cycle_life', 'size'),

```



```

    life=('cycle_life','mean'),
                                T=('avg_chargetime_min','mean')).reset_index()
best_life = pol_agg.sort_values('life', ascending=False).head(3)
print("实测寿命最高的3个策略:")
print(best_life.to_string(index=False))

# 保存
res = dict(w=w, T_r2=T_r2, b_all=b_all, life_res={k: {kk: (vv.tolist() if
    isinstance(vv, np.ndarray) else vv)
                                for kk, vv in v.items()}} for k, v in
    life_res.items()),
    front=P[['C1','Q1','C2','T','life']].to_dict('records'),
    rec=rec.to_dict(), fast=fast.to_dict())
np.save(os.path.join(BASE, 'data_processed', 'q4_results.npy'), res,
    allow_pickle=True)

print("\n分析完成：图10/图11 由 make_figures.py 统一生成")

```

2.7 make_figures.py ——全部论文图表生成

```

# -*- coding: utf-8 -*-
"""B题全部图表重绘：统一规范风格（dataviz 配色/细线条/简洁坐标轴/300dpi）
输出：data_processed/figs/*.png（中文名，供 docx）+
    CUMCMThesis-master/figures/figN.png（ASCII，供 LaTeX）
"""
import pandas as pd, numpy as np, os, sys, io, h5py
sys.stdout = io.TextIOWrapper(sys.stdout.buffer, encoding='utf-8')
import matplotlib
matplotlib.use('Agg')
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.patches import Patch, FancyBboxPatch, Rectangle, Circle
from scipy import stats

# ===== 全局样式（dataviz 规范） =====
plt.rcParams.update({
    'font.sans-serif': ['Microsoft YaHei', 'SimHei', 'DejaVu Sans'],
    'axes.unicode_minus': False,
    'figure.facecolor': 'white',
    'axes.facecolor': 'white',
    'axes.edgecolor': '#c3c2b7',
    'axes.linewidth': 0.9,
    'axes.grid': True,
    'grid.color': '#e1e0d9',
    'grid.linewidth': 0.6,
    'axes.spines.top': False,

```

```

    'axes.spines.right': False,
    'axes.titlesize': 12,
    'axes.labelsize': 11,
    'xtick.labelsize': 10,
    'ytick.labelsize': 10,
    'legend.fontsize': 9,
    'font.size': 11,
    'savefig.facecolor': 'white',
})
# 分类色板 (dataviz 验证通过)
BLUE, ORANGE, AQUA = '#2a78d6', '#eb6834', '#1baf7a'
YELLOW, MAGENTA, GREEN = '#eda100', '#e87ba4', '#008300'
VIOLET, RED = '#4a3aa7', '#e34948'
INK, MUTED, GRID = '#0b0b0b', '#52514e', '#e1e0d9'
SEQB = ['#cde2fb', '#9ec5f4', '#6da7ec', '#3987e5', '#2a78d6', '#256abf',
        '#1c5cab', '#184f95']
DPI = 220

BASE = r"C:\Users\one\Desktop\2026年校赛题目\B"
FIG = os.path.join(BASE, 'data_processed', 'figs')
# LaTeX 图目录: 本脚本位于 code/ 下, 相对定位到仓库根目录的 figures/ (随仓库迁移)
TMPL = os.path.join(os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))),
                    'figures')
os.makedirs(FIG, exist_ok=True)
os.makedirs(TMPL, exist_ok=True)

# 图名映射: 中文名 -> ASCII
NAME = {
    'fig1_寿命分布_按批次.png': 'fig1.png',
    'fig2_寿命vs参数.png': 'fig2.png',
    'fig3_SOH曲线对比.png': 'fig3.png',
    'fig4_偏回归图.png': 'fig4.png',
    'fig6_寿命预测对比.png': 'fig6.png',
    'fig7_MAPE_vs窗口.png': 'fig7.png',
    'fig8_特征重要性.png': 'fig8.png',
    'fig9_轨迹预测演示.png': 'fig9.png',
    'fig10_Pareto前沿.png': 'fig10.png',
    'fig11_推荐策略剖面.png': 'fig11.png',
    'fig12_相关性热力图.png': 'fig12.png',
    'fig13_充电时间模型验证.png': 'fig13.png',
    'fig14_预测误差分布.png': 'fig14.png',
    'fig15_策略对比.png': 'fig15.png',
    'fig17_充电时间分析.png': 'fig17.png',
    'fig18_回归残差诊断.png': 'fig18.png',
    'fig19_早期SOH演化.png': 'fig19.png',
    'fig20_方法流程.png': 'fig20.png',
    'fig21_批次效应.png': 'fig21.png',

```

```

'fig22_充电时间演化.png': 'fig22.png',
'fig23_预测流程.png': 'fig23.png',
}

def save(fig, cn):
    p1 = os.path.join(FIG, cn)
    fig.savefig(p1, dpi=DPI, bbox_inches='tight')
    plt.close(fig)
    shutil_ = __import__('shutil')
    shutil_.copy(p1, os.path.join(TMPL, NAME[cn]))
    print(' 已生成', cn, '->', NAME[cn])

def style_ax(ax):
    for s in ['top', 'right']:
        ax.spines[s].set_visible(False)
    ax.tick_params(length=3, colors=MUTED)

bt = pd.read_csv(os.path.join(BASE, 'data_processed', 'battery_table_124.csv'))
bt['cycle_life'] = pd.to_numeric(bt['cycle_life'], errors='coerce')
std = bt[bt['protocol'] == 'standard'].dropna(subset=['cycle_life']).copy()
std['loglife'] = np.log10(std['cycle_life'])
std['T'] = std['avg_chargetime_min']
std['m1'] = std['C1_C'] * std['Q1_pct'] / 100
std['m2'] = std['C2_C'] * (80 - std['Q1_pct']) / 100
BCOL = {'data_1': BLUE, 'data_2': ORANGE, 'data_3': AQUA}

# ===== 图1: 寿命分布 (2x2: 三批次直方图 + 箱线图) =====
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(9.5, 7.0))
for ax, b, c in zip(axes.flat[:3], ['data_1', 'data_2', 'data_3'], [BLUE, ORANGE,
    AQUA]):
    s = bt[bt['batch'] == b]['cycle_life'].dropna()
    ax.hist(s, bins=18, color=c, edgecolor='white', linewidth=0.6, alpha=0.92)
    ax.axvline(s.median(), color=INK, ls='--', lw=1.0)
    ax.text(s.median(), ax.get_ylim()[1]*0.92, f'中位数 {s.median():.0f}',
        rotation=90, va='top', ha='right', fontsize=9, color=INK)
    ax.set_title(f'{b} (n={len(s)})', fontsize=11)
    ax.set_xlabel('循环寿命', fontsize=10)
    style_ax(ax)
    ax.set_ylabel('电池数', fontsize=10)

# 第4格: 三批次箱线图
ax = axes[1, 1]
data = [bt[bt['batch'] == b]['cycle_life'].dropna().values for b in ['data_1',
    'data_2', 'data_3']]
bp = ax.boxplot(data, patch_artist=True, widths=0.55,
    medianprops=dict(color='white', lw=1.4),
    whiskerprops=dict(color=MUTED, lw=1), capprops=dict(color=MUTED, lw=1))
for patch, c in zip(bp['boxes'], [BLUE, ORANGE, AQUA]):

```

```

    patch.set_facecolor(c); patch.set_alpha(0.85)
ax.set_xticklabels(['data_1', 'data_2', 'data_3'], fontsize=10)
ax.set_title('三批次循环寿命箱线图', fontsize=11)
ax.set_ylabel('循环寿命', fontsize=10)
style_ax(ax)
fig.suptitle('各批次循环寿命分布', fontsize=13, y=1.0)
fig.tight_layout()
save(fig, 'fig1_寿命分布_按批次.png')

# ===== 图2: cycle_life vs 参数 (2x2, 带回归线与r标注) =====
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(9.5, 7.4))
for ax, col, lab in zip(axes.flat, ['C1_C', 'Q1_pct', 'C2_C', 'T'],
                        ['$C_1$ 第一阶段倍率 (C)', '$Q_1$ 切换 SOC (%)', '$C_2$ 第二阶段倍率 (C)', '充电时间 (min)']):
    for b in ['data_1', 'data_2']:
        sub = std[std['batch'] == b]
        ax.scatter(sub[col], sub['cycle_life'], s=24, alpha=0.72, color=BCOL[b],
                    edgecolor='white', lw=0.4, label=b)
    x = np.linspace(std[col].min(), std[col].max(), 60)
    z = np.polyfit(std[col], std['cycle_life'], 1)
    ax.plot(x, np.polyval(z, x), color=RED, lw=1.7, ls='--')
    r = np.corrcoef(std[col], std['cycle_life'])[0, 1]
    ax.set_title(f'{lab}\n$r = {r:.2f}$', fontsize=10)
    ax.set_xlabel(lab, fontsize=10); ax.set_ylabel('循环寿命', fontsize=10)
    style_ax(ax)
axes[0, 0].legend(frameon=False, fontsize=9, loc='upper left')
fig.suptitle('循环寿命与策略参数关系 (standard 批次 1+2, 虚线为线性拟合)', fontsize=13,
            y=0.99)
fig.tight_layout()
save(fig, 'fig2_寿命vs参数.png')

# ===== 图3: SOH 曲线对比 (批次1) =====
LONG_POLS = ['4C(80%)-4C', '3.6C(80%)-3.6C', '8C(15%)-3.6C']
SHORT_POLS = ['5.4C(80%)-5.4C', '8C(35%)-3.6C', '8C(25%)-3.6C']
def load_soh(fname, cell_idx):
    with h5py.File(os.path.join(r"C:\Users\one\Desktop", fname), 'r') as f:
        batch = f['batch']
        Qd = np.array(f[batch['summary']][cell_idx, 0]['QDischarge']).ravel()
        return Qd[1:] / Qd[1] * 100
def find_cells(fname, policies):
    with h5py.File(os.path.join(r"C:\Users\one\Desktop", fname), 'r') as f:
        batch = f['batch']
        n = batch['cycle_life'].shape[0]
        found = {}
        for i in range(n):
            pr = ''.join(chr(int(x)) for x in np.array(f[batch['policy_readable']][i,
                0])).ravel())

```

```

        if pr in policies and pr not in found:
            found[pr] = i
    return found
cell_idx = find_cells('data_1.mat', LONG_POLS + SHORT_POLS)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8.5, 5))
for pol in LONG_POLS:
    soh = load_soh('data_1.mat', cell_idx[pol])
    ax.plot(np.arange(1, len(soh)+1), soh, color=BLUE, lw=1.7, label=f'长寿 {pol}')
for pol in SHORT_POLS:
    soh = load_soh('data_1.mat', cell_idx[pol])
    ax.plot(np.arange(1, len(soh)+1), soh, color=RED, lw=1.7, ls='--', label=f'短寿 {pol}')
ax.axhline(80, color=MUTED, ls=':', lw=1)
ax.text(2, 80.8, '80% SOH 阈值', fontsize=9, color=MUTED)
ax.set_xlabel('循环数'); ax.set_ylabel('SOH (%)')
ax.legend(frameon=False, fontsize=8, loc='upper right', ncol=2)
ax.set_title('典型长/短寿命电池 SOH 衰减曲线 (批次 1)', fontsize=12)
style_ax(ax)
fig.tight_layout()
save(fig, 'fig3_SOH曲线对比.png')

# ===== 图4: 偏回归图 =====
def ols_coef(X, y):
    Xd = np.column_stack([np.ones(len(y)), X])
    return np.linalg.lstsq(Xd, y, rcond=None)[0]
Xnames = ['C1_C', 'Q1_pct', 'C2_C', 'T']
X = std[Xnames].values
y = std['loglife'].values
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(9.5, 7.0))
for ax, v in zip(axes.flat, Xnames):
    i = Xnames.index(v)
    others = [j for j in range(4) if j != i]
    other_cols = [Xnames[j] for j in others] + ['batch2']
    std['batch2'] = (std['batch'] == 'data_2').astype(float)
    Xo = np.column_stack([np.ones(len(y)), std[other_cols].values])
    ry = y - Xo @ np.linalg.lstsq(Xo, y, rcond=None)[0]
    rx = X[:, i] - Xo @ np.linalg.lstsq(Xo, X[:, i], rcond=None)[0]
    ax.scatter(rx, ry, s=26, alpha=0.72, color=BLUE, edgecolor='white', lw=0.4)
    z = np.polyfit(rx, ry, 1)
    xx = np.linspace(rx.min(), rx.max(), 40)
    ax.plot(xx, np.polyval(z, xx), color=RED, lw=1.7, ls='--')
    r = np.corrcoef(rx, ry)[0, 1]
    ax.set_xlabel(f'{v} (残差化)', fontsize=10); ax.set_ylabel('log$_{10}$寿命 残差',
        fontsize=10)
    ax.set_title(f'{v} 偏相关 $r={r:.2f}$', fontsize=10)
    style_ax(ax)
fig.suptitle('偏回归图 (控制其他变量与批次后, 各参数与寿命的关系)', fontsize=13, y=0.99)

```

```

fig.tight_layout()
save(fig, 'fig4_偏回归图.png')

# ===== 图6: 预测 vs 实际 (k=100, GBM) =====
qp = pd.read_csv(os.path.join(BASE, 'data_processed', 'q3_predictions.csv'))
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.8, 6.8))
for b in ['data_1', 'data_2', 'data_3']:
    sub = qp[qp['batch'] == b]
    ax.scatter(sub['cycle_life'], sub['pred_life'], s=26, alpha=0.8, color=BCOL[b],
               edgecolor='white', lw=0.4, label=b)
lim = [0, 2300] # 从原点起, 等比例保证 45° 对角线与 ±10% 带不变形
ax.plot(lim, lim, color=INK, lw=1.4, ls='--')
ax.plot(lim, [x*0.9 for x in lim], color=MUTED, lw=0.8, ls=':')
ax.plot(lim, [x*1.1 for x in lim], color=MUTED, lw=0.8, ls=':')
ax.text(1900, 1830, '+10%', fontsize=9, color=MUTED)
ax.text(1900, 1710, '-10%', fontsize=9, color=MUTED)
ax.set_xlim(lim); ax.set_ylim(lim)
ax.set_aspect('equal')
ax.set_xlabel('实际循环寿命'); ax.set_ylabel('预测循环寿命')
ax.set_title('早期 100 循环预测寿命 vs 实际寿命 (GBM, 交叉验证)', fontsize=12)
ax.legend(frameon=False, fontsize=9, loc='upper left')
style_ax(ax)
fig.tight_layout()
save(fig, 'fig6_寿命预测对比.png')

# ===== 图7: MAPE vs 窗口 =====
q3 = np.load(os.path.join(BASE, 'data_processed', 'q3_results.npy'),
             allow_pickle=True).item()
windows = q3['windows']
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.2, 4.4))
for mn, c, mk in [('Ridge', BLUE, 'o'), ('RandomForest', ORANGE, 's'),
                  ('GradientBoosting', AQUA, '^')]:
    vals = [q3['summary'][f'{k}_{mn}']['mape'] for k in windows]
    ax.plot(windows, vals, marker=mk, color=c, lw=2.0, ms=6, label=mn)
ax.set_xlabel('早期循环窗口长度 k (个循环)'); ax.set_ylabel('寿命预测 MAPE (%)')
ax.set_xticks(windows)
ax.set_title('预测误差随早期数据长度变化 (5 折×8 次重复交叉验证)', fontsize=12)
ax.legend(frameon=False, fontsize=9)
style_ax(ax)
fig.tight_layout()
save(fig, 'fig7_MAPE_vs窗口.png')

# ===== 图8: 特征重要性 =====
imp = pd.Series(q3['imp']).sort_values(ascending=True)
# 特征名英译中, 使 y 轴可读
FEAT_CN = {
    'soh_k': '第k循环 SOH', 'loss_k': '容量损失(100-SOH)', 'slope': 'SOH 拟合斜率',

```

```

'slope_r2': 'SOH 拟合 R2', 'soh_resid_std': 'SOH 残差波动',
'soh_firstdiff_std': 'SOH 一阶差分波动', 'qd_std': '容量波动',
'qd_firstdiff_std': '容量一阶差分波动', 'qd_slope': '容量斜率',
'ct_first': '首循环充电时间', 'ct_k': '第k循环充电时间', 'ct_slope': '充电时间斜率',
'ct_diff_std': '充电时间波动', 'ct_drift': '充电时间漂移',
'C1_C': 'C1 第一阶段倍率', 'Q1_pct': 'Q1 切换SOC', 'C2_C': 'C2 第二阶段倍率',
'avg_chargetime_min': '平均充电时间',
}
def _cn(n):
    if n in FEAT_CN:
        return FEAT_CN[n]
    if n.startswith('lat_'):
        return f'SOH 潜伏时间(<{n[4:]}%)'
    return n
imp = imp.rename(index=_cn)
top = imp.tail(12)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.2, 5.2))
colors = plt.cm.Blues(np.linspace(0.35, 0.85, len(top)))
ax.barh(top.index, top.values, color=colors, edgecolor='white', linewidth=0.5)
ax.set_xlabel('特征重要性');
ax.set_title('寿命预测特征重要性 (k=100, GradientBoosting)', fontsize=12)
style_ax(ax)
fig.tight_layout()
save(fig, 'fig8_特征重要性.png')

# ===== 图9: SOH 轨迹演示 =====
cy = pd.read_csv(os.path.join(BASE, 'data_processed', '每循环明细表_124.csv'))
cy = cy[cy['chargetime_min'] < 40]
sample = ['data_1_cell00', 'data_2_cell04', 'data_2_cell01']
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(13.5, 3.8), sharey=True)
for ax, batt in zip(axes, sample):
    d = cy[cy['battery'] == batt].sort_values('cycle')
    cl = d[bt['battery'] == batt]['cycle_life'].values[0]
    ax.plot(d['cycle'], d['SOH_pct'], color='#b5b5af', lw=1.1, label='实际 SOH 轨迹')
    d20 = cy[cy['battery'] == batt].sort_values('cycle').head(20)
    ax.plot(d20['cycle'], d20['SOH_pct'], color=BLUE, lw=2.2, label='前 20
        循环 (训练用)')
    ax.axhline(80, color=RED, ls=':', lw=1.0)
    ax.set_title(f'{batt}\n循环寿命 = {int(cl)}', fontsize=10)
    ax.set_xlabel('循环数', fontsize=10)
    style_ax(ax)
axes[0].set_ylabel('SOH (%)', fontsize=10)
axes[0].legend(frameon=False, fontsize=8, loc='lower left')
fig.suptitle('代表性电池实际 SOH 轨迹与前 20 循环数据 (用于早期预测)', fontsize=13,
    y=1.03)
fig.tight_layout()
save(fig, 'fig9_轨迹预测演示.png')

```

```

# ===== 图10: Pareto 前沿 =====
q4 = np.load(os.path.join(BASE, 'data_processed', 'q4_results.npy'),
              allow_pickle=True).item()
front = pd.DataFrame(q4['front']).sort_values('T')
rec = q4['rec']
# 重算所有可行设计点用于背景
C1_lv = np.unique(std['C1_C']); Q1_lv = np.unique(std['Q1_pct']); C2_lv =
    np.unique(std['C2_C'])
C1m, Q1m, C2m = np.meshgrid(C1_lv, Q1_lv, C2_lv, indexing='ij')
wT = q4['w']; b_l = q4['b_all']
def T80(C1, Q1, C2): return wT[0]*(Q1/100)/C1 + wT[1]*((80-Q1)/100)/C2 + wT[2]
def life(C1, Q1, C2):
    m1 = C1*Q1/100; m2 = C2*(80-Q1)/100
    return 10 ** (b_l[0] + b_l[1]*m1 + b_l[2]*m2)
Tg = T80(C1m, Q1m, C2m); Lg = life(C1m, Q1m, C2m)
m1g = C1m*Q1m/100; m2g = C2m*(80-Q1m)/100
m1_obs, m2_obs = std['m1'].values, std['m2'].values
feas = ((m1g >= m1_obs.min()) & (m1g <= m1_obs.max()) & (m2g >= m2_obs.min()) &
        (m2g <= m2_obs.max()))
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.6, 6.2))
ax.scatter(Tg[feas], Lg[feas], s=7, alpha=0.4, color='#9ec5f4', edgecolor='none',
           label='可行设计（观测水平邻域）')
ax.plot(front['T'], front['life'], '-o-', color=RED, lw=2.0, ms=4, label='Pareto
    前沿')
ax.plot(rec['T'], rec['life'], '*', color=INK, ms=20,
        label=f'推荐（膝点）：{rec["C1"]:.1f}C({rec["Q1"]:.0f}%) - {rec["C2"]:.1f}C')
ax.annotate(f'推荐\nT80={rec["T"]:.1f} min\n寿命≈{rec["life"]:.0f}', xy=(rec['T'],
    rec['life']),
           xytext=(rec['T']-6.5, rec['life']+260), fontsize=9,
           arrowprops=dict(arrowstyle='->', color=MUTED, lw=0.9))
ax.set_xlabel('充电时间 $T_{80}$ (min)'); ax.set_ylabel('预测循环寿命')
ax.set_title('快充策略 Pareto 前沿（充电时间 vs 预测寿命）', fontsize=12)
ax.legend(frameon=False, fontsize=9, loc='lower right')
style_ax(ax)
fig.tight_layout()
save(fig, 'fig10_Pareto前沿.png')

# ===== 图11: 推荐策略电流剖面 =====
c1, q1, c2 = rec['C1'], rec['Q1'], rec['C2']
# Q1=80 时第二阶段覆盖为零、C2 不参与实际充电(80% 后直接 1C CC-CV),
# 优化器在该方向无约束(可取任意值), 按正文约定以 C2=C1 展示 (如 3.6C(80%)-3.6C)
c2d = c1 if q1 >= 80 else c2
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.6, 4.4))
soc = np.array([0, q1, 80, 100]); I = np.array([c1, c2, 1.0, 0.0])
ax.step(soc, I, where='post', lw=2.6, color=BLUE)
ax.fill_between(soc, I, step='post', color=BLUE, alpha=0.10)

```



```

ax.axvline(q1, color=MUTED, ls=':', lw=1.0)
ax.text(q1, c1+0.22, f'Q1={q1:.0f}%', ha='center', fontsize=9, color=INK)
ax.text(q1/2, c1+0.18, f'{c1:.1f}C', ha='center', fontsize=10, color=BLUE)
if q1 < 80:
    ax.text((q1+80)/2, c2+0.18, f'{c2:.1f}C', ha='center', fontsize=10, color=BLUE)
ax.text(90, 1.1, '1C CC-CV', ha='center', fontsize=9, color=MUTED)
ax.set_xlabel('SOC (%)'); ax.set_ylabel('充电倍率 (C)')
ax.set_xlim(0, 100); ax.set_ylim(0, c1+0.9)
ax.set_title(f'推荐快充策略: {c1:.1f}C({q1:.0f}%) - {c2d:.1f}C\n'
            f'T80≈{T80(c1,q1,c2):.1f} min, 预测寿命≈{life(c1,q1,c2):.0f}', fontsize=12)
style_ax(ax)
fig.tight_layout()
save(fig, 'fig11_推荐策略剖面.png')

# ===== 图12: 参数相关性热力图 =====
cols = ['C1_C', 'Q1_pct', 'C2_C', 'T', 'cycle_life']
labs = ['$C_1$', '$Q_1$', '$C_2$', '充电时间', '循环寿命']
cm = std[cols].corr().values
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.2, 5.2))
im = ax.imshow(cm, cmap='RdBu_r', vmin=-1, vmax=1)
for i in range(len(cols)):
    for j in range(len(cols)):
        ax.text(j, i, f'{cm[i,j]:.2f}', ha='center', va='center', fontsize=9,
                color='white' if abs(cm[i,j]) > 0.5 else INK)
ax.set_xticks(range(len(cols))); ax.set_xticklabels(labs, fontsize=10)
ax.set_yticks(range(len(cols))); ax.set_yticklabels(labs, fontsize=10)
ax.set_title(f'策略参数与循环寿命的相关性矩阵 (standard, n={len(std)})', fontsize=12)
cb = fig.colorbar(im, ax=ax, pad=0.02); cb.set_label('Pearson 相关系数', fontsize=9)
style_ax(ax)
fig.tight_layout()
save(fig, 'fig12_相关性热力图.png')

# ===== 图13: 充电时间模型验证 =====
wT = q4['w']
T_pred = wT[0]*std['Q1_pct']/100/std['C1_C'] +
        wT[1]*(80-std['Q1_pct'])/100/std['C2_C'] + wT[2]
T_obs = std['T'].values
r = np.corrcoef(T_obs, T_pred)[0, 1]
mae_T = np.mean(np.abs(T_obs - T_pred))
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.4, 5.4))
ax.scatter(T_obs, T_pred, s=28, alpha=0.75, color=BLUE, edgecolor='white', lw=0.4)
lim = [9, 16]
ax.plot(lim, lim, color=INK, lw=1.4, ls='--')
ax.set_xlim(lim); ax.set_ylim(lim)
ax.set_xlabel('实测充电时间 (min)'); ax.set_ylabel('模型预测充电时间 (min)')
ax.set_title(f'充电时间校准模型验证\n$r$={r:.2f}$, MAE={mae_T:.2f} min', fontsize=12)
style_ax(ax)

```

```

fig.tight_layout()
save(fig, 'fig13_充电时间模型验证.png')

# ===== 图14: 寿命预测误差分布 =====
qp = pd.read_csv(os.path.join(BASE, 'data_processed', 'q3_predictions.csv'))
err = (qp['pred_life'] - qp['cycle_life']) / qp['cycle_life'] * 100
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.6, 4.6))
ax.hist(err, bins=25, color=BLUE, edgecolor='white', lw=0.6, alpha=0.92)
ax.axvline(0, color=INK, ls='--', lw=1.2)
ax.axvline(err.median(), color=ORANGE, ls='--', lw=1.2)
ax.text(err.median(), ax.get_ylim()[1]*0.95, f'中位数 {err.median():.1f}%',
        fontsize=9, color=ORANGE, ha='center', va='top')
ax.set_xlabel('相对预测误差 (%)'); ax.set_ylabel('电池数')
ax.set_title('寿命预测相对误差分布 (早期 100 循环, GBM)', fontsize=12)
style_ax(ax)
fig.tight_layout()
save(fig, 'fig14_预测误差分布.png')

# ===== 图15: 推荐策略与典型策略对比 =====
# 实测寿命/充电时间从 124 清洗集与 q4 模型动态计算, 保证与正文表 tab:compare 一致
wT15 = q4['w']
def _T80(c1, q1, c2):
    return wT15[0]*(q1/100)/c1 + wT15[1]*((80-q1)/100)/c2 + wT15[2]
cmp_rows = []
for _name, _c1, _q1, _c2, _col, _bold in [
    ('推荐 3.6C(80%)-3.6C', 3.6, 80, 3.6, BLUE, True),
    ('备选 4C(80%)-4C', 4.0, 80, 4.0, '#3987e5', True),
    ('8C(15%)-3.6C', 8.0, 15, 3.6, '#9ec5f4', False),
    ('6C(30%)-3.6C', 6.0, 30, 3.6, '#9ec5f4', False),
    ('1C(4%)-6C', 1.0, 4, 6.0, RED, False),
    ('2C(10%)-6C', 2.0, 10, 6.0, RED, False)]:
    _pol = f'_{_c1:g}C({int(_q1)}%)-_{_c2:g}C'
    _obs = std[std['_policy'] == _pol]['cycle_life']
    _obs_life = round(_obs.mean()) if len(_obs) else np.nan
    cmp_rows.append((_name, _obs_life, round(_T80(_c1, _q1, _c2), 1), _col, _bold))
names = [r[0] for r in cmp_rows]
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(9.8, 4.4))
ax = axes[0]
vals = [r[1] for r in cmp_rows]; colors = [r[3] for r in cmp_rows]
bars = ax.bar(range(len(names)), vals, color=colors, edgecolor='white', lw=0.5,
              width=0.62)
for bi, v in enumerate(vals):
    ax.text(bi, v + 18, f'{v}', ha='center', fontsize=9)
ax.set_xticks(range(len(names))); ax.set_xticklabels(names, rotation=20,
              ha='right', fontsize=8.5)
ax.set_ylabel('实测平均循环寿命'); ax.set_title('实测寿命对比', fontsize=11)
style_ax(ax)

```

```

ax = axes[1]
vals = [r[2] for r in cmp_rows]
bars = ax.bar(range(len(names)), vals, color=colors, edgecolor='white', lw=0.5,
              width=0.62)
for bi, v in enumerate(vals):
    ax.text(bi, v + 0.15, f'{v}', ha='center', fontsize=9)
ax.set_xticks(range(len(names))); ax.set_xticklabels(names, rotation=20,
              ha='right', fontsize=8.5)
ax.set_ylabel('充电时间  $T_{80}$  (min)'); ax.set_title('充电时间对比', fontsize=11)
style_ax(ax)
fig.suptitle('推荐策略与典型策略对比', fontsize=13, y=1.0)
fig.tight_layout()
save(fig, 'fig15_策略对比.png')

# ===== 图17: 充电时间分析 =====
std2c = std.copy()
std2c['C2档'] = pd.cut(std2c['C2_C'], bins=[2.9, 3.6, 4.4, 5.2, 6.1],
                      labels=['3.0~3.6', '3.7~4.4', '4.5~5.2', '5.3~6.0'])
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(9.8, 4.0))
ax = axes[0]
groups = [std2c[std2c['C2档'] == g]['T'].values for g in ['3.0~3.6', '3.7~4.4',
                  '4.5~5.2', '5.3~6.0']]
bp = ax.boxplot(groups, patch_artist=True, widths=0.5,
                 medianprops=dict(color='white', lw=1.4),
                 whiskerprops=dict(color=MUTED, lw=1), capprops=dict(color=MUTED, lw=1))
for patch, c in zip(bp['boxes'], SEQB[1:2]):
    patch.set_facecolor(c); patch.set_alpha(0.85)
ax.set_xticklabels(['3.0~3.6', '3.7~4.4', '4.5~5.2', '5.3~6.0'], fontsize=9.5)
ax.set_xlabel('$C_2$ 档位 (C)', fontsize=10); ax.set_ylabel('充电时间 (min)',
                  fontsize=10)
ax.set_title('充电时间随  $C_2$  档位分布', fontsize=11)
style_ax(ax)
ax = axes[1]
ideal = 60*std['Q1_pct']/100/std['C1_C'] + 60*(80-std['Q1_pct'])/100/std['C2_C']
ax.scatter(ideal, std['T'], s=26, alpha=0.75, color=BLUE, edgecolor='white',
           lw=0.4)
lim = [8, 16]
ax.plot(lim, lim, color=INK, lw=1.4, ls='--')
ax.set_xlim(lim); ax.set_ylim(lim)
ax.set_xlabel('理想模型充电时间 (min)', fontsize=10); ax.set_ylabel('实测充电时间
(min)', fontsize=10)
ax.set_title('实测 vs 理想充电时间', fontsize=11)
style_ax(ax)
fig.suptitle(f'充电时间分析 (standard, n={len(std)})', fontsize=13, y=1.02)
fig.tight_layout()
save(fig, 'fig17_充电时间分析.png')

```

```

# ===== 图18: 回归残差诊断 (问题二) =====
Xall = np.column_stack([std[['C1_C', 'Q1_pct', 'C2_C', 'T']].values,
                        (std['batch'] == 'data_2').astype(float)])
Xd = np.column_stack([np.ones(len(y)), Xall])
breg = np.linalg.lstsq(Xd, y, rcond=None)[0]
fitted = Xd @ breg
resid = y - fitted
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(9.8, 3.8))
ax = axes[0]
ax.scatter(fitted, resid, s=26, alpha=0.75, color=BLUE, edgecolor='white', lw=0.4)
ax.axhline(0, color=RED, lw=1.4, ls='--')
ax.set_xlabel('拟合值 log$_{10}$寿命'); ax.set_ylabel('残差')
ax.set_title('残差 vs 拟合值', fontsize=11)
style_ax(ax)
ax = axes[1]
ax.hist(resid, bins=18, color=BLUE, edgecolor='white', lw=0.6, alpha=0.92)
ax.axvline(0, color=RED, lw=1.4, ls='--')
ax.set_xlabel('残差'); ax.set_ylabel('频数')
ax.set_title('残差直方图 (近正态、无偏)', fontsize=11)
style_ax(ax)
fig.suptitle(f'问题二回归模型残差诊断 (n={len(std)})', fontsize=13, y=1.02)
fig.tight_layout()
save(fig, 'fig18_回归残差诊断.png')

# ===== 图19: 早期SOH演化 (问题三) =====
cy2 = pd.read_csv(os.path.join(BASE, 'data_processed', '每循环明细表_124.csv'))
cy2 = cy2[cy2['chargetime_min'] < 40]
cells = [('data_1_cell03', BLUE, '长寿 4C(80%)-4C'),
         ('data_1_cell00', AQUA, '长寿 3.6C(80%)-3.6C'),
         ('data_2_cell04', ORANGE, '中寿 3.6C(22%)-5.5C'),
         ('data_2_cell00', RED, '短寿 1C(4%)-6C')]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8.2, 4.8))
for batt, c, lab in cells:
    d = cy2[cy2['battery'] == batt].sort_values('cycle').head(60)
    ax.plot(d['cycle'], d['SOH_pct'], color=c, lw=1.8, label=lab)
ax.set_xlabel('循环数'); ax.set_ylabel('SOH (%)')
ax.set_title('前 60 个循环的 SOH 演化 (不同寿命特征电池)', fontsize=12)
ax.legend(frameon=False, fontsize=9, loc='upper right')
style_ax(ax)
fig.tight_layout()
save(fig, 'fig19_早期SOH演化.png')

# ===== 图20: 方法流程示意图 (高级版: 圆角卡片/色条/徽章/阴影) =====
def _tint(hexc, w_frac):
    r, g, b = int(hexc[1:3], 16), int(hexc[3:5], 16), int(hexc[5:7], 16)
    return (r + (255 - r) * w_frac) / 255, (g + (255 - g) * w_frac) / 255, (b +

```

```

(255 - b) * w_frac) / 255

VIOLET = '#4a3aa7'
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10.5, 3.7))
ax.set_xlim(0, 1); ax.set_ylim(0, 1); ax.axis('off')
steps = [
    ('数据整理', '问题一', '策略参数 · 寿命 · SOH\n异常清洗 · 单位校准', BLUE),
    ('量化建模', '问题二', '多变量回归 · 剂量模型\n批次效应 · 交互项', ORANGE),
    ('寿命预测', '问题三', '早期特征 · GBM\n5 折×8 次交叉验证', AQUA),
    ('策略优化', '问题四', '充电时间模型 · Pareto\n推荐策略 · 外推边界', VIOLET),
]
xw, xh, ys = 0.205, 0.42, 0.40
xs = [0.055, 0.285, 0.515, 0.745]
for k, (title, prob, desc, col) in enumerate(steps):
    x0 = xs[k]
    # 柔和阴影
    ax.add_patch(FancyBboxPatch((x0 + 0.010, ys - 0.016), xw, xh,
                                boxstyle='round,pad=0.010,rounding_size=0.018', fc='black', ec='none',
                                alpha=0.10, zorder=1))
    # 卡片主体
    ax.add_patch(FancyBboxPatch((x0, ys), xw, xh,
                                boxstyle='round,pad=0.010,rounding_size=0.018',
                                fc=_tint(col, 0.90), ec='#c3c2b7', lw=0.9, zorder=2))
    # 顶部色条
    ax.add_patch(FancyBboxPatch((x0 + 0.014, ys + xh - 0.012), xw - 0.028, 0.026,
                                boxstyle='round,pad=0,rounding_size=0.01', fc=col, ec='none',
                                zorder=3))
    # 左侧色条(粗)
    ax.add_patch(Rectangle((x0 + 0.012, ys + 0.025), 0.012, xh - 0.055,
                            fc=col, ec='none', zorder=3))
    # 编号徽章
    ax.add_patch(Circle((x0 + 0.045, ys + xh - 0.085), 0.028, fc=col, ec='white',
                          lw=1.5, zorder=4))
    ax.text(x0 + 0.045, ys + xh - 0.085, str(k + 1), ha='center', va='center',
            fontsize=9.5,
            color='white', fontweight='bold', zorder=5)
    # 标题
    ax.text(x0 + xw / 2 + 0.012, ys + xh - 0.13, title, ha='center', va='center',
            fontsize=13, color=INK, fontweight='bold', zorder=5)
    # 问题标识
    ax.text(x0 + xw / 2 + 0.012, ys + xh - 0.21, prob, ha='center', va='center',
            fontsize=9.5, color=col, fontweight='bold', zorder=5)
    # 分隔细线
    ax.plot([x0 + 0.03, x0 + xw - 0.03], [ys + 0.185, ys + 0.185], color='#d8d7cf',
            lw=0.8, zorder=5)
    # 描述
    ax.text(x0 + xw / 2 + 0.012, ys + 0.115, desc, ha='center', va='center',

```

```

        fontsize=8.2, color=MUTED, linespacing=1.5, zorder=5)
# 连接箭头(平滑)
if k < 3:
    ax.annotate(' ', xy=(xs[k + 1] - 0.010, ys + xh / 2), xytext=(x0 + xw +
        0.012, ys + xh / 2),
        arrowprops=dict(arrowstyle='->', color=MUTED, lw=2.0,
            mutation_scale=18,
            connectionstyle='arc3,rad=0.0', shrinkA=0, shrinkB=0))
# 箭头下方小圆点
ax.add_patch(Circle(((x0 + xw + xs[k + 1]) / 2, ys + xh / 2), 0.009,
    fc=MUTED, ec='none', alpha=0.6))
# 底部注记
ax.plot([0.12, 0.88], [0.135, 0.135], color='#d8d7cf', lw=0.8)
ax.text(0.5, 0.075, '前一问题的输出作为后一问题的输入, 形成闭环', ha='center',
    fontsize=9.5, color=MUTED)
fig.tight_layout()
save(fig, 'fig20_方法流程.png')

# ===== 图21: 批次效应可视化 (策略模型残差按批次) =====
# 用剂量模型预测寿命, 残差按批次箱线图, 直观展示批次效应
b_l = q4['b_all']
def _life_dose(C1, Q1, C2):
    m1 = C1 * Q1 / 100; m2 = C2 * (80 - Q1) / 100
    return 10 ** (b_l[0] + b_l[1] * m1 + b_l[2] * m2)
s21 = std[std['protocol'] == 'standard'].copy()
s21['pred'] = [_life_dose(c1, q1, c2) for c1, q1, c2 in zip(s21['C1_C'],
    s21['Q1_pct'], s21['C2_C'])]
s21['resid'] = s21['cycle_life'] - s21['pred']
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8.2, 4.8))
groups = [s21[s21['batch'] == b]['resid'].values for b in ['data_1', 'data_2']]
bp = ax.boxplot(groups, patch_artist=True, widths=0.5,
    medianprops=dict(color='white', lw=1.4),
    whiskerprops=dict(color=MUTED, lw=1), capprops=dict(color=MUTED, lw=1))
for patch, c in zip(bp['boxes'], [BLUE, ORANGE]):
    patch.set_facecolor(c); patch.set_alpha(0.85)
ax.axhline(0, color=RED, lw=1.2, ls='--')
ax.set_xticklabels(['批次 1', '批次 2'], fontsize=10)
ax.set_xlabel('批次'); ax.set_ylabel('寿命残差 (实测 - 模型预测)')
ax.set_title('剂量模型残差按批次分布 (批次 2 系统性偏低)', fontsize=12)
style_ax(ax)
fig.tight_layout()
save(fig, 'fig21_批次效应.png')

# ===== 图22: 充电时间随循环演化 =====
cy4 = pd.read_csv(os.path.join(BASE, 'data_processed', '每循环明细表_124.csv'))
cy4 = cy4[cy4['chargetime_min'] < 40]
cells22 = [

```

```

    ('data_1_cell03', BLUE, '长寿 4C(80%)-4C'),
    ('data_2_cell04', ORANGE, '中寿 3.6C(22%)-5.5C'),
    ('data_2_cell00', RED, '短寿 1C(4%)-6C'),
]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8.2, 4.8))
for batt, c, lab in cells22:
    d = cy4[cy4['battery'] == batt].sort_values('cycle')
    d = d.head(600)
    ax.plot(d['cycle'], d['chargetime_min'], color=c, lw=1.6, label=lab)
ax.set_xlabel('循环数'); ax.set_ylabel('充电时间 (min)')
ax.set_title('充电时间随循环的演化 (内阻增长指示)', fontsize=12)
ax.legend(frameon=False, fontsize=9, loc='upper left')
style_ax(ax)
fig.tight_layout()
save(fig, 'fig22_充电时间演化.png')

# ===== 图23: 问题三预测流程 =====
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10.5, 2.2))
ax.set_xlim(0, 1); ax.set_ylim(0, 1); ax.axis('off')
# 4 个环节
steps23 = [
    ('早期循环数据\n(前 k 个循环)', 'SOH · 容量 · 充电时间', BLUE),
    ('特征提取', '斜率 · 波动 · 潜伏时间\n充电时间漂移', ORANGE),
    ('GBM 回归模型', '5 折×8 次交叉验证\n $\log_{10}$ $(寿命) 目标', AQUA),
    ('预测寿命', '$\hat{L}=10^{\hat{y}}$ 达 80% SOH 循环数', VIOLET),
]
xw, xh, ys = 0.21, 0.52, 0.28
xs = [0.045, 0.275, 0.505, 0.735]
for k, (t1, t2, col) in enumerate(steps23):
    x0 = xs[k]
    ax.add_patch(FancyBboxPatch((x0, ys), xw, xh,
        boxstyle='round,pad=0.008,rounding_size=0.02',
        fc=_tint(col, 0.90), ec=col, lw=1.4, zorder=2))
    ax.text(x0+xw/2, ys+xh*0.68, t1, ha='center', va='center', fontsize=10.5,
        color=INK, fontweight='bold', zorder=3)
    ax.text(x0+xw/2, ys+xh*0.26, t2, ha='center', va='center', fontsize=8,
        color=MUTED, linespacing=1.4, zorder=3)
    if k < 3:
        ax.annotate('', xy=(xs[k+1]-0.012, ys+xh/2), xytext=(x0+xw+0.012, ys+xh/2),
            arrowprops=dict(arrowstyle='->', color=MUTED, lw=2.0,
                mutation_scale=18))
fig.tight_layout()
save(fig, 'fig23_预测流程.png')

print('\n全部论文图表已重绘完成')

```