

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA00017-0000000022

속건방청하도-적갈색(N)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- 속건방청하도-적갈색(N)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 유성 페인트 (건축용 방청 도료)
- 사용상의 제한 : 물탱크 방청도료 용도로 사용 금지

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨
- 주소 : 전라북도 완주군 봉동읍 과학로 764
- 전화번호 : 063-260-7000
- 긴급 전화번호 : 063-260-7000

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨
- 주소 : 전라북도 완주군 봉동읍 과학로 764
- 전화번호 : 063-260-7000
- 긴급 전화번호 : 063-260-7000

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분3
- 급성 독성(흡입: 증기) : 구분4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 생식세포 변이원성 : 구분1B
- 발암성 : 구분1B
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1
- 흡인 유해성 : 구분1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H226 인화성 액체 및 증기
- H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H332 흡입하면 유해함
- H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
- H350 암을 일으킬 수 있음
- H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
- P241 방폭형 (전기·환기·조명)설비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으십시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오 .
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.

3) 저장

- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
탄산 칼슘	칼사이트(방해석) ; 마블 ; 석회암 ; 석회석	1317-65-3 / KE-21996	43 ~ 50
Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride	자료없음	68605-22-1 / KE-15266	16 ~ 23
수소탈황된 중질 나프타 (석유)	지방족탄화수소 ; 나프타, 하이드로탈황 중유 ; 하이드로탈 황 중나프타 (석유)	64742-82-1 / KE-25620	7 ~ 14
자일렌	자일롤 ; 메틸톨루엔 ; 다이메틸벤젠	1330-20-7 / KE-35427	4 ~ 11
삼산화 이철	삼산화 이철 (Fe2O3) ; 무수산화철 ; 안료 레드 101	1309-37-1 / KE-10897	1 ~ 8
활석(석면 불포함)	Talc (Mg3H2(SiO3)4)	14807-96-6 / KE-32773	1 ~ 6
탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]	다이메틸 에스터 탄산 ; 메틸 카보네이트	616-38-6 / KE-11278	1~6
에틸벤젠	벤젠, 에틸- ; 에틸 벤젠 ; 에틸벤졸 ; 페닐에테인	100-41-4 / KE-13532	1 ~ 6
2-뷰탄온 옥심	2-뷰탄온 옥심 ; 2-뷰톡심 ; 에틸 메틸 케톤 옥심 ; 에틸 메틸 케톡심 ; 메틸 에틸 케톡심 ; 2-뷰탄온, 3,3-다이메틸-1-(메틸싸이오)-, O-[(메틸아미노)카보닐]옥심 ; 3,3-다이메틸-1-메틸싸이오뷰탄온 O-메틸카보닐옥심 ; 1-(2,2-다이메틸-1-메틸싸이오메틸프로필리덴아미노-옥시)-N-메틸폼아마이드	96-29-7 / KE-03881	0.1~1미만

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하십시오
- 오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 환자를 씻길 경우 장갑을 착용하고 오염된 피복의 접촉을 피하십시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 암을 일으킬 수 있음
- 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
- 인화성 액체 및 증기
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.

- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [탄산 칼슘] : TWA : 10 mg/m³
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm
- [삼산화 이철] : TWA : 5 mg/m³
- [삼산화 이철] : TWA : 5 mg/m³
- [활석(석면 불포함)] : TWA : 2 mg/m³, TWA : 3 mg/m³ (소우프스톤)(호흡성), TWA : 6 mg/m³ (소우프스톤)
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : TWA : 100 ppm, STEL : 125 ppm
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

○ ACGIH노출기준

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : TWA 20 ppm
- [삼산화 이철] : TWA, 5 mg/m³, Respirable particulate mass
- [활석(석면 불포함)] : TWA 2 mg/m³, Respirable particulate matter (containing no asbestos and <1% crystalline silica)
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : TWA, 20 ppm (87 mg/m³)
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

○ 생물학적 노출기준

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)
- [삼산화 이철] : 해당없음

- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 소변 중 (Mandelic acid 및 Phenylglyoxylic acids의 합) : 0.15 g/g크레아티닌(작업후)
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 색상	액체(점성이 있는 액체)
- 색	적갈색
나. 냄새	용제냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	138°C
사. 인화점	27°C
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	>1
하. 비중	1.35 ~ 1.45
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	463
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	80 ~ 95 KU
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 피부에 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix ≤ 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [탄산 칼슘] : LD50 > 2000 mg/kg Rat No death Not classified (OECD TG 420, GLP) (ECHA)
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (ECHA)
- [자일렌] : LD50 3523 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
- [삼산화 이철] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
- [활석(석면 불포함)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (OECD TG 423, GLP)(ECHA)
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : LD50 3500 mg/kg Rat (ECHA)
- [2-뷰탄온 옥심] : LD50 = 930 mg/kg Rat (NITE)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix ≤ 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [탄산 칼슘] : LD50 > 2000 mg/kg Rat No death Not classified (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : LD50 > 3160 mg/kg Rabbit (IUCLID)
- [자일렌] : LD50 ≥ 1700 mg/kg Rabbit (NIER)
- [삼산화 이철] : 자료없음
- [활석(석면 불포함)] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (OECD TG 402, GLP)(ECHA)
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : LD50 15432 mg/kg (17.8 mL/kg) Rabbit (ECHA)
- [2-뷰탄온 옥심] : LD50 185 mg/kg Rabbit (NLM)

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : Vapor 10.0mg/L 4hr < ATEmix ≤ 20.0mg/L 4hr
- [탄산 칼슘] : Aerosol LC50 > 3 mg/L air 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : Vapor LC50 > 7.63 mg/L/4hr No death, Not classified (ECHA)
- [자일렌] : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (NIER)
- [삼산화 이철] : 자료없음
- [활석(석면 불포함)] : Dust LC50 > 2.1 mg/l 4 hr Rat No death (OECD TG 403, GLP)(ECHA)
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : Vapor LC50 > 5.36 mg/L 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (EU Harmonized Cat. 4) (ECHA)
- [2-뷰탄온 옥심] : Vapor LC50 = 20 mg/l 4 hr Rat (HSDB)

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [탄산 칼슘] : 토끼를 이용한 실험결과 피부 자극성 없음. 홍반(0), 부종(0) (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 보통자극(rabbit) (IUCLID)
- [자일렌] : 보통자극성[Standard Draize test] : rabbit 피부자극성 물질임 (NIER)
- [삼산화 이철] : 토끼를 대상으로 피부 자극성 시험 결과 자극성이 나타나지 않음 (홍반, 부종 자극 지수 0) (OECD TG 404, GLP) (ECHA)

- [활석(석면 불포함)] : relative 조직 생존률 (%): 112.9, 자극성 없음, human, EU Method B.46 (ECHA)
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 비자극성 (OECD TG 404) (ECHA)
- [에틸벤젠] : 토끼 시험 결과 피부에 중간 정도의 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)
- [2-뷰탄온 옥심] : 비자극성(rabbit) (NITE)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [탄산 칼슘] : 토끼를 이용한 실험결과 눈 자극성을 띄지 않음. 결막부종(0), 홍채(0), 결막(0.67), 각막(0) (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 비자극성(rabbit) (IUCLID)
- [자일렌] : 보통자극성, 강자극성 [Standard Draize test] : rabbit, 눈 자극성 물질임 (NIER)
- [삼산화 이철] : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 자극성이 나타나지 않음 (자극 지수 0) (OECD TG 405) (ECHA)
- [활석(석면 불포함)] : 자극성 없음, Rabbit, 각막혼탁(0), 홍채(0), 결막충혈(1.2), 결막부종(0.7), OECD TG 405 (ECHA)
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 토끼 시험 결과 눈에 비자극성 (GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : 토끼 시험 결과 눈에 약간 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)
- [2-뷰탄온 옥심] : 심한자극(100ul, rabbit) (IUCLID)

○ 호흡기 과민성

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [삼산화 이철] : 자료없음
- [활석(석면 불포함)] : 랫드를 이용한 실험결과 마지막 노출 후 6개월이 지난 시점에도 폐 섬유증의 징후는 발견되지 않았음. 호흡기 과민성을 띄지 않음 (ECHA)
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [탄산 칼슘] : 마우스를 이용한 실험 결과 피부 과민성을 띄지 않음 (OECD TG 429, GLP) (ECHA)
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [자일렌] : 마우스를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 429) (ECHA)
- [삼산화 이철] : 기니피그 시험 결과 피부 비과민성 (ECHA)
- [활석(석면 불포함)] : 과민성 없음, Guinea pig, 암컷, OECD TG 406 (ECHA)
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 기니피그 과민성 (IUCLID, NITE)

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : Group 3
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

* IARC

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : Group 3
- [삼산화 이철] : Group 3
- [활석(석면 불포함)] : Group 3
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : Group 2B
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

*** OSHA**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

*** ACGIH**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : A4
- [삼산화 이철] : A4
- [활석(석면 불포함)] : A4 (Talc(containing no asbestos fibers))
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : A3
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

*** NTP**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

*** EU CLP**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : Carc. 1B (Note P)
- [자일렌] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : Carc.1B

○ 생식세포 변이원성

- [탄산 칼슘] : In vitro gene mutation study in bacteria (OECD TG 471): 음성, chromosome aberration study in mammalian cells (OECD TG 473): 음성 (ECHA)
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : EU CLP: 1B (해당 물질이 중량 비율로 0.1% 미만의 벤젠을 포함하고 있는 경우 본 분류를 적용하지 않음)
- [자일렌] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vivo 마우스를 대상으로 설치류 우성 치사 시험 결과 음성 (OECD TG 478) (ECHA)
- [삼산화 이철] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 473, GLP) (Read-across 1317-61-9), In vivo 랫드를 대상으로 포유류 알칼리성 혜성 분석(Alkaline Comet Assay) 결과 음성 (OECD TG 489, GLP) (ECHA)
- [활석(석면 불포함)] : in vivo - 포유류 생식세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험: 음성(rat, 수컷), OECD TG 478 in vitro - 포유류 세포를 이용한 염색체 이상 시험: 음성(rat pleural mesothelial cells (RPMC), 대사활성계 없음), OECD TG 473, EU Method B.10 (ECHA)
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 473, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 정자 염색체 이상 검사 결과 음성 (OECD TG 483) (ECHA)
- [에틸벤젠] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)

- [2-뷰탄온 옥심] : 자료없음

○ 생식독성

- [탄산 칼슘] : 랫드를 이용한 경구시험결과 어떤 용량 수준에서도 독성학적으로 유의한 영향 관찰되지 않음. NOEL 1000 mg/kg bw/day (OECD TG 422, GLP) (ECHA)

- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음

- [자일렌] : 랫드를 대상으로 반복투여독성시험과 생식/발달독성 선별검사 결합 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOEL 300 mg/kg/day (OECD TG 422, GLP) (ECHA)

- [삼산화 이철] : 랫드를 대상으로 반복투여독성시험과 생식/발달독성 선별검사 결합 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 422, GLP) (ECHA)

- [활석(석면 불포함)] : 임신 6~18 일에 임신한 토끼에게 매일 900 mg의 활석/kg 체중을 투여한 결과 태아에 아무런 영향이 없었음. 생식 기능에서 용량 관련 효과는 나타나지 않았음. NOEL은 생식 독성 연구에서 900 mg/kg bw/day로 간주됨. 가이드 라인 : OECD TG 416, GLP와 동등 또는 유사 NOEL(발달독성) = 1600 mg/kg bw/day, 옥수수 기름에 1600 mg/kg bw talc투여는 생식, 발달 지표에 영향을 미치지 않았으며, 모체, 태아 생존에 영향을 미치지 않음, rat, GLP (ECHA)

- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 마우스의 기관 형성기에 300~3000 ppm을 흡입 노출한 발생 독성 시험에서 고용량의 3000 ppm에서 모동물의 체중 증가 억제, 먹이량의 저하, 흡수 배 증가에 의한 착상 후배 손실 비율의 증가, 태아 저생육의 발생 증가가 인정됨 (HSDB) 구분 2로 분류함 (NITE)

- [에틸벤젠] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성시험 결과 500ppm까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음. 부 모전신독성에 대한 체중감소, 간 무게 증가 등으로 인하여 NOEL 100 ppm (OECD TG 416, GLP) (ECHA)

- [2-뷰탄온 옥심] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음

- [자일렌] : 현기증, 호흡기계 자극 (NIER), 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (ECHA)

- [삼산화 이철] : 호흡기계 자극을 일으킴 (ICSC)

- [활석(석면 불포함)] : 자료없음

- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 자료없음

- [에틸벤젠] : 실험 동물에서 현기증과 같은 신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴 (HSDB)

- [2-뷰탄온 옥심] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [탄산 칼슘] : 랫드를 이용한 경구반복독성시험결과 유의한 독성학적 영향 관찰되지 않음. NOEL 1,000 mg/kg bw/일(실제 투여량) / 랫드를 대상으로 흡입반복독성시험결과(Dust) 성장 감소, 음식 소비 감소, 폐 중량 증가의 영향 관찰되었으나 최고농도그룹에서 발견된 결과로 독성학적 관련이 없는 것으로 간주, 전신 독성 유발하지 않음 (OECD TG 413, GLP) (ECHA)

- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 흡입실험결과 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴, 특정표적장기: 중추신경계 (ECHA)

- [자일렌] : 중추신경계에 영향 (NIER)

- [삼산화 이철] : 분진 흡입 시 폐에 철침착증을 일으킴(ACGIH, DFGOT vol.2), 철침착증의 발병까지는 6~10년의 흡 노출을 포함. 폐의 철 침착증은 양성으로 여겨지며 섬유화는 진행되지 않음. 폐 철침착증으로 진단된 작업자에게 임상 증상은 거의 보이지 않았음(ACGIH) 구분1(호흡기)로 분류함 (NITE)

- [활석(석면 불포함)] : 경구(만성): 랫드(암/수컷)를 통해 101일 동안 Talc을 사료로 사용하여 경구 노출한 결과, NOEL은 100 mg/kg/day였음. 일반적인 독성 종점에는 부작용이 없었으며, 활석으로 처리된 동물 중 한 마리는 위 평활근육종을 보였음. 그러나 활석 처리와 관련이 없는 육종이 두 동물의 자궁에서 발견됨. 랫드에게 경구 투여와 관련된 만성 병리학적 효과는 없었음. (OECD TG 452) (ECHA)

- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 랫드를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음. NOEL > 500 mg/kg bw/day (OECD TG 408, GLP) (ECHA)

- [에틸벤젠] : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(청각 기관)에 손상을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)

- [2-뷰탄온 옥심] : 반복노출시험결과 조혈기계 영향 (IUCLID, NTP)

○ 흡인 유해성

- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 액체를 삼켰을 경우 폐로 흡입되어 화학적 폐렴을 일으킬 수 있음. (ICSC)

- [자일렌] : 자료없음

- [삼산화 이철] : 자료없음

- [활석(석면 불포함)] : 자료없음

- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 자료없음

- [에틸벤젠] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음. 동점도 0.641 mm²/s 40 °C (ECHA)

- [2-뷰탄온 옥심] : 자료없음

○ 고용노동부고시

*** 발암성**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 발암성 2
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

*** 생식세포 변이원성**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

*** 생식독성**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [자일렌] : LC50 7.6 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD TG 203) (ECHA)
- [삼산화 이철] : LC0 ≥ 50000 mg/L 96 hr, NOEC 10 mg/L 168 hr Danio rerio (ECHA)
- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : LC50 >= 100 mg/L 9 6hr Danio rerio (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : LC50 5.1 mg/L 96 hr Menidia menidia (ECHA)
- [2-뷰탄온 옥심] : LC50 = 843 mg/l 96 hr

○ 갑각류

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : LC50 4.3 mg/l 96 hr other(Crangon crangon) (IUCLID)
- [자일렌] : NOEC 1.17 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- [삼산화 이철] : EC50 > 100 mg/L 48 hr, NOEC >= 20 mg/L 21 d Daphnia magna (ECHA)
- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : EC50 > 100 mg/L 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP), NOEC 25 mg/L 21 d Daphnia magna (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : EC50 1.8~2.4 mg/L 48 hr Daphnia magna, NOEC 0.96 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- [2-뷰탄온 옥심] : 자료없음

○ 조류

- [탄산 칼슘] : EC50 > 14 mg/L, NOEC 14 mg/L 72 hr Desmodesmus subspicatus (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [자일렌] : EC50 4.7 mg/L 72 hr *Raphidocelis subcapitata* (OECD TG 201) (ECHA)
- [삼산화 이철] : EC50 > 20 mg/L 72 hr, NOEC >= 20 mg/L 72 hr *Raphidocelis subcapitata* (ECHA)
- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : EC50 > 100 mg/L 72 hr, NOEC >= 100 mg/L 72 hr *Raphidocelis subcapitata* (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : EC50 3.6 mg/L 96 hr, NOEC 3.4 mg/L 96 hr *Raphidocelis subcapitata* (ECHA)
- [2-뷰탄온 옥심] : EC50 16 mg/L 72hr *Pseudokirchneriella subcapitata* (NITE: Test for the Ecological Effect of Chemical Substances (Ministry of the Environment), 2001)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 6 log Kow ~ 2.1 log Kow (Estimate) (IUCLID)
- [자일렌] : log Pow 3.12 (ECHA)
- [삼산화 이철] : 자료없음
- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : log Kow 0.354 (20 °C) (OECD TG 107, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : log Pow 3.6 (20 °C) (ECHA)
- [2-뷰탄온 옥심] : log Kow 0.63 (HSDB)

○ 분해성

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [삼산화 이철] : 자료없음
- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [삼산화 이철] : 자료없음
- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 자료없음
- [에틸벤젠] : BCF 1 (ECHA)
- [2-뷰탄온 옥심] : BCF = 0.55 ~ 42 ((25°C), *Cyprinus carpio*(Fish, fresh water), 2mg/l)

○ 생분해성

- [탄산 칼슘] : 90 % 28 d (CO2 evolution) Readily biodegradable (ECHA)
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [자일렌] : 94 % 28 d, Readily biodegradable (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)
- [삼산화 이철] : 자료없음
- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 86 % 28 d, Readily biodegradable (OECD TG 301, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : 70~ 80 % 28 d, Readily biodegradable (ECHA)
- [2-뷰탄온 옥심] : Biodegradability = 24.7 (%) 28 day (Aerobic, Activated Sludge)

라. 토양 이동성

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [자일렌] : log Koc ca. 2.73 dimensionless (OECD TG 121) (ECHA)
- [삼산화 이철] : 자료없음
- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [삼산화 이철] : 자료없음
- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 고온소각 하시오.
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1263

나. 유엔 적정 선적명

- PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- III

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ **작업환경측정물질**

- 해당됨 (0% 이상 함유한 탄산 칼슘, 광물성분진)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 삼산화 이철)
- 해당됨 (0% 이상 함유한 활석(석면 불포함), 광물성분진)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

○ **노출기준설정물질**

- 해당됨 (탄산 칼슘)
- 해당됨 (자일렌)
- 해당됨 (삼산화 이철)
- 해당됨 (활석(석면 불포함))
- 해당됨 (에틸벤젠)
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

○ **관리대상유해물질**

- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 삼산화 이철)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

○ **특별관리대상물질**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

○ **특수건강검진대상물질**

- 해당됨 (0% 이상 함유한 탄산 칼슘, 광물성분진)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 삼산화 이철)
- 해당됨 (0% 이상 함유한 활석(석면 불포함), 광물성분진)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

○ 제조등금지물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

○ PSM대상물질 - 제품:해당됨(인화성액체)

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당됨 (인화성 액체)
- [자일렌] : 해당됨 (인화성 액체)
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당됨 (인화성 액체)
- [에틸벤젠] : 해당됨 (인화성 액체)
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 유독물질

- 해당없음 (85% 이상 함유한 자일렌)
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)

- 해당됨 (0.1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

○ 사고대비물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

○ 제한물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

○ 허가물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

○ 금지물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 제2석유류(비수용성액체) (지정수량 : 1000리터)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(페페인트와 페라커)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

*** 등록유예기간이 없는 화학물질**

- [자일렌] : 251
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

*** 중점관리물질**

- [자일렌] : STOT (4 ~ 11%)
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

*** CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

*** 화학물질 등록번호**

- [탄산 칼슘]: 천연 광물
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride]: 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)]: 04-2110-00539
- [자일렌]: 04-1809-01509, 04-1809-01705
- [삼산화 이철]: 해당없음
- [활석(석면 불포함)]: 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]]: 해당없음
- [에틸벤젠]: 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심]: 해당없음

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

○ EU 분류 정보

*** 확정분류 결과**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : H304,H340,H350,H372
- [자일렌] : H226,H312,H315,H332
- [삼산화 이철] : 해당없음

- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : H225
- [에틸벤젠] : H225,H304,H332,H373
- [2-뷰탄온 옥심] : H301,H312,H315,H317,H318,H336,H350,H370,H373

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [자일렌] : 45.3599 kg 100 lb
- [에틸벤젠] : 453.599 kg 1000 lb
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [자일렌] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

○ 스탁홀름 협약 물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [탄산 다이메틸[VOCs 면제물질]] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-뷰탄온 옥심] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2015-04-17

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 34 회, 2023-04-23

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.