# 탄소가 첨가된 이산화지르코니움단광의 제조

장광남, 김혁

경애하는 최고령도자 김정은동지께서는 다음과 같이 말씀하시였다.

《정보기술, 나노기술, 생물공학을 비롯한 핵심기초기술과 새 재료기술, 새 에네르기기술, 우주기술, 핵기술과 같은 중심적이고 견인력이 강한 과학기술분야를 주라격방향으로 정하고 힘을 집중하여야 합니다.》

탄소가 첨가된 이산화지르코니움(ZrO<sub>2</sub>)의 물리적 및 화학적특성은 사염화지르코니움 (ZrCl<sub>4</sub>)의 거둠률에 직접적인 영향을 미친다.[3]

우리는 탄소가 첨가된 ZrO<sub>2</sub>단광을 제조하고 그것의 물리적특성을 고찰하였다.

#### 실 험 방 법

ZrO<sub>2</sub>의 제조 ZrO<sub>2</sub>은 옥시염화지르코니움(ZrOCl<sub>2</sub>)용액에 NH<sub>3</sub>·H<sub>2</sub>O 를 첨가하여 용액의 pH를 4~4.5로 조절하고 침전된 Zr(OH)<sub>4</sub>을 려파분리하여 Zr(OH)<sub>4</sub>겔을 얻은 다음 그것을 400℃에서 열분해시켜 제조하였다.[1, 2]

$$ZrOCl_2 + 2NH_3 \cdot H_2O + H_2O = Zr(OH)_4 \downarrow +2NH_4Cl$$
  
 $Zr(OH)_4 \xrightarrow{400^{\circ}C} ZrO_2 + 2H_2O$ 

탄소가 첨가된  $ZrO_2$ 단광의 제조 립도가  $74\mu m$  이하인  $ZrO_2$ 에 고정탄소함량이 98%인 탄소흑과 팔프페액(밀도  $1.27g/cm^3$ )을  $ZrO_2$ : 탄소흑: 팔프페액=81:14.5:4.5의 질량비로 첨가하고 충분히 혼합한 다음 프레스에서 20MPa로 압축하여  $30mm\times25mm\times20mm$ 의 크기로 성형하였다. 이것을 24h동안 자연건조시키고 110℃에서  $2\sim3h$ 동안 건조시킨 다음 2.6Pa,  $700\sim800$ ℃에서 4h동안 진공소결하여 탄소가 첨가된  $ZrO_2$ 단광을 제조하였다.

ZrO₂의 조성분석 ZrO₂의 조성은 X선형광분석기(《ZSX Primus Ⅲ+》)로 분석하였다.

탄소가 첨가된 ZrO<sub>2</sub>단광의 물리적특성량 결정 탄소가 첨가된 ZrO<sub>2</sub>단광의 겉보기밀도(g/cm<sup>3</sup>) 와 가상기공률(%)은 다음식으로 결정하였다.

$$\rho_{\text{T}} = \frac{m_{\text{T}}}{V}$$

$$\varepsilon_{\text{T}} = \frac{m_3 - m_1}{m_3 - m_2} \times 100$$

여기서  $m_1$ 은 충분히 건조시킨 시편의 질량(g),  $m_2$ 와  $m_3$ 은 각각 물을 충분히 흡수시킨 다음 물과 공기속에서 측정한 시편의 질량(g)이다.

탄소가 첨가된 ZrO2단광의 누름세기는 자동유압인장기(《TK-8A》)로 측정하였다.

### 실험결과 및 해석

제조된 ZrO<sub>2</sub>의 조성은 표 1과 같다.

표 1. ZrO<sub>2</sub>의 조성

성분	ZrO <sub>2</sub>	SiO <sub>2</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	TiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
함량/%	98.45	0.74	0.75	0.01	0.05

표 2. 탄소가 첨가된 ZrO2단광의 물리적특성겉보기밀도가상기공률누름세기/(g·cm³)/%/MPa1.2346.840

표 1에서 알수 있는것처럼 제조된  $ZrO_2$ 의 순도는 98.45%로서 탄소가 첨가된  $ZrO_2$ 단광제조원료의 순도 조건(96%이상)을 충분히 만족시킨다.

탄소가 첨가된  $ZrO_2$ 단광의 물리적특성은 표 2와 같다.

## 맺 는 말

ZrOCl<sub>2</sub>로부터 ZrO<sub>2</sub>을 제조하고 그것을 탄소흑 및 팔프페액과 81:14.5:4.5의 질량비로 혼합한 다음 압축성형 및 진공소결하여 탄소가 첨가된 ZrO<sub>2</sub>단광을 제조하였다.

- 1) ZrO<sub>2</sub>의 순도는 98.45%이다.
- 2) 탄소가 첨가된 ZrO<sub>2</sub>단광의 물리적특성은 겉보기밀도 1.23g/cm<sup>3</sup>, 가상기공률 46.8%, 누름세기 40MPa이다.

# 참 고 문 헌

- [1] 김일성종합대학학보(자연과학), 56, 2, 96, 주체99(2010).
- [2] Yoshikazu Kamenshima et al.; J. Ceramics Society of Japan, 122, 1, 44, 2014.
- [3] 熊炳昆; 锆铪冶金, 冶金工业出版社, 146~154, 2006.

주체108(2019)년 7월 5일 원고접수

# Manufacture of the Carbon-added Zirconium Dioxide Agglomerate

Jang Kwang Nam, Kim Hyok

The carbon-added zirconium dioxide agglomerate is manufactured by mixing ZrO<sub>2</sub>, carbon black and pulp waste liquor, extruding and sintering under vacuum.

The physical characteristics of the carbon-added zirconium dioxide agglomerate are as follows: the apparent density is  $1.23g/cm^3$ , the virtual porosity is 46.8% and the compressive strength is 40MPa.

Key words: zirconium dioxide, agglomerate