


Peak Search

Sample : PolycrystSilicon File : polycrystalline-1. Date : April-22-25 14:39:33 Operator : Administrator
 Comment : Rapid 5-100 Memo :
 Method : 2nd differential Typical width : 0.400 deg. Min. height : 260.62 cps

Intensity (cps)



Peak no.	2theta	Flex	Width	d-value	Intensity	I/Io	Peak no.	2theta	Flex	Width	d-value	Intensity	I/Io
1	28.540	0.235		3.1250	13563	100							
2	47.420	0.259		1.9156	5933	44							
3	56.220	0.259		1.6349	4820	36							
4	69.180	0.212		1.3569	1003	8							
5	76.440	0.212		1.2451	1883	14							
6	88.100	0.212		1.1079	2267	17							
7	88.380	0.212		1.1051	1083	8							
8	95.020	0.212		1.0446	1343	10							
9	95.340	0.212		1.0420	630	5							