

Strutle PH4

چسب کاشی خمیری ویژه ضد آب با عملکرد بالا

خلاصه‌ای از محصول

استراتایل PH4 یک چسب کاشی خمیری ویژه ضد آب بر پایه پلیمرهای آب‌بند و چسباننده، فیلرهای معدنی و غلظت دهنده و ... می‌باشد. این چسب آماده مصرف و یک جزئی و برای چسباندن انواع کاشی، سنگ و ... بر روی دیوار و سطوح عمودی کاربرد دارد. این محصول در نوع معمولی برای استفاده در محیط‌های بدون رطوبت با کد Strutle PH1 نیز تولید می‌گردد.

موارد کاربرد

- برای استفاده در داخل و خارج ساختمان
- مناسب برای استفاده در سطوح عمودی
- برای نصب انواع کاشی، سرامیک، پرسلان، سنگ، آجر، سنگ مصنوعی و ... در کف
- مناسب استفاده در تماس با رطوبت مانند استخرها، آب نماها، سرویس‌های بهداشتی، نما
- مناسب استفاده روی سطوح کاشی قدیمی، آجری، بتنی، قطعات پیش ساخته، گچ، پتل کچی، پوشش‌های سطحی و ...

ویژگی و مزایا

- بدون انقباض و ترک خوردگی
- چسبندگی اولیه و نهایی عالی به انواع مصالح
- آماده مصرف و راحتی اجرا
- مقاومت در برابر نم و رطوبت
- مقاوم در برابر لغزش
- فاقد یون کلر
- مقاومت بالا در برابر سیکل یخبندان
- فاقد یون کلر

استانداردها

استراتایل PH4 با الزامات استانداردهای ISIRI 12492 و EN 12004 منطبق می‌باشد.

اطلاعات محصول

شکل ظاهری	خمیر با قوام سفید یا کرم
دانسیته	$1 \pm 0.1 \text{ gr/cm}^3$ در ۲۰ درجه سانتیگراد

میزان یون کلر	فاقد یون کلر
کاربری نهایی	۱۴ روز
مقاومت چسبندگی اولیه	بیشتر از ۱ MPa بعد ۲۸ روز
لغزش	کمتر از ۰/۵ mm
زمان ماندگاری	حداقل ۱۲ ماه
شرایط نگهداری	در بسته‌بندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم آفتاب، یخبندان، رطوبت و در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری گردد
بسته‌بندی	سطل ۴ و ۱۲ کیلوگرمی

میزان و نحوه مصرف

میزان مصرف: بسته به ضخامت اجرای محصول متفاوت می‌باشد و بین ۲ تا ۵ کیلوگرم در هر متر مربع مصرف می‌گردد.

آماده سازی سطح زیر کار: باید سطح کاشی کاری از کلیه آلودگی‌ها، روغن، رنگ و سایر عواملی که از چسبندگی چسب کاشی به بستر جلوگیری می‌کنند پاک گردد. بهتر است عمر بتن یا ملات بستر حداقل ۲۸ روز باشد. سطوح خشک و فاقد نم باید به وسیله آب کاملاً مرطوب گردند ولی آب اضافه در سطح باقی نماند. سطوح ناهموار به وسیله ترمیم کننده استراتاپ RM450 ترمیم گردد. برای سطوح گچی و بتن سبک و سطوح با جذب آب زیاد حدود ۳ ساعت قبل از کاشی کاری سطح با استراباند Acro7 به صورت پرایمر (ترکیب ۱ به ۲ با آب) اشباع گردد. اختلاط: محصول آماده مصرف می‌باشد.

نحوه اعمال روی سطح: چسب با کاردک شیاردار روی سطح کشیده شود و سپس کاشی با فشار پیچشی رو سطح نصب گردد. توجه داشته باشید که چسب کاشی اجرا شده روی سطح تا ۳۰ دقیقه قابلیت کاشیکاری دارد. حداقل ۶۰ درصد پشت کاشی باید با چسب اجرا شده روی بستر درگیر شود. دمای سطح اجرا نیز بین ۱۰ تا ۴۰ درجه باشد. بهتر است که بندکشی بعد از ۲۸ روز انجام گردد ولی در صورت نیاز حداقل ۳ روز از زمان کاشی کاری گذشته باشد.

محیط زیست، سلامت و ایمنی

بهتر است محصول استراتایل PH4 در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه

تجربیات پروژه‌های شرکت Strumix می‌باشد. داده‌های واقعی اندازه‌گیری ممکن است به علت شرایطی فراتر از کنترل ما متفاوت باشد. توصیه می‌شود که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنی محصولات را بخواهید. همچنین زیر ساخت‌های استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده مشتریان می‌باشد و بخش فنی Strumix می‌تواند اطلاعات لازم را در اختیار مشتری قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنی لازم را ارائه دهد.

شستشوی ظروف پس از مصرف و ... به فاضلاب قابل تصفیه انتقال پیدا کند. این محصول برای سلامت و ایمنی افراد خطرناک نمی‌باشد ولی در تماس با پوست و چشم می‌تواند ایجاد حساسیت کند. برای مصرف بهتر است که از عینک، ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد. برای اطلاعات بیشتر به برگه مشخصات ایمنی محصول رجوع گردد.

مرجع اطلاعات داده شده

تمام اطلاعات این مشخصات فنی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و

