

كزارش تحقيقاتي

ارزیابی اثرماده ترکیبی Strumin Dura (ترکیب دوده سلیس، آب، روان کننده و…)

بر مشخصات بتن مازه و سخت شده (ویرایش اول)

كارفرما: شركت سيار بتن ايرانيان بوشمند

یژو مشکر: بخش فناوری بتن مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی

تاریخ: بهار ۱۴۰۳



ا - مقدمه

گزارش تحقیقاتی حاضر در راستای انجام شرح خدمات قرارداد پژوهشی شماره ۱۶۰۱۱۱-۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲۱ وق با شرکت بسپار بتن ایرانیان هو شمند تهیه شده است. در این تحقیق، ماده ترکیبی حاوی دوده سیلیس، آب، فوق روانکننده و ... با کد تجاری Strumin Dura مورد بررسی قرار گرفت.

٧- مصالح مصرفي


در ساخت نمونههای آزمایشی از مصالح زیر استفاده شده است:

- سیمان نوع ۲ تهران
- آب شرب شهر تهران
- مصالح سنگی سیلیسی آهکی (تهیه شده از منطقه شهریار استان تهران)
- ماده ترکیبی حاوی دوده سیلیس، آب، فوق روانکننده و ... با کد تجاری Strumin Dura


همچنین دانهبندی مصالح سنگی ریزدانه و درشتدانه در شکلهای ۱ و ۲ ارائه شده است.

نام کارفرہا: شرکت سپار بتن ایرانیان ہوشند شار و صفحہ: ۲ از ۴






شکل ۱- دانهبندی مصالح سنگی ریزدانه



شکل ۲- دانه بندی مصالح سنگی درشت دانه





۳- ارزیابی ماده ترکیبی حاوی دوده سیلیس، آب، فوق روانکننده و ...

در این تحقیق، ماده ترکیبی حاوی دوده سیلیس، آب، فوق روانکننده و ... با کد Strumin Dura مورد بررسی قرار گرفت. مشخصات ظاهری و میزان ماده جامد فوق روانکننده مورد برر سی در جدول شماره ۱ و شکل شماره ۳ ارائه شده است.


همچنین طرح مخلوط نمونه بتن کنترل و نمونه بتن حاوی ماده ترکیبی حاوی دوده سیلیس، آب، فوق روانکننده و ... و نتایج آزمایشهای انجام شده روی بتن تازه و بتن سخت شده (طبق روشهای آزمون ا ستاندارد ملی ایران) در جداول ۲-الف و ۲-ب ارائه شده است.

جدول ۱- مشخصات ماده ترکیبی حاوی دوده سیلیس، آب، فوق روانکننده و ...

ميزان ماده جامد (٪)	وزن مخصوص	رنگ	نام ماده افزودني
٤٨	1/40	خاكسترى	Strumin Dura



شکل ۱- ماده ترکیبی Strumin Dura





جدول ۲-الف- طرحهای مخلوط طرح BB3 (کنترل) و BB4 (حاوی ماده ترکیبی دوده سیلیس، آب، روانکننده و ...)

مشخصات اجزاء بتن	مقدار اجزاء		اجزاء بتن	
مسحصات اجراء بس	BB4	BB3	اجراء بس	
نوع ۲ تهران		۴٠.	سیمان (kg/m³)	
سیمان نوع ۲ تهران + دوده سیلیس موجود در ماده ترکیبی		۴٠.	مقدار تقریبی مواد سیمانی (kg/m ³)	
Strumin Dura		-	ماده ترکیبی (kg/m³)	
آب شرب شهر تهران		18.	آب اختلاط (kg/m³)	
		./۴.	نسبت آب به مواد سیمانی	
ماسه طبیعی ۵mm· (منطقه شهریار)		1177	ریزدانه (kg/m³)	
شن شکسته ۹٫۵–۱۹ (منطقه شهریار)		549	درشت دانه (kg/m³)	

توجه: طبق اعلام تولید کننده، فرض شده است که تقریباً ۵۰ در صد از ماده ترکیبی $Strunim\ Dura$ دوده سیلیس و ۵۰ در صد آب است. البته لازم به ذکر است طبق برر سی اولیه است. البته لازم به ذکر است طبق برر سی اولیه مقدار دوده سیلیس در ماده ترکیبی، اندکی کمتر میباشد.

جدول ۲-ب- نتایج آزمایشهای بتن تازه و سختشده نمونههای BB3 و BB4

تغيير نسبت به	مقدار		-1 2	
طرح كنترل	طرح BB4	طرح BB3	مشخصات	
-	۲۱/۳	70/7	دمای بتن تازه (°C)	
-	۲/۳	7/7	درصد هوای بتن تازه (٪)	
-	۲۱/۰	1/•	اسلامپ اوليه بتن تازه (cm)	
717	17/V	1/19	مقاومت فشاری بتن سختشده – ۳ روزه (MPa)	
	٣٩/٠	٣٨/٩	مقاومت فشاری بتن سختشده - ۷ روزه (MPa)	
7. +11	٥٣/٦	٤٨/١	مقاومت فشاری بتن سختشده – ۲۸ روزه (MPa)	
7. +11	٣/١	Υ/Λ	درصد جذب آب نيمساعته	
7. +٧٦	1./٢	0/Λ	$(k\Omega.cm)$ مقاومت الکتریکی چهار نقطهای	
7. –75	7779	70	نفوذ تسريع شده كلريد (كولمب)	
% - ٣٦	٩	١٤	عمق نفوذ آب در بتن (mm)	

توجه ۱: آزمونهای دوام در سن ۲۸ روز و طبق استانداردهای ۱22 ASTM AASHTO T358 BS1881:Part ازمونهای دوام در سن ۲۸ روز و طبق استانداردهای ۱22 و 8-12390 EN انجام شده است.

توجه ۳ در تغییر نتایج آزمونهای حاوی نمونه بتن کنترل و نمونه بتن حاوی ماده ترکیبی (حاوی دوده سیلیس، آب، فوق روانکتنده و ...)، رواداریهای مجاز در نظر گرفته شود.