شماره ويرايش:

أزمون كشش

صفحه

گزارش نتایج آزمون

شماره بیگیری: درخواستكننده: 1-X777 تاريخ دريافت نمونه: 11../11/17 شماره مرجع درخواست كننده: تاريخ تاييد مالي: 11../11/14 نشانى: تاريخ انجام آزمون: 11../11/4. تاریخ صدور گزارش:

11../11/4.

Website: www.razi-center.net

اشرفی اصفهانی-نبش گلستان۲۵-پ۱-ط۱-و۶

نام قطعه يا نمونه:

17A-18

بسيار بتن ايرانيان هوشمند

واتر استاب پی وی

• معتمد سازمان ملى استاندارد، وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی کشور و سازمان حفاظت محبط زيست

أرمايش الجاء شده در محدونه تأمله كو هبدت

ISO/IEC17025

حوب کیری تربط مشتری انجام گرفته است

شرايط محيطي آزمايشگاه

- دما : - دما -

- رطوبت:

- دارنده مجوز مرکنز پـژوهـشــی از وزارت
- صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
- مرکز پاژوهشی برتسر وزارت صنعت. معدن و تجارت طي سالهاي ۹۴ تا ۹۸
- كسب عنوان بوترين آزمايشگاه شبكه آزمایشگاهی فناوری نانو در ۱۱ دوره متوالی
- كسب رتبه اول شبكه آزمايشگاهي فناوریهای راهبردی در ۵ سال پیابی

استاندارد مرجع أزمون: (Method A) (15(21) ASTM D412-16(21)

نتيجه أزمايش نتایج أزمون كشش نمونه در جهت طولی (تحت شرایط دمایی محیط) به شرح جدول زیر می باشد:

استحکام کششی در نقطه پارگی (MPa)	ازدیاد طول نسبی (%)	نیروی کشش ماکزیمم (N)	سرعت کشش (mm/min)	طول گیج (mm)	سطح مقطع اوليه (mm²)	ضخامت (mm)	عرض (mm)	رديف
15.1	427	407.47	500	25	26.98	4.49	6.01	1
14.7	408	405.92	500	25	27.61	4.61	5.99	2
14.6	408	405.59	500	25	27.78	4.63	6.00	3
14.7	408			بيانه	•			

نتایج آزمون کشش نمونه در جهت عرضی (تحت شرایط دمایی محیط) به شرح جدول زیر می باشد:

استحکام کششی در نقطه پارگی (MPa)	ازدیاد طول نسبی (%)	نیروی کشش ماکزیمم (N)	سرعت کشش (mm/min)	طول گیج (mm)	سطح مقطع اولیه (mm²)	ضخامت (mm)	عرض (mm)	رديف		
14.5	483	386.28	500	25	26.64	4.44	6.00	1		
14.9	474	395.15	500	25	26.52	4.42	6.00	2		
14.5	486	387.57	500	25	26.73	4.44	6.02	3		
14.5	483	میانه								

توضيحات

ازمونه به روش پانج (مطابق Die C استاندارد) از نمونه ارسالی آماده سازی شده و پیش از انجام ازمون به مدت 24 ساعت در شرایط استاندارد محیط آزمایشگاه (دمای 20 ± 23 و رطوبت نسبی 50 ± 50)

نکهداری (Condition) شد. سابق استاندارد. ازسون باید حداقل بر روی 5 نسونه انبوام گردد. بنا به درخواست مشتری ازسون بر روی 3 نسونه انبوام گردید. تاریخ انبوام آزسون : 11/20/ 11/20/ گزارش ننها با برجسب هونوخوام، تاعد بوجسه و مهسر مورد تایید است. نمونهبرداری و تطابق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مستولیت این مرکز نیست. باقیمانده نمونه های مورد آزمون حداکثر به مدت یسک مساده نگهداری حواهد شد. نتایج فوق تنها برای نمونههای مورد آزمون قابل استناد است. همه اطلاعات مربوط به نتایج آزمونها. هحوهانه تلقی می شود و جز با اجازه مشتری یا به واسطه الزامات قانونی قابل ارایه به غیر نیست.

در صورت وجود هرگونه ابهام. مراتب را به صورت مکنوب به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید صدای مشتری: ۴۶۸۱۵۵۴۸ (۲۱) دفتر مدیر عامل ۴۶۸۱۵۵۳۳ (۲۱)

نشانی تهران. کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج. ورودی شهر قدس. بلوار حاج قاسم اصغری. خیابان فرنان. پلاک ۸ کدیستی: ۳۷۵۳۱۴۶۱۷۱ تلگرام/واتساب: ۹۱۲۷۹۹۰۸۷۰ تلفن: ۹۳۰۷ و ۴۶۸۲۱۵۷۰۰۷ (۲۱) دورنگار: ۴۶۸۲۲۲۷۱ و ۴۶۸۲۱۵۹۷ (۲۱۰) Email: info@razi-center.net



Email: info@razi-center.net

Website: www.razi-center.net

تلگرام واتس اب ۹۱۲۷۹۹۰۸۷۰ تلفی ۴۰۲۷ و ۲ ۴۶۸۳۱۵۷۰ (۲۱) دورتکار ۴۶۸۳۲۲۷۱ و ۱۲۰۱ ۴۶۸۳۱۵۹۷ (۲۱۰)