ابر روانکنندهای کربوکسیلاتی بتن



## Strusin LSR

# ابر روانکننده و کاهنده شدید آب با حفظ اسلامپ طولانی بر پایه پلیکربوکسیلات اتر اصلاح شده بدون خاصیت دیرگیری

#### خلاصهای از محصول

استرازین LSR یک ابر روانکننده بتن نسل چهارم و بر پایه پلیکربوکسیلات اتر با حفظ اسلامپ طولانی و بدون خاصیت دیرگیریاز واحد تحقیق و توسعه تولید رزین پلیکربوکسیلات شرکت Strumix میباشد. این محصول جهت تولید بتنی با نسبت آب به سیمان پایین و روانی بالا و حفظ اسلامپ طولانی توسعه یافته است و همچنی برای تولید بتن خود متراکم (SCC) عملکرد بسیار مناسبی از خود نشان میدهد. رسیدن به مقاومت و دوام بالا در بتن در میزان مصرفهای متوسط این محصول از دیگر مزایای آن میباشد. همچنین این محصول جهت استفاده در کنار انواع سیمانها و پوزولانها عملکرد مناسبی دارد و رس موجود در سنگدانهها روی عملکرد روانی آن تاثیری نخواهد گذاشت.

#### موارد کاربرد

استرازین LSR با قدرت کاهش آب مطلوب و همچنین ایجاد روانی بالا با حفظ اسلامب طولانی برای موارد ذیل میتواند کاربرد داشته باشد:

- انواع بتنریزی مقاطع مختلف مانند شمع، پی، ستون، دیوار، سقف، بتنهای پیش تنیده و ...
  - حمل بتـن در فاصلههای طولانـی
  - بتنریزی در آب و هوای گرم و بتنهای حجیم
  - انواع سازههای با نفوذپذیری پایین و بتنهای آببند
  - استفاده در کنار انواع پوزولانها و سیمانهای آمیخته
- جهت تولید انواع بتن خود متراکم (SCC) و بتنهای اکسپوز با سطح مناسب

#### عملکرد و مزایا

ریز ساختار ابر روانکنندهای پلیکربوکسیلاتی شانهای شکل است. دندانههای این شانهها (زنجیرهای جانبی) بسیار بلند بوده و ستون فقرات (زنجیر اصلی) دارای بار منفی میباشد. پس از افزودن ابر روانکنندههای پلیکربوکسیلاتی به بتن، زنجیر اصلی که بار منفی زیادی دارد بر روی ذرات سیمان داری بار مثبت جذب میشود و این گونه زنجیرهای جانبی شبیه به پرزهایی بلند اطراف ذرات سیمان را فرا میگیرند. این پرزهای بلند هنگام نزدیک شدن ذرات سیمان به یکدیگر از چسبیدن آنها به هم جلوگیری کرده و سبب دور ماندن ذرات سیمان از یکدیگر میشوند. بنا بر این علاوه بر سر خوردن ذرات سیمان بر روی هم و نچسبیدن آنها به هم بر این علاوه بر سر خوردن ذرات سیمان بر روی هم و نچسبیدن آنها به هم هم، هیچ آبی بین آنها حبس نمیشود. اینگونه در میزان پایین نسبت آب به سیمان روانی بسیار بالا در بتن حاصل میشود. در ابر روانکننده

استازین LSR با حفظ روانی طولانی، طول زنجیر اصلی کوتاهتر میباشد. در نتیجه تعداد واحدهای ریز ساختار ابر روانکننده در واحد وزن بیشتر است. هنگام استفاده از این ابر روانکننده در بتن تعدادی از ریز ساختار ها بر روی ذرات سیمان جذب شده و علاوه بر ایجاد دافعه بین ذرات سیمان، مانع از جذب سایر ریز ساختار ها بر ذرات سیمان میشوند (به دلیل دافعه الکترو استاتیکی). در نتیجه تعداد زیادی از این ریز ساختار ها دلیل دافعه الکترو استاتیکی). در نتیجه تعداد زیادی از این ریز ساختارهای جذب شده در محصول حاصل از واکنش هیدراتاسون، نوبت به جذب ریز ساختارهای جذب شده در محصول حاصل از واکنش هیدراتاسون، نوبت به جذب ریز سیمان ادامه پیدا کرده و روانی تا مدت طولانی ادامه مییابد. نکته جالب سیمان ادامه پیدا کرده و روانی تا مدت طولانی ادامه مییابد. نکته جالب نوجه در این دسته از ابر روانکنندها این است که به دلیل طول متوسط زنجیرهای جانبی و مکانیزم دو مرحلهای عملکرد، در عین بالا بردن حفظ روانی، هیچ خاصیت دیرگیری در بتن ایجاد نمیشود. برخی از مزایای استفاده از این افزودنی عبارتند از:

- افزایش روانی بدون افزایش آب در نسبتهای آب به سیمان بسیار پایین
  - امكان كاهش شديد آب بتن تا 40 درصد آب اوليه
    - افزایش مقاومتهای نهایی بتن
  - کاهش احتمال جداشدگی و آب انداختگی و بهبود پمپپذیری بتن
- کاهش نرخ واکنش هیدراتاسیون و در نتیجهکاهش حرارتزایی اولیه بتن
  - حفظ طولانی مدت اسلامپ بتن
  - افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایی بتن
- کاهش نفوذ آب در بتن و همچنین افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب مرخ
  - فاقد یون کلر و عدم تاثیر بر خوردگی آرماتور
    - کاهش ترکهای سطحی و جمع شدگی
  - عملکرد مناسب هنگام بالا بودن مقدار رس در مصالح سنگی

#### استانداردها

اسرّازینLSR با الزامات استانداردهای ASTM C494 و EN 934-2 و ISIRI 2-2930 مطابقت کامل دارد.

#### اطلاعات محصول

( 1 .) "1 "1 5 . 5 1.	1 - 3 - 4 1 -
پلیکربوکسیلات اتر (نسل چهار <i>م</i> )	پایه شیمیایی
مایع بیرنگ تا کمی نباتی یا عسلی	شکل ظاهری



ابر روانکنندهای کریوکسیلاتی بتـن

VII±•/·٣	دانسیته (گرم بر سانتیمتر مکعب)	
۵ الی ۷	рН	
فاقد يون كلر	میـزان یون کلر	
حداقل ۱۲ ماه	زمان ماندگاری	
در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم آفتاب، یخبندان، رطوبت و در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری گردد	شرایط نگهداری	
گالن ۲۰، بشکه ۲۰۰ و مخزن ۱۱۰۰ کیلوگرمی	بستەبندى	

#### میزان و نحوه مصرف

میزان مصرف: میزان مصرف محصول وابسته به شرایط طرح اختلاط بتن بین ۱/۰ الی ۸/۰ درصد وزن مواد سیمانی میباشد. میزان مصرف دقیق هر طرح بهتر است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه تعیین گردد. جهت اطلاعات بیشتر، مصرف محصول خارج از محدوده و یا مصرف محصول درکنار سایر مواد افزودنی با بخش فنی و تحقیق و توسعه Strumix تماس بگیرید.

نحوه مصرف در بچینگ یا مخلوط کن: بهتر است که افزودنی با بخش ثانویه آب اختلاط به بتن اضافه گردد.

نحوه مصرف مستقیم در تراک بتن آماده: میزان افزودنی مورد نیاز به تراک اضافه شده و به مدت ۳ تا ۵ دقیقه کاملا با دور تند مخلوط گردد و سیس بتن تخلیه شود

#### محدوديتها

- استرازینLSR به سیمان خشک اضافه نگردد.
- در صورت یخ زدن محصول، باید در دمای اتاق قرار گیرد تا به آرامی دوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره میتواند در بتن مصرف گدد.
- این محصول در کنار افزودنیهای بر پایه نفتالین سولفونات و ملامین سولفونات نباید مصرف گردد.
  - بتن پس از اجرا با محصول استراکیور کاملا عمل آوری گردد.

### محیط زیست، سلامت و ایمنی

بهتر است محصول در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی ظروف پس از مصرف و ... به فاضلاب قابل تصفیه انتقال پیدا کند. این محصول برای سلامت و ایمنی افراد خطرناک نمیباشد ولی در تماس با یوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند. برای مصرف بهتر است که از

عینک، ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد. برای اطلاعات بیشتر به برگه مشخصات ایمنی محصول رجوع گردد.

#### مرجع اطلاعات داده شده

تمام اطلاعات این مشخصات فنی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و تجربیات پروژهای شرکت Strumix میباشد. دادههای واقعی اندازهگیری ممکن است به علت شرایطی فراتر از کنترل ما متفاوت باشد. توصیه میشود که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنی محصولات را بخواهید. همچنین زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده مشتریان میباشد و بخش فنی Strumix میتواند اطلاعات لازم را در اختیار مشتری قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنی لازم را ارائه دهد.

#### نتایج تست موردی

طرح اختلاط حاوی ۶۰ درصد سنگدانهها (-۸) با ۴۰ درصد شن (۱۹-۹/۵) و با عیار سیمانی ۴۰۰ کیلوگرم در متر مکعب و نسبت آب به سیمان برابر 7۳۰ بود که نتایج ذیل حاصل شد:

مقاومت ۳، ۷ و ۲۸ روزه (MPa)	درصد هوا	اسلامپ اولیه	میـزان مصرف افزودنـی (٪ وزن سیمان)
۲۴ ، ۲۶ و ۴۴	۲/۸	بدون اسلامپ	
۳۲، ۳۹ و ۴۷	1/8	77	٠/۵۵



