



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

检验业务号: (2021)WT-FZ-01638

样品名称: 连衣裙

武汉产品质量监督检验所

Wuhan Product Quality Supervision & Inspection Institute

2021年12月3日

# 武汉产品质量监督检验所

## 检 验 报 告

检验业务号: (2021)WT-FZ-01638

共 4 页 第 1 页

样品名称	连衣裙	规格型号	M(9)
		商 标	珞娜
委托单位	深圳珞娜服饰有限公司	委托单位地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区南海大道2706号保利大厦23楼
供样单位	深圳珞娜服饰有限公司	供样单位地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区南海大道2706号保利大厦23楼
生产单位	深圳珞娜服饰有限公司	生产单位地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区南海大道2706号保利大厦23楼
抽样地点	/	检验类型	委托检验
样品数量	1条+面料、里料、配料各1块	样品等级	合格品
样品基数	/	样品特性	一般
原编号或出厂日期	L503AL51755	样品状况	完好
送样日期	2021/11/29	送样人	陈飞烈
注: 以上样品信息由委托方提供并确认			
检验技术依据	GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 FZ/T81004-2012《连衣裙、裙套》		
检验结论	<p>经检验, 送检样品所检项目符合GB18401-2010标准的B类要求和FZ/T81004-2012标准的合格品要求。</p> <p style="text-align: right;">(检验报告专用章)</p> <p style="text-align: right;">检验日期: 2021-11-29~2021-12-03      签发日期: 2021/12/03</p>		
备 注	B类 检验样品: 委托单位提供的面料、里料、配料。		

批准:

张红莲

审核:

王有诺

主检:

吕丹



# 武汉产品质量监督检验所

## 检 验 报 告

检验业务号: (2021)WT-FZ-01638

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	检验方法	标准要求	样 本 检验结果	单项评定	备 注
1	纤维含量	%	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.2-2009 FZ/T 01095-2002	/	面料: 粘纤 50.5 聚酯纤维 49.5 里料: 聚酯纤维 100 配料: 聚酯纤维 100	/	/
2	pH 值	/	GB/T 7573-2009	4.0~8.5	面料: 6.3 里料: 6.8 配料: 6.5	合格	/
3	甲醛含量	mg/kg	GB/T 2912.1-2009	≤75	面料: 未检出 里料: 未检出 配料: 未检出	合格	检出限: 20 mg/kg
4	面料耐酸汗渍色牢度		GB/T 3922-2013			合格	
	变色	级	/	≥3	4-5		/
	沾色	级	/	≥3	4-5		/
5	面料耐碱汗渍色牢度		GB/T 3922-2013			合格	
	变色	级	/	≥3	4-5		/
	沾色	级	/	≥3	4-5		/
6	面料耐水色牢度		GB/T 5713-2013			合格	
	变色	级	/	≥3	4-5		/
	沾色	级	/	≥3	4-5		/
7	面料耐干摩擦色牢度		GB/T 3920-2008			合格	
	沾色	级	/	≥3	4		/

# 武汉产品质量监督检验所

## 检 验 报 告

检验业务号：(2021)WT-FZ-01638

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	检验方法	标准要求	样 本 检验结果	单项评定	备 注
8	里料耐酸汗渍色牢度		GB/T 3922-2013			合格	
	变色	级	/	$\geq 3$	4-5		/
	沾色	级	/	$\geq 3$	4-5		/
9	里料耐碱汗渍色牢度		GB/T 3922-2013			合格	
	变色	级	/	$\geq 3$	4-5		/
	沾色	级	/	$\geq 3$	4-5		/
10	里料耐水色牢度		GB/T 5713-2013			合格	
	变色	级	/	$\geq 3$	4-5		/
	沾色	级	/	$\geq 3$	4-5		/
11	里料耐摩擦色牢度		GB/T 3920-2008			合格	
	干摩	级	/	$\geq 3$	4-5		/
12	配料耐酸汗渍色牢度		GB/T 3922-2013			合格	
	变色	级	/	$\geq 3$	4-5		/
	沾色	级	/	$\geq 3$	4-5		/
13	配料耐碱汗渍色牢度		GB/T 3922-2013			合格	
	变色	级	/	$\geq 3$	4-5		/
	沾色	级	/	$\geq 3$	4-5		/
14	配料耐水色牢度		GB/T 5713-2013			合格	
	变色	级	/	$\geq 3$	4-5		/
	沾色	级	/	$\geq 3$	4-5		/

武汉产品质量监督检验所

检 验 报 告

检验业务号：(2021)WT-FZ-01638

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	检验方法	标准要求	样 本 检验结果	单项评定	备 注
15	配料耐摩擦色牢度		GB/T 3920-2008			合格	
	干摩	级	/	$\geq 3$	4		/
16	异味	/	GB 18401-2010 第 6.7 条	无	无	合格	/
17	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	GB/T 17592-2011	禁用	面料：未检出 里料：未检出 配料：未检出	合格	检出限： 5mg/kg

以 下 空 白

检验员 吕丹