


Measurement Details	Measurement Details
Benutzername mastersizer	Analyse Datum Zeit 08.05.2025 16:10:17
Probenname HD Powder WILO	Messung Datum Uhrzeit 08.05.2025 16:10:17
SOP Dateiname AeroS.cfg	Ergebnis Quelle Messung
Analysis	Result
Partikelname NdFeB non magnetic	Konzentration 0,0120 %
Partikel Brechungsindex 1,300	Breite 1,579
Partikel Absorptionswert 0,500	Gleichförmigkeit 0,485
Name Dispergiermedium Dry dispersion	Spezifische Oberfläche 3,526 m²/kg
Brechungsindex Dispergiermedium 1,000	D [3;2] 224 µm
Streuungsmodell Mie	D [4;3] 340 µm
Analyse-Modell Universal	Dv (10) 122 µm
Gewichtete Abweichung 0,39 %	Dv (50) 307 µm
Laserabschattung 0,41 %	Dv (90) 607 µm



Ergebnis													
Größe (µm)	% Volumen In	Größe (µm)	% Volumen In	Größe (µm)	% Volumen In	Größe (µm)	% Volumen In	Größe (µm)	% Volumen In	Größe (µm)	% Volumen In	Größe (µm)	% Volumen In
0,0100	0,00	0,0597	0,00	0,357	0,00	2,13	0,00	12,7	0,00	76,0	1,13	454	7,21
0,0114	0,00	0,0679	0,00	0,405	0,00	2,42	0,00	14,5	0,00	86,4	1,43	516	6,04
0,0129	0,00	0,0771	0,00	0,460	0,00	2,75	0,00	16,4	0,00	98,1	1,85	586	4,69
0,0147	0,00	0,0876	0,00	0,523	0,00	3,12	0,00	18,7	0,00	111	2,39	666	3,31
0,0167	0,00	0,0995	0,00	0,594	0,00	3,55	0,00	21,2	0,06	127	3,07	756	2,08
0,0189	0,00	0,113	0,00	0,675	0,00	4,03	0,00	24,1	0,09	144	3,88	859	1,10
0,0215	0,00	0,128	0,00	0,767	0,00	4,58	0,00	27,4	0,14	163	4,78	976	0,14
0,0244	0,00	0,146	0,00	0,872	0,00	5,21	0,00	31,1	0,21	186	5,74	1110	0,00
0,0278	0,00	0,166	0,00	0,991	0,00	5,92	0,00	35,3	0,28	211	6,67	1260	0,00
0,0315	0,00	0,188	0,00	1,13	0,00	6,72	0,00	40,1	0,38	240	7,50	1430	0,00
0,0358	0,00	0,214	0,00	1,28	0,00	7,64	0,00	45,6	0,48	272	8,13	1630	0,00
0,0407	0,00	0,243	0,00	1,45	0,00	8,68	0,00	51,8	0,60	310	8,48	1850	0,00
0,0463	0,00	0,276	0,00	1,65	0,00	9,86	0,00	58,9	0,73	352	8,47	2100	0,00
0,0526	0,00	0,314	0,00	1,88	0,00	11,2	0,00	66,9	0,90	400	8,04	2390	0,00