CEMENTO CRUZ AZUL MR

Técnico para pruebas al concreto en la obra

Grado 1

imcyc®

ASTM C 1064

Método de ensaye estándar para la medición de la temperatura del concreto recién mezclado

Alcance

Este método de ensayo cubre la determinación de la temperatura de mezclas de concreto recién mezclado dosificado con cemento hidráulico.

Importancia y uso

La temperatura de la mezcla puede utilizarse para verificar que el concreto satisfaga requerimientos específicos de temperatura.

Equipo

Recipiente

- El recipiente debe tener proporciones tales que al menos 3 pulgadas (75 mm) de concreto cubran en todas las direcciones el sensor del aparato medidor de temperatura.
- La cantidad de concreto que debe cubrirlo tiene que ser además un mínimo de 3 veces mayor que el tamaño máximo del agregado grueso.





Equipo

Aparato medidor de temperatura

El aparato medidor debe poder medir con precisión la temperatura de la mezcla de concreto recién mezclado con una variación de **0.5 °C** (1 °F) dentro del rango de **0 °C hasta 50 °C** (30 °F hasta 120 °F).

El dispositivo de medición requiere una inmersión de 3 pulgadas (75 mm) o más, durante la operación.





Procedimiento

Es aceptable medir la temperatura de la mezcla de concreto recién mezclado ya sea en el equipo de transporte o en el recipiente después de la descarga.

1. Humedezca el recipiente en el cual se va a realizar la toma de muestra.
2. Tome la **muestra** de concreto siguiendo la norma **ASTM C 172**, excepto que no se requieren muestras combinadas si solo se va a tomar la temperatura.
3. **Coloque** el aparato medidor de temperatura en la mezcla, de modo que el sensor este sumergido al menos 3 pulgadas.
4. **Presione** suavemente la superficie del concreto alrededor del aparato medidor de temperatura.
5. Deje el aparato medidor en la mezcla un mínimo de **2 minutos** y un máximo de **5 minutos**.

NOTA: El concreto con T.M.A. mayor a 3 pulgadas puede requerir hasta 20 minutos.

Informe

Reporte la temperatura del concreto recién mezclado medida con una precisión de:

Temperatura	**0.5°C (1°F)**

CEMENTO CRUZ AZUL MR

Gracias por su participación

imcyc®