INDOCHAIN GLOBAL MAKMUR

KATALOG PRODUK 2026



MATERIAL FOUNDRY & PENGECORAN

PRODUK FOUNDRY

Material andal untuk pengecoran besi, baja, dan paduan tembaga.

ANAK PERUSAHAAN NCTH

Plus by NCTH NEW CHIEN TE HANG CO.,LTD

PT INDOCHAIN GLOBAL MAKMUR
indochain.co.id | +62 21 3028 6868

INDOCHAIN GLOBAL MAKMUR

PRODUK FOUNDRY

Material foundry andal yang mendukung beragam proses pengecoran logam, dari besi dan baja hingga paduan tembaga dan lainnya.

01	**High Strength Plastic** Bahan tambal tahan api untuk tungku induksi (dinding, cerat tuang, lapisan atas), ladel, dan runner	hal. 02
02	**SLAG X** Aditif pelunak terak dan pemurni logam cair saat peleburan	hal. 03
03	**Exothermic Anti-Piping Compound** Senyawa eksotermik untuk isolasi panas riser/feeder cetakan	hal. 04
04	***Plus+* Low Ash Sea Coal / Coal Dust** Aditif green sand (pasir cetak basah)	hal. 05
05	**SUPER BOND+** Penguat green sand dan penstabil permukaan cetakan	hal. 06
06	***Plus+* BentoBond** Bentonit pengikat green sand berkinerja tinggi	hal. 07

HIGH STRENGTH PLASTIC

Besi Cor Kelabu FC,
Besi Cor Nodular FCD,
Stainless Steel, Alloy Steel,
Copper Alloys

Kami menyediakan beragam pilihan bahan tambal tahan api untuk pengecoran besi, pengecoran baja, maupun pengecoran Copper Alloys.

Nama Produk		Basis Alumina					Basis Silika		
		R91	R90	R71	R70	R66S	R81	R80	R66
Komposisi	Al_2O_3	>90%	>90%	>70%	>70%	>70%	5%	5%	4%
	SiO_2	5,50%	5,50%	9%	9%	8%	>90%	>90%	>84%
	Fe_2O_3	1% maks.	1% maks.	1% maks.	1% maks.	1% maks.	1% maks.	1% maks.	1% maks.
Densitas dan Ukuran Butir		2,5t/m³ 0-3mm	2,5t/m³ 0-6mm	2t/m³ 0-3mm	2t/m³ 0-6mm	2,2t/m³ 0-6mm	2t/m³ 0-3mm	2t/m³ 0-6mm	2t/m³ 0-6mm
Suhu Kerja Maks. (°C)		1800	1800	1700	1700	1600	1550	1550	1550
Aplikasi		Besi Cor Kelabu FC / Besi Cor Nodular FCD / Stainless Steel / Alloy Steel / Copper Alloys				Besi Cor Kelabu FC / Besi Cor Nodular FCD / Copper Alloys	Besi Cor Kelabu FC / Besi Cor Nodular FCD / Copper Alloys		Besi Cor Kelabu FC / Besi Cor Nodular FCD / Copper Alloys
		Ladel / Lining Tungku / Runner / Lapisan Atas				Ladel / Runner	Ladel / Lining Tungku / Runner / Lapisan Atas		Ladel / Runner

/ CARA PEMAKAIAN /

- Bersihkan area yang akan dikerjakan dan basahi dengan air atau air bentonit. Aplikasikan bahan tambal dengan tangan, padatkan (tekan atau tumbuk hingga padat), lalu ratakan dengan sendok semen (trowel).
- Setelah selesai, biarkan mengering di udara terbuka selama 1–3 jam sebelum dikeringkan dengan pemanasan. Setelah itu bahan siap digunakan.

CATATAN Retak halus merupakan hal yang wajar karena air menguap selama pengeringan alami dan pemanasan. Cukup perbaiki dengan bahan tambal yang lebih halus, lalu keringkan kembali. Jika bahan terlalu kering dan sulit dikerjakan, campurkan sedikit air agar mudah dikerjakan kembali.

PT INDOCHAIN GLOBAL MAKMUR
Jl. Kebon Jeruk III No. 95A, Tamansari, Jakarta Barat 11160, Indonesia
+62 21 3028 6868 info@indochain.co.id indochain.co.id

Plus by NCTH
Diproduksi oleh New Chien Te Hang Co., Ltd. (NCTH), Taiwan

SLAG X

Besi Cor Kelabu FC, Besi Cor Nodular FCD, Stainless Steel, Alloy Steel, Copper Alloys



/ DESKRIPSI /

SLAG X adalah aditif untuk tungku induksi listrik yang melunakkan terak dan memurnikan logam cair, sehingga menghemat energi dan meningkatkan efisiensi peleburan.

MANFAAT LANGSUNG

/ Terak menjadi lunak
/ Fluiditas (daya alir) logam cair meningkat
/ Terak lebih sedikit menempel di lining tungku
/ Riser/feeder tetap bersih

MANFAAT LANJUTAN

/ Mencegah efek penjembatanan (bridging)
/ Umur lining tungku bertambah 10% atau lebih
/ Suhu penuangan dapat diturunkan
/ Cacat coran berkurang
/ Sifat fisik coran meningkat
/ Peleburan lebih cepat dan efisien

/ CARA PEMAKAIAN /

/ Tungku Induksi Listrik
Letakkan SLAG X bersama skrap baja dan bahan lainnya di dasar tungku.

/ Ladel
Letakkan SLAG X di dasar ladel, lalu tuangkan logam cair ke dalamnya.

/ Dosis
Sekitar 0,03%–0,08% dari berat logam cair. Untuk pemakaian pertama disarankan 0,05%. Amati kondisi lining tungku setelah setiap peleburan, lalu sesuaikan dosisnya.

CATATAN Jangan ditaburkan langsung di permukaan logam cair. Simpan di tempat kering karena kelembapan menurunkan efektivitasnya. Perhatikan perubahan kondisi lining tungku, karena kondisi operasi dapat berbeda-beda.

PT INDOCHAIN GLOBAL MAKMUR
Jl. Kebon Jeruk III No. 95A, Tamansari, Jakarta Barat 11160, Indonesia
+62 21 3028 6868 info@indochain.co.id indochain.co.id

EXOTHERMIC ANTI-PIPING COMPOUND



Besi Cor Kelabu FC, Besi Cor Nodular FCD, Stainless Steel, Alloy Steel

/ DESKRIPSI /

/ NCTH Exothermic Anti-Piping Compound digunakan setelah penuangan untuk menjaga agar suhu lapisan atas logam cair tidak jauh berbeda dari lapisan bawah dan memperpanjang waktu lapisan atas tetap cair, sehingga cacat piping tidak terbentuk.

/ Produk ini menjaga suhu logam cair di sekitar riser/feeder dengan cara terbakar sendiri dan membentuk lapisan isolasi, sehingga suhu turun lebih merata dan logam cair cukup untuk mengisi penyusutan. Bentuk penyusutan berubah dari bentuk V menjadi bentuk U.

/ CARA PEMAKAIAN /

/ Setelah penuangan, taburkan di permukaan logam cair melalui sprue dan kepala riser/feeder. Bahan akan bereaksi dengan logam cair dan mulai terbakar sehingga menghasilkan panas.

/ KEUNGGULAN /

/ Memperlambat pembekuan logam cair
/ Mengurangi panas yang terbuang
/ Daya pengisian penyusutan (feeding) lebih baik
/ Cacat piping berkurang
/ Sedikit asap dan gas beracun

/ PERBANDINGAN BENTUK PENYUSUTAN /



Bentuk V Bentuk U

CATATAN Simpan di tempat kering, sejuk, dan teduh. Jauhkan dari panas, api, atau apa pun yang menimbulkan percikan.

PLUS+ LOW ASH SEA COAL / COAL DUST

Besi Cor Kelabu FC,
Besi Cor Nodular FCD



/ FUNGSI /

- **Membentuk bantalan gas (gas cushion):** Mencegah logam cair bersentuhan langsung dengan permukaan cetakan pasir, sehingga cacat burn-on dan burn-in tidak terjadi.
- **Memberi atmosfer reduksi:** Mereduksi lapisan oksida di permukaan logam cair dan mencegahnya teroksidasi lebih lanjut, serta mencegah cacat burn-on akibat reaksi antara coran dan pasir di permukaan cetakan.
- **Meningkatkan kemudahan runtuh (collapsibility) cetakan:** Permukaan cetakan menjadi lebih halus dan pelepasan coran lebih mudah, serta pasir terbakar dan cacat penetrasi logam berkurang.



▲ **Proses produksi dan pengujian yang ketat menjamin mutu dan keandalan produk.**

PT INDOCHAIN GLOBAL MAKMUR
Jl. Kebon Jeruk III No. 95A, Tamansari, Jakarta Barat 11160, Indonesia
+62 21 3028 6868 info@indochain.co.id indochain.co.id

Plus* by NCTH
Diproduksi oleh New Chien Te Hang Co., Ltd. (NCTH), Taiwan

SUPER BOND+

Besi Cor Kelabu FC, Besi Cor Nodular FCD,
Stainless Steel, Alloy Steel



/ KARAKTERISTIK PRODUK /

- / Meningkatkan kekuatan tekan green sand lebih dari 20% serta ketahanan cetakan terhadap erosi pasir
- / Meningkatkan stabilitas permukaan cetakan lebih dari 25% dan kestabilan green sand secara keseluruhan
- / Meningkatkan jumlah pasir bekas yang dapat didaur ulang dan mengurangi pasir panas yang menempel (hot sand sticking)
- / Kemampuan alir pasir lebih baik, sehingga detail dan sudut cetakan terisi lebih sempurna dan tingkat kegagalan cetakan sebagian (partial mold failure) lebih rendah
- / Karbon mengkilap (lustrous carbon) menghasilkan atmosfer reduksi dan permeabilitas yang lebih baik, sehingga tingkat cacat coran menurun serta presisi dimensi dan tampilan coran meningkat
- / Kadar air dan zat volatil rendah, sehingga dosis penambahan kecil
- / Kemudahan runtuh (collapsibility) cetakan lebih baik, sehingga waktu finishing lebih singkat





DOSIS PENAMBAHAN 0,05–0,08% (contoh: 1000 kg pasir daur ulang, tambahkan 0,5–0,8 kg)

PT INDOCHAIN GLOBAL MAKMUR
Jl. Kebon Jeruk III No. 95A, Tamansari, Jakarta Barat 11160, Indonesia
+62 21 3028 6868 info@indochain.co.id indochain.co.id

Plus by NCTH
Diproduksi oleh New Chien Te Hang Co., Ltd. (NCTH), Taiwan

PLUS+ BENTOBOND

Besi Cor Kelabu FC, Besi Cor Nodular FCD, Stainless Steel, Alloy Steel, Copper Alloys



/ DESKRIPSI /

Produk ini berbasis bentonit sodium teraktivasi, dikombinasikan dengan material khusus non-pati dan non-dekstrin yang diformulasikan secara cermat untuk kondisi suhu tinggi. Pada kondisi suhu berat (di atas 45°C), formula ini meningkatkan kekuatan tekan kering sebesar 7% dibandingkan bentonit sodium alami, serta memiliki efisiensi pencampuran (mulling) yang sangat baik sehingga kekuatan tekan basah (green strength) yang ideal dapat dicapai dalam waktu pencampuran yang efektif.

Daya mengembang (swelling) BentoBond yang moderat menjamin kemampuan cetak (moldability) dan sifat tiup (blowing) yang baik, sehingga cacat cetakan, termasuk cacat saat pelepasan pola, berkurang dan kualitas cetakan membaik, dengan permeabilitas 7% lebih tinggi daripada bentonit sodium alami. Hasilnya, efisiensi lebih tinggi dan kualitas green sand lebih stabil.

/ CARA PEMAKAIAN /

Tambahkan sebanyak takaran bentonit yang biasa digunakan, lalu sesuaikan dengan kebutuhan proses.

/ KEUNGGULAN /

- / Penambahan bentonit lebih efektif pada suhu pasir tinggi
- / Kemampuan cetak dan sifat tiup (blowing) sangat baik
- / Efisiensi pencampuran (mulling) meningkat
- / Kekuatan tekan kering meningkat
- / Permeabilitas cetakan lebih baik
- / Cacat cetakan berkurang

/ DATA PERCOBAAN /

	PLUS+ BentoBond	Bentonit Sodium Alami
Kadar air (%)	2,96	3,00
Kemampatan (compactability) (%)	39	40
Kekuatan tekan basah (kg/cm²)	2,09	2,08
Permeabilitas	**88** NAIK 7%	82
Indeks stabilitas permukaan (%)	91,69	91,75
Kekuatan tarik basah (kg/cm²)	0,0329	0,0351
Kekuatan tekan kering (kg/cm²)	**3,26** NAIK 7%	3,05

PT INDOCHAIN GLOBAL MAKMUR
Jl. Kebon Jeruk III No. 95A, Tamansari, Jakarta Barat 11160, Indonesia
+62 21 3028 6868 info@indochain.co.id indochain.co.id

Plus* by NCTH

Diproduksi oleh New Chien Te Hang Co., Ltd. (NCTH), Taiwan

INDOCHAIN GLOBAL MAKMUR

A SUBSIDIARY OF NCTH NEW CHIEN TE HANG CO.,LTD

MITRA PERDAGANGAN ANDA YANG ANDAL

PT Indochain Global Makmur

Jl. Kebon Jeruk III No. 95A, Tamansari, Jakarta Barat 11160, Indonesia

+62 21 3028 6868

info@indochain.co.id

indochain.co.id

Pindai untuk menghubungi kami