



SAF-100

矽變性長效型抑泡劑

2024/09/10稿. PDS

產品介紹

SAF-100為聚醚型親油消泡劑，可以有效解決傳統之矽油消泡劑，用於紡織染整、印花、造紙、電解液與表面塗佈，容易造成織物上有斑點或金屬表面再處理性等問題！變性後具有耐強酸鹼高溫等特性，與其他化學品不產生反應等長效之高安定性。

儲存與包裝

在5°C~40°C 條件下保存在原裝密閉容器中，產品的標準有效期是自生產日期起8個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期，TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品20KG HDPE 灰色桶與100KG HDPE藍色桶裝(皆透氣桶)。

產品優點

- 降低攪拌及打入空氣而引起的泡沫現象
- 與傳統矽油消泡劑相較，無染斑、魚眼等缺點
- 消、抑泡時間長且效率佳
- 用量少故使用經濟
- 良好的分散性應用方便

產品應用

- 應用在染缸、印染或噴染製程(jet dyeing)消除泡沫提升效率
- 在合成樹脂、乳膠與塗料之製程、造紙或表面塗佈亦可達到消除泡沫的功用

化學特性

外觀	乳白色液體
有效成分(%)	100.0%
離子性	非離子性

使用方法

- SAF-100建議稀釋成30% (包裝及使用前請先過濾)

SAF-100	:72 KG
IPM	:48 KG
RS-E	:48 KG
Water	:260 KG

Total :428KG

- 將RS-E、SAF-100、IPM 加入槽中，乳化機以中等速度(約2000rpm~2500rpm)攪拌約10分鐘，再將水以17KG，分次加入，每次都攪拌均勻，預計約攪拌5-10分鐘。
- 完成後即成25%成品之消泡劑，注意必須使用不織布過濾後，才可以包裝與使用。
- 使用時請建議預先稀釋分散成10%之水性消泡劑，包裝及使用前請先過濾
- 使用量: 一般使用工藝用量約為上述之0.3%~0.5% (請依照貴司實際條件及需求添加，務必在使用前進行小量測試)

安全事項

本文件未含使用本產品所需的安全訊息。操作前，請閱讀本產品之安全資料表

TAI COUNTY CHEMICAL

本說明書所含信息是基於我們現有的知識及良好的信用給出。它僅是指示性資料，並無約束性，特別是產品在使用過程中對第三方權力的損害及偏見。TAI COUNTY CHEMICAL 保證其所售產品與規格相符。只有必要的先期測試才能決定一種產品是否適用於特性用途，本信息不能替代先期測試來決定產品是否適用。用戶有責任保證遵守當地立法，取得必要的使用證書及授權。用戶被要求檢查是否已獲得本文件的最新版，而TAI COUNTY CHEMICAL 隨時準備為客戶提供其它附加資料。

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號
經濟部工廠登記證編號99-695614-00
雲林廠: 63745 台灣雲林縣南港工業區長青路1號
經濟部工廠登記證編號09000892
電話: 886-2-2610-4457
傳真: 886-2-2610-1363
E-MAIL: service@taicounty.com.tw
www.taicounty.com.tw