

Data: 11/07/2017 15:58

DENNIS (TELA)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
18.75	18.95	18.99	19.75	22.15	23.75	-

L'effetto delavè di tale tessuto, realizzato con particolari finissaggi, è la sua caratteristica principale. Pertanto potranno presentarsi differenze di delavè di tono ed colore anche nello stesso rotolo. Inoltre essendo un tessuto "delavato" non è garantita la solidità del colore allo sfregamento e lavaggio. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. L'effetto stropicciato di tale tessuto è realizzato con particolari finissaggi che ne conferiscono la particolarità e la bellezza. Pertanto potranno presentarsi differenze di stropiccio e di tonalità del colore anche nello stesso rotolo. Inoltre potranno presentarsi diversità di effetto stropicciato anche nello stesso rotolo e pieghe di accoppiatura, nell'eventualità che il tessuto venga da voi richiesto accoppiato, in quanto il tessuto essendo stropicciato, potrebbe non stendersi bene sul supporto di accoppiatura. Inoltre non ha un'adeguata resistenza all'abrasione. Non ha un'adeguata resistenza alle flessioni ripetute. Non ha un'adeguata resistenza alle cuciture. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. La c/c di questo tessuto per quanto sopra scritto, è puramente indicativa.

DENNIS VAR 14 (TELA)

500mt./-->	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
19.75	19.95	19.99	20.35	23.15	25.95	-

L'effetto delavè di tale tessuto, realizzato con particolari finissaggi, è la sua caratteristica principale. Pertanto potranno presentarsi differenze di delavè di tono ed colore anche nello stesso rotolo. Inoltre essendo un tessuto "delavato" non è garantita la solidità del colore allo sfregamento e lavaggio. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. L'effetto stropicciato di tale tessuto è realizzato con particolari finissaggi che ne conferiscono la particolarità e la bellezza. Pertanto potranno presentarsi differenze di stropiccio e di tonalità del colore anche nello stesso rotolo. Inoltre potranno presentarsi diversità di effetto stropicciato anche nello stesso rotolo e pieghe di accoppiatura, nell'eventualità che il tessuto venga da voi richiesto accoppiato, in quanto il tessuto essendo stropicciato, potrebbe non stendersi bene sul supporto di accoppiatura. Inoltre non ha un'adeguata resistenza all'abrasione. Non ha un'adeguata resistenza alle flessioni ripetute. Non ha un'adeguata resistenza alle cuciture. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. La c/c di questo tessuto per quanto sopra scritto, è puramente indicativa.