

크게 된다.

18. 눈부심(glare)의 방지대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 광원 주위를 밝게 한다.
- ② 발광체의 휘도를 높인다.
- ③ 광원을 시선에서 멀리 처리한다.
- ④ 시선을 중심으로 해서 30° 범위내의 글레어 존에는 광원을 설치하지 않는다.

19. 음의 세기 레벨을 나타낼 때 사용하는 단위는?

- ① ppm ② cycle
- ③ dB ④ lm

20. 벽체에서의 결로발생형태에 따른 결로방지대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 표면결로 : 실내 표면온도를 높인다.
- ② 표면결로 : 실내수증기의 발생량을 억제한다.
- ③ 내부결로 : 벽체 내부로 수증기 침입을 억제한다.
- ④ 내부결로 : 벽체 내부 온도가 노점온도 이하가 되도록 한다.

2과목 : 실내환경

21. 표준형 내화벽돌 중 보통형의 크기는? (단, 단위는 mm)

- ① 190 × 90 × 57 ② 210 × 100 × 60
- ③ 210 × 104 × 60 ④ 230 × 114 × 65

22. 건축용 접착제로서 요구되는 성능으로 옳지 않은 것은?

- ① 진동, 충격의 반복에 잘 견딜 것
- ② 충분한 접착성과 유동성을 가질 것
- ③ 내수성, 내한성, 내열성, 내산성이 있을 것
- ④ 고화(固化)시 체적수축 등의 변형이 있을 것

23. 강의 열처리 방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 압출 ② 불림
- ③ 풀림 ④ 담금질

24. 콘크리트의 크리프의 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 재하 초기에 증가가 현저하다.
- ② 작용응력이 클수록 크리프가 크다.
- ③ 물시멘트비가 클수록 크리프가 크다.
- ④ 시멘트페이스트가 많을수록 크리프는 작다.

25. 콘크리트의 워커빌리티에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 과도하게 비빔시간이 길면 워커빌리티가 나빠진다.
- ② AE제를 사용한 경우 볼베어링 작용에 의해 콘크리트의 워커빌리티가 좋아진다.
- ③ 깐자갈을 사용한 콘크리트가 강자갈을 사용한 콘크리트보다 워커빌리티가 좋다.
- ④ 단위수량을 증가시키면 재료 분리가 생기기 쉽기 때문에 워커빌리티가 좋아진다고는 말할 수 없다.

26. 금속의 부식방지 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 다른 종류의 금속은 잇대어 사용하지 않는다.
- ② 표면을 깨끗하게 하고 물이나 습기가 없도록 한다.

③ 알루미늄의 경우, 모르타르나 콘크리트로 피복한다.

④ 균질한 것을 선택하고 사용할 때 큰 변형을 주지 않도록 한다.

27. 한국산업표준(KS L 5201)에 따른 포틀랜드 시멘트의 종류에 해당되지 않는 것은?

- ① 백색 포틀랜드 시멘트 ② 조강 포틀랜드 시멘트
- ③ 저열 포틀랜드 시멘트 ④ 중용열 포틀랜드 시멘트

28. 미장재료 중 회반죽의 재료에 해당되지 않는 것은?

- ① 풀 ② 종석
- ③ 여물 ④ 소석회

29. 다음 중 석재를 가장 곱게 다듬질하는 방법은?

- ① 흑두기 ② 정다듬
- ③ 잔다듬 ④ 도드락다듬

30. 아스팔트의 종류 중 천연 아스팔트에 해당되지 않는 것은?

- ① 아스팔타이트 ② 로크 아스팔트
- ③ 레이크 아스팔트 ④ 스트레이트 아스팔트

3과목 : 실내건축재료

31. 목재 건조의 목적과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 용이의 제거 ② 목재 강도의 증가
- ③ 전기절연성의 증가 ④ 목재 수축에 의한 손상 방지

32. 시멘트가 습기를 흡수하여 경미한 수화반응을 일으켜 생성된 수산화칼슘과 작용하여 시멘트의 풍화를 발생시키는 것은?

- ① 분진 ② 아황산가스
- ③ 일산화탄소 ④ 이산화탄소

33. 다음 설명에 알맞은 도료는?

- 목재면의 투명도장에 사용된다.
- 외부에 사용하기에 적당하지 않으며 내부용으로 주로 사용된다.

- ① 수성페인트 ② 유성페인트
- ③ 클리어래커 ④ 알루미늄페인트

34. 건축재료 중 구조재료에 요구되는 성능과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 생산성능 ② 감각적 성능
- ③ 역학적 성능 ④ 화학적 성능

35. 다음 설명에 알맞은 유리의 성분에 따른 종류는?

- 용융되기 쉽다.
- 내산성은 우수하나 알칼리에 약하다.
- 건축일반용 참조유리 등에 사용된다.

- ① 고규산유리 ② 소다석회유리
- ③ 붕사석회유리 ④ 칼륨석회유리

36. 연질 섬유판과 경질 섬유판을 구분하는 기준이 되는 것은?

- ① 밀도 ② 두께
③ 강도 ④ 접착제
37. 다음 중 열가소성 수지에 해당되지 않는 것은?
① 아크릴수지 ② 염화비닐수지
③ 폴리에틸렌수지 ④ 폴리에스테르수지
38. 석재의 일반적인 성질에 관한 서명으로 옳지 않은 것은?
① 강도가 크면 경도도 크다.
② 인장 및 휨강도는 압축강도에 비해 매우 작다.
③ 화강암, 안산암 등의 화성암 종류가 내마모성이 크다.
④ 석회분을 포함하는 대리석, 사문암 등은 내산성이 크다.
39. 점토 제품의 흡수율이 큰 것부터 순서가 옳은 것은?
① 도기 > 토기 > 석기 > 자기
② 도기 > 토기 > 자기 > 석기
③ 토기 > 도기 > 석기 > 자기
④ 토기 > 석기 > 도기 > 자기
40. 콘크리트의 혼화제 중 염화물의 작용에 의한 철근의 부식을 방지하기 위해 사용되는 것은?
① 지연제 ② 촉진제
③ 기포제 ④ 방청제
41. 다음 중 A2제도용지의 규격으로 옳은 것은? (단, 단위는 mm)
① 841×1189 ② 594×941
③ 420×594 ④ 297×420
42. 목구조에서 본기둥 사이에 벽을 이루는 것으로서, 가새의 역할을 막는데 유효한 기둥은?
① 평기둥 ② 셋기둥
③ 동자기둥 ④ 통재기둥
43. 투시도 작도에서 수평면과 화면이 교차되는 선은?
① 화면선 ② 수평선
③ 기선 ④ 시선
44. 다음 중 건축제도의 치수 기입에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 협소한 간격이 연속될 때에는 인출선을 사용하여 치수를 쓴다.
② 치수는 특별히 명시하지 않는 한 마무리 치수로 표시한다.
③ 치수 기입은 치수선에 평행하게 도면의 왼쪽에서 오른쪽으로, 위에서 아래로 읽을 수 있도록 기입한다.
④ 치수 기입은 항상 치수선 중앙 윗부분에 기입하는 것이 원칙이다.
45. 보를 없애고 바닥판을 두껍게 해서 보의 역할을 경하도록 한 구조로, 기둥이 바닥 슬래브를 지지해 주상 복합이나 지하 주차장에 주로 사용되는 구조는?
① 플랫 슬래브 구조 ② 절판 구조
③ 벽식 구조 ④ 셸 구조
46. 반자들의 구성과 관계 없는 것은?

- ① 징두리 ② 달대
③ 달대받이 ④ 반자돌림대

47. 건축제도에서 다음 평면 표시 기호가 의미하는 것은?



- ① 미닫이문 ② 주름문
③ 접이문 ④ 연속문

48. 다음 중 원호 이외의 곡선을 그릴 때 사용하는 제도용구는?

- ① 디바이더 ② 스케일
③ 운형자 ④ 지우개판

49. 벽돌쌓기 중 담 또는 처마부분에서 내쌓기를 할 때에 벽돌을 45° 각도로 모서리가 면에 돌출되도록 쌓는 방식은?

- ① 영롱 쌓기 ② 무늬 쌓기
③ 세워 쌓기 ④ 멋모 쌓기

50. 곡면판이 지니는 역학적 특성을 응용한 구조로서 경량이고 내력이 큰 구조물을 구성할 수 있는 구조는?

- ① 셸구조 ② 프리스트레스트 콘크리트 구조
③ 커튼월구조 ④ 패널 구조

4과목 : 건축일반

51. 벽돌쌓기 공사 중 가장 튼튼한 구조로써 이오토막과 반절이 필요한 쌓기 방법은?

- ① 미식쌓기 ② 영식쌓기
③ 불식쌓기 ④ 네덜란드식쌓기

52. 다음 중 T자를 사용하여 그을 수 있는 선은?

- ① 포물선 ② 수평선
③ 사선 ④ 곡선

53. 철근콘크리트구조 기둥에서 주근의 좌굴과 콘크리트가 수평으로 터져나가는 것을 구속하는 철근은?

- ① 주근 ② 띠철근
③ 온도철근 ④ 배력근

54. 철골철근콘크리트구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 작은 단면으로 큰 힘을 발휘할 수 있다.
② 화재시 고열을 받으면 철골구조와 비교하여 강도감소가 크다.
③ 내진성이 우수한 구조이다.
④ 초고층 구조물 하층부의 복합구조로 많이 쓰인다.

55. 동바리 마루에서 마루널 바로 밑에 위치한 부재 명칭은?

- ① 장선 ② 동바리
③ 멍에 ④ 기둥밑잡이

56. 석재의 형상에 따른 분류에서 면길이 300mm 정도의 사각 뿔형으로 석축에 많이 사용되는 돌은?

- ① 간석 ② 견치돌
③ 사괴석 ④ 각석

57. 다음 중 습식구조에 속하지 않는 구조는?

- ① 벽돌구조 ② 콘크리트 충전강관구조
③ 철근콘크리트구조 ④ 철골구조

58. 도면표시기호 중 두께를 표시하는 기호는?

- ① THK ② A
③ V ④ H

59. 표준형 점토벽돌 2.0B의 두께는?

- ① 190mm ② 290mm
③ 390mm ④ 490mm

60. 트레이싱지에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 계획 도면의 스케치에 주로 사용한다.
② 연질이어서 쉽게 찢어진다.
③ 습기에 약하다.
④ 오래 보관되어야할 도면의 제도에 쓰인다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	④	③	②	②	③	③	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	③	②	①	④	④	②	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	①	④	③	③	①	②	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	③	②	②	①	④	④	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	②	③	①	①	③	③	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	②	②	①	②	④	①	③	③