

Hidratante Facial Completo

SC-02324

Formulado com:

- **SEABALANCE 2000**, emulsionante upcycled para uma formulação com alta estabilidade, leveza e suavidade;
- **NATUROIL TRADITION MACADAMIA**, óleo vegetal com propriedades antioxidante natural e hidratante;
- **NATURESOFT 800**, pó ultrafino que melhora a resistência e a transferência, absorve 1,5x seu peso em óleo, promove rápida absorção na pele;
- **HYDRANOV**, ativo Hidratação hyaluronic-like, anti-aging, suavizante da pele e efeito reestruturador.

	Matéria Prima	INCI Name	%
A	Água	Water	83,80
	EDTA	Disodium EDTA	0,10
	Phenoxyethanol (and) Caprylyl Glycol	Phenoxyethanol (and) Caprylyl Glycol	1,00
	Solução de Ácido Cítrico 50%	Citric Acid (and) Water	q.s.p.
B	SeBalance 2000	<i>Sargassum Fluitans/Natans Extract (and) Xanthan Gum (and) Pentylene Glycol</i>	3,00
	Glicerina	Glycerin	2,00
C	Goma Xantana	Xanthan gum	0,60
	Natuoil Tradition Macadamia	<i>Macadamia (Ternifolia) seed oil</i>	2,00
	Dodecane	Dodecane	2,00
D	Álcool cetoestearílico 30/70	Cetearyl Alcohol	2,00
	Naturesoft 800	Cellulose	2,00
E	Hydranov	<i>Water (and) Phenoxyethanol (and) Sodium carrageenan (and) Sea salt</i>	1,50
F	Solução de Hidróxido de Sódio 30%	<i>Water (and) Sodium Hydroxide</i>	q.s.p

Modo de preparo

Pesar a Fase A e colocar em agitação (400 – 500 rpm).

Pesar a Fase B separadamente, adicionar sobre A e aquecer até 80 °C em agitação (700 – 800 rpm).

Pesar a Fase C, aquecer até 80 °C e adicionar sobre A+B em agitação (2000 rpm) ambos a 80 °C.

Adicionar a Fase D em agitação (1500 rpm) e manter por 3 minutos.

Colocar no ultra-turrax por 5 minutos (8000 rpm) e resfriar (35 – 40 °C).

Adicionar a Fase E mantendo a homogeneização.

Se necessário, ajustar o pH entre 5,0 – 6,0 com a Fase F.