

烤漆審單與標準作業流程說明

單 位：技術處 烤漆技術課

報告人：秦大維

日 期：2025/09/30

1.報告內容

內容：

流程總覽：十大關鍵步驟

各階段作業內容詳解

重點與注意事項總結

烤漆審單十大核心流程

- ◆原料配料審核
- ◆管控審核
- ◆鍍製 / 烤漆審核
- ◆底材審核
- ◆塗裝審核
- ◆業務備註審核
- ◆品證維護
- ◆CR2 PSN 建立與截取
- ◆防呆訊息確認
- ◆備註訊息檢視

流程一：原料配料審核

核心目標：確認原料基礎規格無誤

訂單編號 2510DFD009	產品 ALL	下單者 全部	審單狀態類別 全部	防呆不符 不選擇	查詢	離開
--------------------	-----------	-----------	--------------	-------------	----	----

防呆特例=0	不符防呆=3	30#技術未審核	對應訂單：	放行	退原料	退業務	維護
2510DFD009/001		重量(MT) 15	厚度/寬度 0.326 797	公制 0.326 797			
單位別 M	製造標準 CNS	重量容許率 10	10	內徑/捲向 508 O	退火碼 S3	腐蝕類別	
重量碼 AW	規格 CGCC-10	鋼捲限重 5	3	綠色識別 R1	鍍鋅套筒碼 N	選配 OA001	
鍍製方式 BC	鍍層碼 Z08	塗油種類/量 Z	Z	調質 S 套筒 E	修邊 Y	包裝 S3	
厚度變異 -2.4	正背鍍層量 40	40	SKP Roll GI	材質別 CQ	用途/名稱 CIC001	冰箱側板(無毒)	
下單 陳翰宇		配料 洪萱茹	配審 秦大維	規格	生管		
2025/09/25 09:54:42		2025/09/25 14:39:18		2025/09/26 08:29:08			

訂單資料 1 筆	整批更新	單筆更新	全選	取消	前端試算	調閱	單位長度重算	調閱 Notes 文件
----------	------	------	----	----	------	----	--------	-------------

選擇	訂單編號	CNNR	buyer	產品	下單	管控	鍍製/烤漆	底材	塗裝	業務備註	品證	原料配料	訂單追蹤	分條裁板
▶	2510DFD009/001	1140975	台灣三洋	PPGI	陳翰宇									

配料慣用建議													
次數 0		材質		厚度 0 (0.803 ~ 2.3) 寬度 0 (807 ~ 827)									
標準材質 SAE1008		標準原料厚 1.84		代用編號									
代用材質(1~5)		1008B		1008MOD		1002B		1008C		SAE1002			
代用材質(6~10)		SPHC		SAE1006		1008LAK		1008S		SPCC-1B			
品項	供應商	厚	* 寬度	型態	材質	重量	核准	CR2	PSN	Pass			
HR	CSC	2	835	B	SAE1008	1	Y						
						0							
						0							
						0							
						0							

① 確認使用材質

核對訂單與規範，確保材質正確。

② 確認原料厚度與寬度

檢查是否符合標準。

! 異常處理：

若規格不符，必須確認是否有經核准的「代用審覆表」，否則不得放行。

流程二：管控審核

訂單編號 2510DFD009	O > N	產品 ALL	下單者 全部	審單狀態類別 全部	防呆不符 不選擇	查詢	離開
--------------------	-------	-----------	-----------	--------------	-------------	----	----

防呆特例=0 不符防呆=3 30#技術未審核 對應訂單: 放行 退原料 退業務 維護

2510DFD009/001	重量(MT)	15	厚度/寬度	0.326	797	公制	0.326	797
單位別	M	製造標準	CNS	重量容許率	10	10	內徑/捲向	508 O
重量碼	AW	規格	CGCC-10	鋼捲限重	5	3	綠色識別	R1
鍍製方式	BC	鍍層碼	Z08	塗油種類/量	Z	Z	調質	S 套筒 E
厚度變異	-2.4	正背鍍層量	40 40	SKP Roll	GI	材質別	CQ	用途/名稱
				CIC001		冰箱側板(無毒)		

下單 陳翰宇 2025/09/25 09:54:42 配料 洪萱茹 2025/09/25 14:39:18 配審 秦大維 2025/09/26 08:29:08 規格 生管

整批更新 單筆更新 全選 取消 前端試算 調閱 單位長度重算 調閱 Notes 文件

選擇	訂單編號	CNNR	buyer	產品	下單
▶	2510DFD009/001	1140975	台灣三洋	PPGI	陳翰宇

管製 鍍製/烤漆 底材 塗裝 業務備註 品證 原料配料 訂單追蹤 分條裁板

試算欄位

冷軋/鍍鋅厚度 0.321 0.338 標準材質/材質別 SAE1008 CQ

塗料光澤度 50 Medium 鍍鋅目標寬度 正公差 負公差

維護欄位

PSR 特殊要求 H:厚度偏薄

工程用 記錄

指定線別 單位長度 產線上下限

冷軋線	CR1	494	479 ~ 509
鍍鋅線	CG2	490	476 ~ 506
烤漆線	CC2	474	438 ~ 512

CG 厚度公差管制 單位長度 QA 上下限 單位長度 單位長度

○ Y ○ N

最後更新時間: 2025/09/23 09:33:43 (93025) Routing: /CP/CR/CG/CC/

維護項目：

- A) 腐蝕類別：遇MS規範時，必須正確挑選。
- B) 鍍鋅套筒碼：薄板與特定用途務必標記「S」。
- C) 選配碼：嚴格依據產品用途設定。
- D) PSR特殊要求：依客戶訂單特殊狀況設定。
- E) 指定線別：依生產需求指定專用產線。

流程三：鍍製 / 烤漆審核

訂單編號

O > N

2510DFD009

產品

ALL

下單者

全部

審單狀態類別

全部

防呆不符

不選擇

查詢

離開

防呆特例 = 0 不符防呆 = 3 30#技術未審核

對應訂單 :

放行

退原料

退業務

維護

2510DFD009/001

重量(MT) 15

厚度/寬度 0.326 797

公制 0.326 797

單位別 M

製造標準 CNS

重量容許率 10 10

內徑/捲向 508 O

退火碼 S3

腐蝕類別

重量碼 AW

規格 CGCC-10

鋼捲限重 5 3

綠色識別 R1

鍍鋅套筒碼 N

選配 OA001

鍍製方式 BC

鍍層碼 Z08

塗油種類/量 Z Z

調質 S

套筒 E

修邊 Y

包裝 S3

產品型態 C

厚度變異 -2.4

正背鍍層量 40 40

SKP Roll GI

材質別 CQ

用途/名稱 CIC001

冰箱側板(無毒)

下單 陳翰宇

2025/09/25 09:54:42

配料 洪萱茹

2025/09/25 14:39:18

配審 秦大維

2025/09/26 08:29:08

規格

生管

TWP0019 TWP0019 TWP0060

訂單資料 1 筆

整批更新

單筆更新

全選

取消

前端試算

調閱

單位長度重算

調閱 Notes 文件

選擇

訂單編號

CNNR

buyer

產品

下單

管控

鍍製/烤漆

底材

塗裝

業務備註

品證

原料配料

訂單追蹤

分條裁板

2510DFD009/001

1140975

台灣三洋

PPGI

陳翰宇

-- 鍍鋅 --

正背面顏色 AYP65 BYF71

正背面漆膜厚 25 NOM

正背面塗烤次數 2 1

色碼說明內容 -

皮膜碼 / 允收寬度正負公差 -

保護膜碼 / 允收寬度正負公差 -

壓花條件碼 -

印刷輥號 -

-- 烤漆 --

正背面顏色 AYP65 BYF71

正背面漆膜厚 25 NOM

正背面塗烤次數 2 1

色碼說明內容 -

皮膜碼 / 允收寬度正負公差 -

保護膜碼 / 允收寬度正負公差 -

壓花條件碼 -

印刷輥號 -

- 核心目標：
- 確保產品標示正確
- 作業重點：
- 主要確認「背面標示」是否符合規範。

流程四：底材審核

訂單編號 2510DFD009	產品 ALL	下單者 全部	審單狀態類別 全部	防呆不符 不選擇	查詢	離開
--------------------	-----------	-----------	--------------	-------------	----	----

防呆特例=0 不符防呆=3 30#技術未審核 對應訂單: [] 放行 退原料 退業務 維護

2510DFD009/001	重量(MT)	15	厚度/寬度	0.326 797	公制	0.326 797									
單位別	M	製造標準	CNS	重量容許率	10 10	內徑/捲向	508 O	退火碼	S3	腐蝕類別					
重量碼	AW	規格	CGCC-10	鋼捲限重	5 3	綠色識別	R1	鍍鋅套筒碼	N	選配	OA001				
鍍製方式	BC	鍍層碼	Z08	塗油種類/量	Z Z	調質	S	套筒	E	修邊	Y	包裝	S3	產品型態	C
厚度變異	-2.4	正背鍍層量	40 40	SKP Roll	GI	材質別	CQ	用途/名稱	CIC001	冰箱側板(無毒)					

TWP0019 TWP0019 TWP0060 下單 陳翰宇 2025/09/25 09:54:42 配料 洪萱茹 2025/09/25 14:39:18 配審 秦大維 2025/09/26 08:29:08 規格 生管

訂單資料 1 筆 整批更新 單筆更新 全選 取消 前端試算 調閱 單位長度重算 調閱 Notes 文件

選擇	訂單編號	CNNR	buyer	產品	下單
▶	2510DFD009/001	1140975	台灣三洋	PPGI	陳翰宇

規格編號 PG04658 PSRNo :PGCCA0003H PSR SOP 比對 相似訂單

--熱軋-- 標準熱軋底材 標準熱軋厚度 熱軋寬度 (CPL/CR1/CR2)
SAE1008
--酸洗-- 酸洗後寬度(CR)
804
--冷軋-- 冷軋厚度/正負公差
0.321
--精整-- 精整厚度/正負公差
0 0 0 0 0 0 0
--鍍鋅-- 鍍層量 鍍後厚度/正負公差 鍍後寬度/正負公差 目標寬度/正/負公差
80 0.338 0.05 -0.05 797 7 (0)

Confirm
i 訂單: 2510DFD009/001 CC SOP 比對到 SOP NO: PG04658 !, 是否確定要維護此規格?
OK Cancel

提示訊息(INF) 防呆訊息(OPP) 備註訊息(RMK) 指定備註(SRMK) 指定提示(SINF) 訂單修改記錄 訂單訊息通知

作業內容：

- ① 比對現有底材規格檔。
- ② 新增底材時，需比對歷史訂單與本單差異。
- ③ 確認規格是否在 5年內 有更新。
- ④ CR厚度公差設定：需與「厚度變異」、「PSR特殊要求」三者一致。
- ⑤ 確認 修邊寬度。

流程五：塗裝審核

訂單編號
2510DFD009

產品
ALL

下單者
全部

審單狀態類別
全部

防呆不符
不選擇

查詢

離開

防呆特例=0 不符防呆=3 30#技術未審核

對應訂單：

放行

退原料

退業務

維護

2510DFD009/001 重量(MT) 15 厚度/寬度 0.326 797 公制 0.326 797
單位別 M 製造標準 CNS 重量容許率 10 10 內徑/捲向 508 O 退火碼 S3 腐蝕類別
重量碼 AW 規格 CGCC-10 鋼捲限重 5 3 綠色識別 R1 鍍鋅套筒碼 N 選配 OA001
鍍製方式 BC 鍍層碼 Z08 塗油種類/量 Z Z 調質 S 套筒 E 修邊 Y 包裝 S3 產品型態 C
厚度變異 -2.4 正背鍍層量 40 40 SKP Roll G1 材質別 CQ 用途/名稱 CIC001 冰箱側板(無毒)

下單 陳翰宇 2025/09/25 09:54:42 配料 洪萱茹 2025/09/25 14:39:18 配審 秦大維 2025/09/26 08:29:08 規格 生管

TWP0019 TWP0019 TWP0060

訂單資料 1 筆

整批更新

單筆更新

全選

取消

前端試算

調閱

單位長度重算

調閱 Notes 文件

選擇	訂單編號	CNNR	buyer	產品	下單
☐	2510DFD009/001	1140975	台灣三洋	PPGI	陳翰宇

塗裝規格：AYF652W1 正背面顏色 AYF65 BYF71

色碼	膜厚	塗裝方式	塗佈量	塗裝板溫
T3 -	0	-	0	正目標塗佈量/正負公差
T2 AYF652	20	R	305	305 8 -8 2nd 235
T1 1PEF62	8	N	165	1st 230

=====

B1 -	0	-	0	背目標塗佈量/正負公差	油墨組碼
B2 BYF712	9	R	175	175 8 -8	-

=====

總膜厚	總塗佈量	累計塗佈量	缺陷偵測碼	CC1	品檢規則	CC2
面漆 28	470	470	DC330	-	E0500100GQ2	
背漆 9	175	175	DC100	-	E0500200GQ2	

- 核心目標：
- 確認塗裝規範一致性
- 作業重點：
- 比對現有塗裝規格檔。

流程六：業務備註審核

訂單編號 2510DFD009	產品 ALL	下單者 全部	審單狀態類別 全部	防呆不符 不選擇	查詢	離開
--------------------	-----------	-----------	--------------	-------------	----	----

防呆特例=0 不符防呆=3 30#技術未審核		對應訂單：		放行	退原料	退業務	維護
2510DFD009/001		重量(MT) 15	厚度/寬度 0.326 797	公制 0.326 797			
單位別 M	製造標準 CNS	重量容許率 10	10	內徑/捲向 508 O	退火碼 S3	腐蝕類別	
重量碼 AW	規格 CGCC-10	鋼捲限重 5	3	綠色識別 R1	鍍鋅套筒碼 N	選配 OA001	
鍍製方式 BC	鍍層碼 Z08	塗油種類/量 Z	Z	調質 S	套筒 E	修邊 Y	
厚度變異 -2.4	正背鍍層量 40	40	SKP Roll GI	材質別 CQ	用途/名稱 CIC001	冰箱側板(無毒)	
下單 陳翰宇		配料 洪萱茹		配審 秦大維		規格	
2025/09/25 09:54:42		2025/09/25 14:39:18		2025/09/26 08:29:08		生管	

訂單資料 1 筆	整批更新	單筆更新	全選	取消	前端試算	調閱	單位長度重算	調閱 Notes 文件
----------	------	------	----	----	------	----	--------	-------------

選擇	訂單編號	CNNR	buyer	產品	下單
☐	2510DFD009/001	140975	台灣三洋	PPGI	陳翰宇

管轄

鍍製/烤漆

底材

塗裝

業務備註

品證

原料配料

訂單追蹤

分條裁板

此張訂單不用配料
煩請生管從2510DFD003/006 30噸訂單 轉8噸底材生產此張訂單
感謝

核心目標：

掌握客戶特殊需求

審核要點：

- ① 所有 特殊需求。
- ② 與品質認證相關的 品證備註。

流程七：品證維護

訂單編號 2510DFD009	產品 ALL	下單者 全部	審單狀態類別 全部	防呆不符 不選擇	查詢	離開
--------------------	-----------	-----------	--------------	-------------	----	----

防呆特例=0 不符防呆=3 30#技術未審核

對應訂單：

放行 退原料 退業務 維護

2510DFD009/001	重量(MT)	15	厚度/寬度	0.326	797	公制	0.326	797
單位別	M	製造標準	CNS	重量容許率	10	10	內徑/捲向	508 O
重量碼	AW	規格	CGCC-10	鋼捲限重	5	3	綠色識別	R1
鍍製方式	BC	鍍層碼	Z08	塗油種類/量	Z	Z	調質	S 套筒 E
厚度變異	-2.4	正背鍍層量	40	40	SKP Roll	GI	材質別	CQ
						用途/名稱		CIC001 冰箱側板(無毒)

下單 陳翰宇 2025/09/25 09:54:42

配料 洪萱茹 2025/09/25 14:39:18

配審 秦大維 2025/09/26 08:29:08

規格

生管

訂單資料 1 筆

整批更新 單筆更新 全選 取消

前端試算 調閱 單位長度重算

調閱 Notes 文件

選擇	訂單編號	CNNR	buyer	產品	下單
▶ ☐	2510DFD009/001	140975	台灣三洋	PPGI	陳翰宇

品證列印特別指定

☐ 鍍層量雙面 ☐ 鍍層量單面 ☐ 加印化學成份硼(B) ☐ 加印鍍鑄地

品證備註

品證提示

核心目標：

確保品質文件正確性

作業重點：

將業務提供的文字內容，轉貼並再次審核於品證系統中。

流程八：CR2 PSN 建立與截取

訂單編號 2510DFD009	O>N	產品 ALL	下單者 全部	審單狀態類別 全部	防呆不符 不選擇	查詢	離開
--------------------	-----	-----------	-----------	--------------	-------------	----	----

防呆特例=0 不符防呆=3 30#技術未審核		對應訂單：		放行	退原料	退業務	維護	
2510DFD009/001		重量(MT) 15	厚度/寬度 0.326 797	公制 0.326 797				
單位別 M	製造標準 CNS	重量容許率 10 10	內徑/捲向 508 O	退火碼 S3	腐蝕類別			
重量碼 AW	規格 CGCC-10	鋼捲限重 5 3	綠色識別 R1	鍍鋅套筒碼 N	選配 OA001			
鍍製方式 BC	鍍層碼 Z08	塗油種類/量 Z Z	調質 S 套筒 E	修邊 Y	包裝 S3	產品型態 C		
厚度變異 -2.4	正背鍍層量 40 40	SKP Roll G1	材質別 CQ	用途/名稱 CIC001	冰箱側板(無毒)			
TWP0019 TWP0019 TWP0060		下單 陳翰宇	配料 洪萱茹	配審 秦大維	規格			生管
2025/09/25 09:54:42		2025/09/25 14:39:18	2025/09/26 08:29:08					

訂單資料 1 筆	整批更新	單筆更新	全選	取消	前端試算	調閱	單位長度重算	調閱 Notes 文件
----------	------	------	----	----	------	----	--------	-------------

選擇	訂單編號	CNNR	buyer	產品	下單	管控	鍍製/烤漆	底材	塗裝	業務備註	品證	原料配料	訂單追蹤	分條裁板
▶	2510DFD009/001	1140975	台灣三洋	PPGI	陳翰宇									

配料慣用建議									
次數 0	材質	厚度 0 (0.803 ~ 2.3)	寬度 0 (807 ~ 827)						
標準材質 SAE1008	標準原料厚 1.84	代用編號							
代用材質(1~5) 1008B	1008MOD	1002B	1008C	SAE1002					
代用材質(6~10) SPHC	SAE1006	1008LAK	1008S	SPCC-1B					
品項 供應商	厚 * 寬度	型態 材質	重量	核准	CR2 PSN	Pass			
HR CSC	2 835	B SAE1008	1	Y	超出設備				
			0						
			0						
			0						
			0						

作業內容：

① 擷取CR2 PSN碼：

若為既有規格，從系統中擷取正確的PSN碼。

② 新增CR2 PSN碼：

若為新規格，則需建立新的PSN碼。

關聯性：此步驟承接自「原料配料審核」的結果。

流程九：防呆訊息確認

訂單資料 1 筆				整批更新	單筆更新	全選	取消	前端試算			調閱	單位長度重算	調閱 Notes 文件												
選擇	訂單編號	CNNR	buyer	產品	下單	管控								鍍製/烤漆	底材	塗裝	業務備註	品證	原料配料	訂單追蹤	分條裁板				
▶	☐	2510DFD009/001	1140975	台灣三洋	PPGI	陳華	試算欄位								冷軋 / 鍍鋅厚度	0.321	0.338	標準材質 / 材質別	SAE1008	CQ					
														塗料光澤度	50	Medium	鍍鋅目標寬度		正公差		負公差				
						維護欄位								PSR 特殊要求								H:厚度偏薄			
														工程用					指定線別 單位長度 產線上下限						
														記錄					冷軋線	CR1	494	479 ~ 509			
														CG 厚度公差管制	單位長度 QA 上下限				鍍鋅線	CG2	490	476 ~ 506			
														☐ Y ☐ N					烤漆線	CC2	474	438 ~ 512			
														最後更新時間 : 2025/09/23 09:33:43 (93025)								Routing: /CP/CR/CG/CC/			
提示訊息(INF) 防呆訊息(OPF) 備註訊息(RMK) 指定備註(SRMK) 指定提示(SINF) 訂單修改記錄 訂單訊息通知																									
MKT RAW SOP PP 防呆特例放行記錄																									
SOP審單防呆資訊										SOP 防呆特例處理															
1. 訂單若有厚度變異，冷軋厚度公差比照烤漆計算公式，但最小為 1/2 公差做設定 (OPF00254)-{.不符.} 2. "偏薄要求訂單" 鍍後厚度減 鍍後厚度下限需大於 0.02 MM,以免發生厚度不足狀況 (OPF00369)-{.不符.} 3. 部分大陸料含B元素超過CNS規範管制，故請原料CNS規範之訂單不要配大陸料 (OPF00684)-{.不符.}																									

核心目標：

進行最終邏輯校對，杜絕矛盾

作業重點：

針對系統產出的 防呆訊息，逐一確認其內容與前述所有審核欄位 是否有互相悖離或矛盾之處。

流程十：備註訊息檢視

選擇

訂單編號

CNNR

buyer

產品

下單

▶

2510DFD009/001

1140975

台灣三洋

PPGI

陳華

管轄

鍍製/烤漆

底材

塗裝

業務備註

品證

原料配料

訂單追蹤

分條裁板

試算欄位

冷軋/鍍鋅厚度

0.321

0.338

標準材質/材質別

SAE1008

CQ

塗料光澤度

50

Medium

鍍鋅目標寬度

正公差

負公差

維護欄位

PSR 特殊要求

H:厚度偏薄

工程用

記錄

指定線別

單位長度

產線上下限

冷軋線

CR1

494

479

~

509

CG 厚度公差管制

單位長度

QA 上下限

鍍鋅線

CG2

490

476

~

506

○ Y

○ N

~

烤漆線

CC2

474

438

~

512

最後更新時間

: 2025/09/23 09:33:43 (93025)

Routing

: /CP/CR/CG/CC/

提示訊息(INF)

防呆訊息(OPP)

備註訊息(RMK)

指定備註(SRMK)

指定提示(SINF)

訂單修改記錄

訂單訊息通知

CPL

CR1

CR2

CG1

CG2

CC1

CC2

RCL

TOL

CRPK

CGPK

CCPK

CGQC

CCQC

MKT

訂單:2510DFD009/001 CG2 <生產備註> 事項如下

. SKP:下工輥RA:0.5-0.8,上工輥RA:0.5-0.8,EL:2.0±0.5%, (RMK00050)

. 弓形度≤8MM/300MM 中波高≤2.5MM 邊波高≤3MM 急峻度≤0.6%. (RMK00050)

. 刷輥須持續使用,並記得要噴水. (RMK00050)

. TENSION LEVELLER:EL.%≤0.2%,控制C-ROLL及L-ROLL來調整弓形度. (RMK00050)

- 核心目標：
- 全域資訊總檢閱
- 作業重點：
- 最終檢視所有備註訊息，確保無遺漏。

流程關鍵與效益

三大重點：

層層把關： 從原料到出貨，共10道嚴謹工序，確保品質溯源。

防呆機制： 系統提供參考與最終確認，有效降低人為疏失。

規格一致： 強調與歷史資料、客戶特殊要求(PSR)及內部規範的一致性。

目標：

零失誤審單

高效能作業

高標準品質