

# RosIX 705



Seite 1

## Bleifreier, kolophoniumbasierter, aktivierter, no-clean Lötdraht

### Beschreibung:

Interflux Rosix 705 ist ein no-clean Lötdraht, der entwickelt worden ist um eine bessere Benetzung zu gewährleisten auf Oberflächen, die schlecht lötbar sind, wie z.B. OSP, Ni, Zn, Messing, Neusilber,... und auch auf degradierten und oxidierten Oberflächen.

Der Draht enthält Halogene und ist gemäß IPC und EN-Standards als RO L1 klassifiziert.



Der Draht gibt keinen störenden Geruch beim Löten und ist angenehm in der Anwendung für die Mittarbeiter.

**RosIX 705** produziert kosmetisch schöne Lötstellen mit einem gleichmässigen und transparenten Rückstand.

**RosiX 705** kann sowohl beim Handlöten als auch bei Roboterlöten eingesetzt werden.



Abgebildetes Produkt kann vom gelieferten Produkt abweichen

# Eigenschaften

- Optimiertes Benetzungsverhalten auf schlecht lötbaren Oberflächen
- Kein störender Geruch
- Gleichmässiger transparenter Rückstand

## Verfügbarkeit

Flussmitteltyp: RosIX 705 Flussmittelgehalt: 3,5% w/w

### Diameter

| Legierung      |
|----------------|
| Sn96,5Ag3Cu0,5 |
| Sn99Ag0,3Cu0,7 |
| Sn99,3Cu0,7    |
| • = erhältlich |

| Schmelzpunkt | 0,35 | 0,50 |  |
|--------------|------|------|--|
| 217°C-219°C  | •    | •    |  |
| 217°C-227°C  | •    | •    |  |
| 227°C        | •    | •    |  |

| 0,35 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
|------|------|------|------|------|------|
| •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| •    | •    | •    | •    | •    | •    |

• = auf Anfrage

ISO 9001

Ver: 4.0 20-04-17

Technische Daten, RosIX 705



# Technische Daten RosIX 705



Seite 2

## Arbeitsanweisungen

### Handlöten

Empfohlene Arbeitstemperatur: 320°C - 390°C. Für Metalle mit größerer Dichte wie Nickel: bis 420°C.

Ein guter Lötkolben ist wichtig. Eine Lötstation mit kurzer Regelzeit und für die Anwendung ausreichender Leistung verwenden Die richtige Lötspitze wählen, damit die Kon-

taktfläche zu den zu lötenden Teilen groß ist und der thermischen Widerstand reduziert wird.

Die zu lötende Oberflächen gleichzeitig aufheizen. Den Lötdraht kurz an dei

Den Lötdraht kurz an der Schnittstelle zwischen Lötkolben und zu lötender Oberflächen zuführen. Das flüssige Lot wird die Wärmeübertragung beschleunigen. Die korrekte Lötdrahtmenge ohne Unterbrechung in der Nähe der
Lötspitze zuführen.
Den direkten Kontakt des
Lötdrahtes mit der Lötspitze vermeiden um
Flussmittelspritzer und zu
schnellen Flussmittelverbrauch zu verhindern.

## Handhabung

#### Lagerung

Lagern Sie den Lötdraht in einer sauberen, trockenen Umgebung bei Umgebungstemperatur.

### Handhabung

Die Verpackung ist mit Sorgfalt zu behandeln, um Schäden an Spule und Lötdraht zu vermeiden.

## Sicherheit

Bitte immer das Sicherheitsdatenblatt des Produktes lesen.





# Technische Daten RosIX 705



Seite 3

# Testergebnisse

Nach EN 61190-1-3(2007) und IPC J-STD-004(A)

| Eigenschaften                      | Resultate          | Bemerkungen                    |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Chemisch                           |                    |                                |
| Flussmittelbezeichnung             | RO L1              | J-STD-004A                     |
|                                    | F-SW 26            | DIN 8511                       |
|                                    | 1.1.2              | ISO 9454                       |
| Qualitativer Kupferspiegel         | bestanden          | J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32 D |
| % Halogengehalt                    | <0,5%              |                                |
| Fluoridtüpfeltest                  | bestanden          | J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.35.1 |
| Säurezahl (25% Lösung)             | 55,94 ± 5 mg KOH/g | J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.13   |
| Visuell                            | bestanden          | J-STD-004 Ref. paragraph 3.5.4 |
| Verbreitungstest                   | 155,18 mm²         | J-STD-004A IPC-TM-650 2.4.46   |
| Trockenheitstest                   | bestanden          | J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.47   |
| Klimatest                          |                    |                                |
| SIR Test                           | bestanden          | J-STD-004 IPC-TM-650 2.6.3.3   |
| Qualitative Korrosion, Flussmittel | bestanden          | J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.15   |





# Technische Daten RosIX 705



Seite 4

| W   | or  | pa  | C | <b>411</b> | no | 7 |
|-----|-----|-----|---|------------|----|---|
| Α.Λ | CI. | 3/6 | ч | V PI       |    | 5 |

Spulen von 100g, 500g und 1000g

Nicht alle Durchmesser sind verfügbar auf allen Spulen

Handelsname: RosIX 705 Lead-Free, Rosin Based, Activated No-Clean Solder Wire

#### Haftungsausschluss

Diese Angaben beschreiben ausschließend die Sicherheitserfordernisse des Produktes und stützen sich nach bestem Wissen auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Da Interflux® Electronics N.V. die vielen Möglichkeiten, unter denen die oben genannten Produkte eingesetzt werden können, weder kontrollieren, noch beeinflussen kann, kann keine Garantie über die Verwendbarkeit gegeben werden. Die Anwender sind jeweils verpflichtet, Tests zur Verwendbarkeit der Produkte für den jeweiligen Anwendungsfall in der eigenen Fertigungsumgebung durchzuführen. Die Daten des oben angegebenen Produktes stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des Produktes im Sinne von Haftungs- bzw. Gewährleistungsvorschriften dar und erfolgen unverbindlich.

Copyright:

**INTERFLUX** ELECTRONICS N.V.

Die letzte Version dieses Dokumentes finden Sie auf:

www.interflux.com/de

Das Dokument in einer anderen Sprache?:

www.interflux com

