

ООО «Химком-Юг»

+7 (928) 282 - 58 - 71 – Новиков Иван Анатольевич
chimkom-ug@mail.ru

Официальный дилер на Северном Кавказе:

+7 (929) 788 - 77 - 77 – Саипов Салман Рамазанович

Менеджеры-технологи:

+7 (961) 855 - 52 - 14 – Жилевский Мирон Васильевич

+7 (952) 868 - 45 - 67 – Пастухов Сергей Павлович



ХИМКОМ-ЮГ

ХИМКОМ ФК-20М

ОПИСАНИЕ

Добавка «Химком ФК-20М» представляет собой комплексную добавку в виде водного раствора натриевых и кальциевых солей, модифицированных лигносульфонатов и пеногасителя. Не содержит хлоридов. Обладает сильным пластифицирующим действием, ускоряет схватывание бетонных и растворных смесей и последующий набор прочности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве пластифицирующего и противоморозного компонента бетонной смеси в условиях зимнего бетонирования.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ «ХИМКОМ ФК-20М»

- позволяет получать подвижные и пластичные бетонные и растворные смеси;
- способствует быстрому набору прочности бетона при отрицательных температурах;
- позволяет получать более плотную структуру бетона, что способствует увеличению водо- и паронепроницаемости бетонных конструкций;
- повышает долговечность бетона.

Для обеспечения надлежащих условий твердения бетонной смеси и последующего набора прочности бетона в зимний период с использованием любых противоморозных добавок (включая «Химком ФК-20М») необходимо осуществлять укладку бетонной смеси и уход за бетоном на строительной площадке в соответствии с п. 11 СП 435.1325800.2018. «Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и приемки работ» и п. 5.11 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

ХИМКОМ ФК-20М



Внешний вид	жидкость коричневого цвета
Плотность (при 20°С)	1,175 г/см³ +- 0,02
рН (при 20°С)	6 +/- 1
Хранение	минимальный срок хранения в запечатанной заводской таре – 1 год

ДОЗИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Добавку следует вносить вместе с водой затворения и тщательно перемешать готовую смесь. Дозировка зависит от температуры окружающей среды, качества инертных и вяжущих материалов. Минимальный срок хранения – 1 год. Хранить в закрытой заводской таре. Не расслаивается и не выпадает в осадок. При хранении необходимо защищать от температур ниже 12°С, от попадания прямых солнечных лучей и попадания механических примесей внутрь тары. При замерзании необходимо дождаться полного оттаивания и перемешать перед применением.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДИАПАЗОН ДОЗИРОВОК

Средняя расчетная температура твердения бетона	Дозировка добавки по готовому продукту, в % от массы цемента
До -5°С	0,9-1,1
До -10°С	1,2-1,3
До -15°С	1,4-1,6
До -20°С	1,7-1,8

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При работе с «Химком ФК-20М» рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. При попадании на слизистые оболочки промыть обильным количеством воды. «Химком ФК-20М» – нетоксичный и невоспламеняющийся продукт. Специальные рекомендации для транспортировки отсутствуют.

О КОМПАНИИ



ООО «Химком-ЮГ» – торгово-производственная компания, специализирующаяся на строительной химии. Компания существует на рынке более 10 лет, базируется в г. Краснодар и имеет торговые представительства по регионам РФ. Основное направление нашей деятельности – производство химических добавок для бетона: суперпластификаторы, гиперпластификаторы, замедлители, ускорители, противоморозные и комплексные добавки. К дополнительным направлениям нашей деятельности относятся: производство разделительной смазки для опалубки и форм; торговля железистыми пигментами; торговля запасными частями и расходными материалами для грузовых автомобилей.

Для производства добавок для бетона мы используем отечественное сырье. Регулярно ищем, тестируем и внедряем новые научные разработки химической промышленности в нашу продукцию.

Благодаря большому опыту работы и высококвалифицированным кадрам, мы оперативно реагируем на изменения потребностей рынка и адаптируем свои продукты под актуальный спрос. Наличие собственной химической и строительной лаборатории позволяет нам оказывать технологическое сопровождение полного цикла производства бетона для наших клиентов: от подбора добавок и составов бетонных смесей с требуемыми характеристиками до испытания бетона в готовых конструкциях с предоставлением официальных заключений.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

- мы всегда на связи;
- оперативно реагируем на обращения клиентов;
- выезжаем на объекты для помощи в решении спорных ситуаций;
- осуществляем полное технологическое сопровождение бетонных заводов;
- испытываем инертные и вяжущие материалы, предоставляем официальные заключения;
- подбираем составы бетонных и растворных смесей, проводим лабораторные и промышленные испытания;
- проводим испытания бетона в строительных конструкциях, предоставляем официальные заключения;
- ведем текущий контроль качества производства бетона для наших клиентов.

ХИМКОМ ФРОСТ 20

ОПИСАНИЕ

Добавка «Химком ФРОСТ 20» – противоморозная добавка на основе натриевых и кальциевых солей, не содержит хлоридов, не вызывает коррозии бетона и арматуры. Обеспечивает твердение бетонных и растворных смесей при отрицательной температуре до -20°C и защищает их от замерзания в период от изготовления до укладки и подачи внешнего тепла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Добавка предназначена для проведения бетонных работ в зимнее время при температуре не ниже -20°C.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ «ХИМКОМ ФРОСТ 20»

Добавка «Химком ФРОСТ 20» обладает антифризными свойствами и является ускорителем твердения бетона, тем самым способствует понижению температуры замерзания воды в бетоне и ускоряет процессы гидратации клинкерных минералов. Кроме того, взаимодействие добавки «Химком ФРОСТ 20» с продуктами гидратации сопровождается обильным тепловыделением, что также положительно влияет на процессы твердения бетонных и растворных смесей.

Для обеспечения надлежащих условий твердения бетонной смеси и последующего набора прочности бетона в зимний период с использованием любых противоморозных добавок (включая «Химком ФРОСТ 20») необходимо осуществлять укладку бетонной смеси и уход за бетоном на строительной площадке в соответствии с п. 11 СП 435.1325800.2018. «Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и приемки работ» и п. 5.11 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

ХИМКОМ ФРОСТ 20



Внешний вид	жидкость коричневого цвета
Плотность (при 20°C)	1,17 г/см³ ± 0,02
рН (при 20°C)	6,5 +/- 1
Хранение	минимальный срок хранения в запечатанной заводской таре – 1 год

ДОЗИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Добавку следует вносить вместе с водой затворения и тщательно перемешать готовую смесь. Дозировка зависит от температуры окружающей среды, качества инертных и вяжущих материалов. Минимальный срок хранения – 1 год. Хранить в закрытой заводской таре. Не расслаивается и не выпадает в осадок. При хранении необходимо защищать от температур ниже 12°C, от попадания прямых солнечных лучей и попадания механических примесей внутрь тары. При замерзании необходимо дожидаться полного оттаивания и перемешать перед применением.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДИАПАЗОН ДОЗИРОВОК

Средняя расчетная температура твердения бетона	Дозировка добавки по готовому продукту, в % от массы цемента
До -5°C	0,9-1,1
До -10°C	1,2-1,3
До -15°C	1,4-1,6
До -20°C	1,7-1,8

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При работе с «Химком ФРОСТ 20» рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. При попадании на слизистые оболочки промыть обильным количеством воды. «Химком ФРОСТ 20» – нетоксичный и невоспламеняющийся продукт. Специальные рекомендации для транспортировки отсутствуют.



ДОБАВКИ ДЛЯ ТОВАРНОГО БЕТОНА И ПРОИЗВОДСТВА ЖБИ



ОПИСАНИЕ

Добавка «Химком Ф-1» является высокоэффективным суперпластификатором, новейшим регулятором реологических свойств и структурообразования бетона. Представляет собой водный раствор модифицированных лигносульфонатов, поликарбоксилатных эфиров, глюконата натрия и пеногасителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Суперпластификатор «Химком Ф-1» предназначен для производства товарных тяжелых и мелкозернистых бетонных смесей в строительстве различного назначения: гражданском, промышленном, транспортном и т.д.

Применение «Химком Ф-1» позволяет получать бетонные смеси высокой подвижности с длительной сохраняемостью и обеспечивать высокие технологические свойства бетона: прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, долговечность.

Добавка может применяться для производства самоуплотняющихся бетонных смесей, позволяет бетонировать конструкции сложной геометрической формы.

«Химком Ф-1» обладает высокой совместимостью с различными видами цемента. Оказывает дефлокулирующее действие на цемент, предотвращая его слипание при контакте с водой, повышая эффективность его использования и обеспечивая более однородную бетонную смесь с низким водоцементным отношением, высокой подвижностью и сохраняемостью.

ХИМКОМ Ф-1



Внешний вид	жидкость коричневого цвета
Плотность (при 20°С)	1,140г/см3 +-0,02
рН (при 20°С)	9,5 +/- 1
Дозировка	0,8÷1,6 % по готовому продукту от массы вяжущего
Хранение	минимальный срок хранения в запечатанной заводской таре – 1 год

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ «ХИМКОМ Ф-1»

- получение высокоподвижных бетонных смесей с низким водоцементным отношением и высокой сохраняемостью, что позволяет транспортировать бетонную смесь на значительные расстояния с сохранением заданных характеристик;
- снижение водоцементного отношения за счет суперводоредуцирующего эффекта и обеспечение высоких показателей ранней и конечной прочности бетона, что позволяет значительно увеличить темпы строительства;
- снижение расхода цемента, что позволяет снижать экзотермию бетонной смеси при бетонировании массивных монолитных конструкций и предотвращать появление трещин в процессе твердения бетонной смеси;
- получение высоких технологических свойств бетонной смеси по удобоукладываемости, однородности и связности;
- улучшение физических свойств бетона: увеличение его плотности, морозостойкости, водонепроницаемости, долговечности и срока службы бетонных и железобетонных конструкций;
- возможность создания изделий различных геометрических форм с высококачественной наружной поверхностью.

ДОЗИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Добавка вводится в бетонную смесь в количестве 0,8÷1,6 % готового продукта от массы вяжущего. Ее предпочтительно вносить вместе с водой затворения. Оптимальная дозировка подбирается опытным путем в ходе лабораторных и промышленных испытаний и зависит от качества инертных и вяжущих материалов.

Минимальный срок хранения – 1 год. Хранить в закрытой заводской таре. Не расслаивается и не выпадает в осадок. При хранении необходимо защищать от попадания прямых солнечных лучей и попадания механических примесей внутрь тары. При замерзании необходимо дожидаться полного оттаивания и перемешать перед применением.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При работе с «Химком Ф-1» рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. При попадании на слизистые оболочки промыть обильным количеством воды. «Химком Ф-1» – нетоксичный и невоспламеняющийся продукт. Специальные рекомендации для транспортировки отсутствуют.

ДОБАВКИ ДЛЯ ЗИМНЕГО
БЕТОНИРОВАНИЯ





ЖК «Дружба», г. Майкоп

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПРИМЕЧАНИЯ

- превышение рекомендуемых дозировок добавки может привести к длительному замедлению схватывания бетонной смеси, а в критических случаях – к недостаточной конечной прочности бетона;
- за время сохраняемости подвижности смеси принимается время, в течение которого подвижность снижается не более, чем на 1 марку (ГОСТ 30459-2008);
- для изготовления товарных бетонных и растворных смесей не рекомендуется применять «горячие» цементы (цементы с температурой выше 40°C), так как это приведет к быстрой потере подвижности смесей из-за повышенной водопотребности и ускоренной реакции гидратации цемента.

НАС РЕКОМЕНДУЮТ



ХИМКОМ Ф-3

ОПИСАНИЕ

Добавка «Химком Ф-3» – это суперпластификатор с эффектом замедления схватывания. Представляет собой водный раствор модифицированных лигносульфатов, глюконата натрия и пеногасителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Суперпластификатор «Химком Ф-3» предназначен для производства товарных бетонных и растворных смесей повышенной подвижности и сохраняемости.

Применение данной добавки позволяет решать насущную задачу по сохранению подвижности и пластичности бетонных и растворных смесей на протяжении нескольких часов после затворения, что очень важно для работы при высоких температурах воздуха (выше +25°C) и/или длительной транспортировке смеси к месту укладки.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ «ХИМКОМ Ф-3»

- получение бетонных и растворных смесей высокой подвижности с длительным временем сохранения смеси;
- суперпластификатор обладает низкой чувствительностью к изменениям температуры и составу бетонной смеси, гранулометрии заполнителей и их влажности;
- повышает морозостойкость, водонепроницаемость и долговечность бетона;
- позволяет снизить расход вяжущего в составе бетона.

ХИМКОМ Ф-3



Внешний вид	жидкость норичневого цвета
Плотность (при 20°С)	1,150 г/см³ +/- 0,02
pH (при 20°С)	7,5 +/- 1
Дозировка	0,8÷1,7 % по готовому продукту от массы вяжущего
Хранение	минимальный срок хранения в запечатанной заводской таре – 1 год

ДОЗИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Добавка вводится в бетонную смесь в количестве $0,8 \div 1,7$ % готового продукта от массы вяжущего. Предпочтительно вносить вместе с водой затворения. Оптимальная дозировка подбирается опытным путем в ходе лабораторных и промышленных испытаний и зависит от качества инертных и вяжущих материалов.

Минимальный срок хранения – 1 год. Хранить в закрытой заводской таре. Не расслаивается и не выпадает в осадок. При хранении необходимо защищать от попадания прямых солнечных лучей и попадания механических примесей внутрь тары. При замерзании необходимо дождаться полного оттаивания и перемешать перед применением.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При работе с «Химком Ф-3» рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. При попадании на слизистые оболочки промыть обильным количеством воды. «Химком Ф-3» – нетоксичный и невоспламеняющийся продукт. Специальные рекомендации для транспортировки отсутствуют.

ПРИМЕЧАНИЯ

- превышение рекомендуемых дозировок добавки может привести к длительному замедлению схватывания бетонной смеси, а в критических случаях – к недостаточной конечной прочности бетона;
- за время сохранения подвижности смеси принимается время, в течение которого подвижность снижается не более, чем на 1 марку (ГОСТ 30459-2008);
- для изготовления товарных бетонных и растворных смесей не рекомендуется применять «горячие» цементы (цементы с температурой выше 40°C), так как это приведет к быстрой потере подвижности смесей из-за повышенной водопотребности и ускоренной реакции гидратации цемента.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ХИМКОМ АЕРО

ДОЗИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ «ХИМКОМ АЕРО»

- ## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

НАС РЕКОМЕНДУЮТ



ХИМКОМ АЕРО

ХИМКОМ-ЮГ
химические технологии

ХИМКОМ ФП

ОПИСАНИЕ

Добавка «Химком ФП» представляет собой водный раствор поликарбоксилатных эфиров, их комплексов и пеногасителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Добавка «Химком ФП» предназначена для производства товарных тяжелых и мелкозернистых бетонных смесей в строительстве различного назначения: гражданском, промышленном, транспортном и т.д.

Применение «Химком ФП» позволяет получать бетонные смеси высокой подвижности с длительной сохраняемостью и обеспечивать высокие технологические свойства бетона: прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, долговечность.

Подходит для изготовления бетона в условиях тепловлажностной обработки и может применяться для производства высокопрочных бетонов.

Добавка может применяться для производства самоуплотняющихся бетонных смесей, позволяет бетонировать конструкции сложной геометрической формы.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ «ХИМКОМ ФП»

- может быть подобрана под индивидуальные специфические требования к составу бетонной смеси вследствие многообразия синтезируемых поликарбоксилатных эфиров;
- получение высокоподвижных бетонных смесей с низким водоцементным отношением и высокой сохраняемостью, что позволяет транспортировать бетонную смесь на значительные расстояния с сохранением заданных характеристик;
- снижение водоцементного отношения за счет суперводоредуцирующего эффекта и обеспечение высоких показателей ранней и конечной прочности бетона, что позволяет значительно увеличить темпы строительства;
- снижение расхода цемента, что позволяет снижать экзотермию бетонной смеси при бетонировании массивных монолитных конструкций и предотвращать появление трещин в процессе твердения бетонной смеси;
- получение высоких технологических свойств бетонной смеси по удобоукладываемости, однородности и связности;
- улучшение физических свойств бетона: увеличение его плотности, морозостойкости, водонепроницаемости, долговечности и срока службы бетонных и железобетонных конструкций;
- возможность создания изделий различных геометрических форм с высококачественной наружной поверхностью.

ДОЗИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Добавка вводится в бетонную смесь в количестве 0,6÷1,5 % готового продукта от массы вяжущего. Ее предпочтительно вносить вместе с водой затворения. Оптимальная дозировка подбирается опытным путем в ходе лабораторных и промышленных испытаний и зависит от качества инертных и вяжущих материалов.

Минимальный срок хранения – 1 год. Хранить в закрытой заводской таре. Не расслаивается и не выпадает в осадок. При хранении необходимо защищать от попадания прямых солнечных лучей и попадания механических примесей внутрь тары. При заморозки необходимо дожидаться полного оттаивания и перемешать перед применением.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При работе с «Химком ФП» рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. При попадании на слизистые оболочки промыть обильным количеством воды. «Химком ФП» – нетоксичный и невоспламеняющийся продукт. Специальные рекомендации для транспортировки отсутствуют.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПРИМЕЧАНИЯ

- превышение рекомендуемых дозировок добавки может привести к длительному замедлению схватывания бетонной смеси, а в критических случаях – к недостаточной конечной прочности бетона;
- за время сохранения подвижности смеси принимается время, в течение которого подвижность снижается не более, чем на 1 марку (ГОСТ 30459-2008);
- для изготовления товарных бетонных и растворных смесей не рекомендуется применять «горячие» цементы (цементы с температурой выше 40°C), так как это приведет к быстрой потере подвижности смесей из-за повышенной водопотребности и ускоренной реакции гидратации цемента.



Внешний вид	жидкость желто-оранжевого цвета
Плотность (при 20°С)	1,030 г/см³ ± 0,02
pH (при 20°С)	3±/-1
Дозировка	0,6 ± 1,5 % по готовому продукту от массы вяжущего
Хранение	минимальный срок хранения в запечатанной заводской таре – 1 год