

ХИМКОМ ФК-20М

ОПИСАНИЕ

Добавка «Химком ФК-20М» представляет собой комплексную добавку в виде водного раствора натриевых и кальциевых солей, модифицированных лигносульфонатов и пеногасителя. Не содержит хлоридов. Обладает сильным пластифицирующим действием, ускоряет схватывание бетонных и растворных смесей и последующий набор прочности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве пластифицирующего и противоморозного компонента бетонной смеси в условиях зимнего бетонирования.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ «ХИМКОМ ФК-20М»

- позволяет получать подвижные и пластичные бетонные и растворные смеси;
- способствует быстрому набору прочности бетона при отрицательных температурах;
- позволяет получать более плотную структуру бетона, что способствует увеличению водо- и паронепроницаемости бетонных конструкций;
- повышает долговечность бетона.

Для обеспечения надлежащих условий твердения бетонной смеси и последующего набора прочности бетона в зимний период с использованием любых противоморозных добавок (включая «Химком ФК-20М») необходимо осуществлять укладку бетонной смеси и уход за бетоном на строительной площадке в соответствии с п. 11 СП 435.1325800.2018. «Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и приемки работ» и п. 5.11 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

ХИМКОМ ФК-20М



Внешний вид	жидкость коричневого цвета
Плотность (при 20°С)	1,175 г/см³ +- 0,02
рН (при 20°С)	6 +/- 1
Хранение	минимальный срок хранения в запечатанной заводской таре – 1 год

ДОЗИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Добавку следует вносить вместе с водой затворения и тщательно перемешать готовую смесь. Дозировка зависит от температуры окружающей среды, качества инертных и вяжущих материалов. Минимальный срок хранения – 1 год. Хранить в закрытой заводской таре. Не расслаивается и не выпадает в осадок. При хранении необходимо защищать от температур ниже 12°С, от попадания прямых солнечных лучей и попадания механических примесей внутрь тары. При замерзании необходимо дождаться полного оттаивания и перемешать перед применением.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДИАПАЗОН ДОЗИРОВОК

Средняя расчетная температура твердения бетона	Дозировка добавки по готовому продукту, в % от массы цемента
До -5°С	0,9-1,1
До -10°С	1,2-1,3
До -15°С	1,4-1,6
До -20°С	1,7-1,8

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При работе с «Химком ФК-20М» рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. При попадании на слизистые оболочки промыть обильным количеством воды. «Химком ФК-20М» – нетоксичный и невоспламеняющийся продукт. Специальные рекомендации для транспортировки отсутствуют.

О КОМПАНИИ



ООО «Химком-ЮГ» – торгово-производственная компания, специализирующаяся на строительной химии. Компания существует на рынке более 10 лет, базируется в г. Краснодар и имеет торговые представительства по регионам РФ. Основное направление нашей деятельности – производство химических добавок для бетона: суперпластификаторы, гиперпластификаторы, замедлители, ускорители, противоморозные и комплексные добавки. К дополнительным направлениям нашей деятельности относятся: производство разделительной смазки для опалубки и форм; торговля железистыми пигментами; торговля запасными частями и расходными материалами для грузовых автомобилей.

Для производства добавок для бетона мы используем отечественное сырье. Регулярно ищем, тестируем и внедряем новые научные разработки химической промышленности в нашу продукцию.

Благодаря большому опыту работы и высококвалифицированным кадрам, мы оперативно реагируем на изменения потребностей рынка и адаптируем свои продукты под актуальный спрос. Наличие собственной химической и строительной лаборатории позволяет нам оказывать технологическое сопровождение полного цикла производства бетона для наших клиентов: от подбора добавок и составов бетонных смесей с требуемыми характеристиками до испытания бетона в готовых конструкциях с предоставлением официальных заключений.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

- мы всегда на связи;
- оперативно реагируем на обращения клиентов;
- выезжаем на объекты для помощи в решении спорных ситуаций;
- осуществляем полное технологическое сопровождение бетонных заводов;
- испытываем инертные и вяжущие материалы, предоставляем официальные заключения;
- подбираем составы бетонных и растворных смесей, проводим лабораторные и промышленные испытания;
- проводим испытания бетона в строительных конструкциях, предоставляем официальные заключения;
- ведем текущий контроль качества производства бетона для наших клиентов.