

ХИМКОМ ФРОСТ 20

ОПИСАНИЕ

Добавка «Химком ФРОСТ 20» – противоморозная добавка на основе натриевых и кальциевых солей, не содержит хлоридов, не вызывает коррозии бетона и арматуры. Обеспечивает твердение бетонных и растворных смесей при отрицательной температуре до -20°C и защищает их от замерзания в период от изготовления до укладки и подачи внешнего тепла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Добавка предназначена для проведения бетонных работ в зимнее время при температуре не ниже -20°C.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ «ХИМКОМ ФРОСТ 20»

Добавка «Химком ФРОСТ 20» обладает антифризными свойствами и является ускорителем твердения бетона, тем самым способствует понижению температуры замерзания воды в бетоне и ускоряет процессы гидратации клинкерных минералов. Кроме того, взаимодействие добавки «Химком ФРОСТ 20» с продуктами гидратации сопровождается обильным тепловыделением, что также положительно влияет на процессы твердения бетонных и растворных смесей.

Для обеспечения надлежащих условий твердения бетонной смеси и последующего набора прочности бетона в зимний период с использованием любых противоморозных добавок (включая «Химком ФРОСТ 20») необходимо осуществлять укладку бетонной смеси и уход за бетоном на строительной площадке в соответствии с п. 11 СП 435.1325800.2018. «Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и приемки работ» и п. 5.11 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

ХИМКОМ ФРОСТ 20



Внешний вид	жидкость коричневого цвета
Плотность (при 20°C)	1,17 г/см³ ± 0,02
рН (при 20°C)	6,5 +/- 1
Хранение	минимальный срок хранения в запечатанной заводской таре – 1 год

ДОЗИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Добавку следует вносить вместе с водой затворения и тщательно перемешать готовую смесь. Дозировка зависит от температуры окружающей среды, качества инертных и вяжущих материалов. Минимальный срок хранения – 1 год. Хранить в закрытой заводской таре. Не расслаивается и не выпадает в осадок. При хранении необходимо защищать от температур ниже 12°C, от попадания прямых солнечных лучей и попадания механических примесей внутрь тары. При замерзании необходимо дожидаться полного оттаивания и перемешать перед применением.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДИАПАЗОН ДОЗИРОВОК

Средняя расчетная температура твердения бетона	Дозировка добавки по готовому продукту, в % от массы цемента
До -5°C	0,9-1,1
До -10°C	1,2-1,3
До -15°C	1,4-1,6
До -20°C	1,7-1,8

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При работе с «Химком ФРОСТ 20» рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. При попадании на слизистые оболочки промыть обильным количеством воды. «Химком ФРОСТ 20» – нетоксичный и невоспламеняющийся продукт. Специальные рекомендации для транспортировки отсутствуют.



ДОБАВКИ ДЛЯ ТОВАРНОГО БЕТОНА И ПРОИЗВОДСТВА ЖБИ

