

ОПИСАНИЕ

Добавка «Химком Ф-1» является высокоэффективным суперпластификатором, новейшим регулятором реологических свойств и структурообразования бетона. Представляет собой водный раствор модифицированных лигносульфонатов, поликарбоксилатных эфиров, глюконата натрия и пеногасителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Суперпластификатор «Химком Ф-1» предназначен для производства товарных тяжелых и мелкозернистых бетонных смесей в строительстве различного назначения: гражданском, промышленном, транспортном и т.д.

Применение «Химком Ф-1» позволяет получать бетонные смеси высокой подвижности с длительной сохраняемостью и обеспечивать высокие технологические свойства бетона: прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, долговечность.

Добавка может применяться для производства самоуплотняющихся бетонных смесей, позволяет бетонировать конструкции сложной геометрической формы.

«Химком Ф-1» обладает высокой совместимостью с различными видами цемента. Оказывает дефлокулирующее действие на цемент, предотвращая его слипание при контакте с водой, повышая эффективность его использования и обеспечивая более однородную бетонную смесь с низким водоцементным отношением, высокой подвижностью и сохраняемостью.

ХИМКОМ Ф-1



Внешний вид	жидкость коричневого цвета
Плотность (при 20°С)	1,140г/см3 +-0,02
рН (при 20°С)	9,5 +/- 1
Дозировка	0,8÷1,6 % по готовому продукту от массы вяжущего
Хранение	минимальный срок хранения в запечатанной заводской таре – 1 год

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ «ХИМКОМ Ф-1»

- получение высокоподвижных бетонных смесей с низким водоцементным отношением и высокой сохраняемостью, что позволяет транспортировать бетонную смесь на значительные расстояния с сохранением заданных характеристик;
- снижение водоцементного отношения за счет суперводоредуцирующего эффекта и обеспечение высоких показателей ранней и конечной прочности бетона, что позволяет значительно увеличить темпы строительства;
- снижение расхода цемента, что позволяет снижать экзотермию бетонной смеси при бетонировании массивных монолитных конструкций и предотвращать появление трещин в процессе твердения бетонной смеси;
- получение высоких технологических свойств бетонной смеси по удобоукладываемости, однородности и связности;
- улучшение физических свойств бетона: увеличение его плотности, морозостойкости, водонепроницаемости, долговечности и срока службы бетонных и железобетонных конструкций;
- возможность создания изделий различных геометрических форм с высококачественной наружной поверхностью.

ДОЗИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Добавка вводится в бетонную смесь в количестве 0,8÷1,6 % готового продукта от массы вяжущего. Ее предпочтительно вносить вместе с водой затворения. Оптимальная дозировка подбирается опытным путем в ходе лабораторных и промышленных испытаний и зависит от качества инертных и вяжущих материалов.

Минимальный срок хранения – 1 год. Хранить в закрытой заводской таре. Не расслаивается и не выпадает в осадок. При хранении необходимо защищать от попадания прямых солнечных лучей и попадания механических примесей внутрь тары. При замерзании необходимо дожидаться полного оттаивания и перемешать перед применением.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При работе с «Химком Ф-1» рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. При попадании на слизистые оболочки промыть обильным количеством воды. «Химком Ф-1» – нетоксичный и невоспламеняющийся продукт. Специальные рекомендации для транспортировки отсутствуют.

ДОБАВКИ ДЛЯ ЗИМНЕГО
БЕТОНИРОВАНИЯ

