

ХИМКОМ Ф-3

ОПИСАНИЕ

Добавка «Химком Ф-3» – это суперпластификатор с эффектом замедления схватывания. Представляет собой водный раствор модифицированных лигносульфатов, глюконата натрия и пеногасителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Суперпластификатор «Химком Ф-3» предназначен для производства товарных бетонных и растворных смесей повышенной подвижности и сохраняемости.

Применение данной добавки позволяет решать насущную задачу по сохранению подвижности и пластичности бетонных и растворных смесей на протяжении нескольких часов после затворения, что очень важно для работы при высоких температурах воздуха (выше +25°C) и/или длительной транспортировке смеси к месту укладки.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ «ХИМКОМ Ф-3»

- получение бетонных и растворных смесей высокой подвижности с длительным временем сохранения смеси;
- суперпластификатор обладает низкой чувствительностью к изменениям температуры и составу бетонной смеси, гранулометрии заполнителей и их влажности;
- повышает морозостойкость, водонепроницаемость и долговечность бетона;
- позволяет снизить расход вяжущего в составе бетона.

ХИМКОМ Ф-3



Внешний вид	жидкость норичневого цвета
Плотность (при 20°С)	1,150 г/см³ +- 0,02
pH (при 20°С)	7,5 +/- 1
Дозировка	0,8÷1,7 % по готовому продукту от массы вяжущего
Хранение	минимальный срок хранения в запечатанной заводской таре – 1 год

ДОЗИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Добавка вводится в бетонную смесь в количестве $0,8 \div 1,7$ % готового продукта от массы вяжущего. Предпочтительно вносить вместе с водой затворения. Оптимальная дозировка подбирается опытным путем в ходе лабораторных и промышленных испытаний и зависит от качества инертных и вяжущих материалов.

Минимальный срок хранения – 1 год. Хранить в закрытой заводской таре. Не расслаивается и не выпадает в осадок. При хранении необходимо защищать от попадания прямых солнечных лучей и попадания механических примесей внутрь тары. При заморозки необходимо дождаться полного оттаивания и перемешать перед применением.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При работе с «Химком Ф-3» рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. При попадании на слизистые оболочки промыть обильным количеством воды. «Химком Ф-3» – нетоксичный и невоспламеняющийся продукт. Специальные рекомендации для транспортировки отсутствуют.

ПРИМЕЧАНИЯ

- превышение рекомендуемых дозировок добавки может привести к длительному замедлению схватывания бетонной смеси, а в критических случаях – к недостаточной конечной прочности бетона;
- за время сохранения подвижности смеси принимается время, в течение которого подвижность снижается не более, чем на 1 марку (ГОСТ 30459-2008);
- для изготовления товарных бетонных и растворных смесей не рекомендуется применять «горячие» цементы (цементы с температурой выше 40°C), так как это приведет к быстрой потере подвижности смесей из-за повышенной водопотребности и ускоренной реакции гидратации цемента.

ДЛЯ ЗАМЕТОК